

위 치		기준 경도 (Ro)	방 법		재령 보정 계수	설계 기준 강도
			1식	2식		
1	S1 바닥판하면	47.7	27.4	28.1	0.64	27
2	A2 교대	44.0	24.3	26.4	0.64	24
3	S1 바닥판하면 (비건전)	47.4	27.1	28.0	0.64	27

화남1교(영천방향)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S1 바닥판하면	3.0	40.0	37.0	1.22	913	6
3	A2 교대	7.0	79.0	79.0	2.86	764	6