



## 시험 성적서

|          |                                   |              |                       |
|----------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1. 접수 번호 | KCMT23-112803                     | 5. 시 료 명     | 균은콘크리트 분말(3공구) (대한민국) |
| 2. 의뢰인   | 손기영                               | 6. 접수 일자     | 2023년 11월 28일         |
| 3. 업체명   | (주)명성엔지니어링                        | 7. 성과이용 목적   | 품질확인용                 |
| 4. 주소    | 경기도 성남시 분당구 야탑로69번길18, 동아프라자 301호 | 8. 시 료 생 산 자 | (공란)                  |

### - 결 과 -

| 연번 | 시험·검사<br>종목 |          | 시험·검사<br>방법    | 구분                  | 시험·검사결과 |  | 단위    |
|----|-------------|----------|----------------|---------------------|---------|--|-------|
| 1  | 염화물 함유량     | 염화물 이온농도 | KS F 2717 -'13 | 도개교 S7<br>0mm~20mm  | 0.031   |  | %     |
|    |             | 환산 염화물함량 |                |                     | 0.702   |  | kg/m³ |
| 2  | 염화물 함유량     | 염화물 이온농도 |                | 도개교 S7<br>20mm~40mm | 0.012   |  | %     |
|    |             | 환산 염화물함량 |                |                     | 0.263   |  | kg/m³ |
| 3  | 염화물 함유량     | 염화물 이온농도 |                | 도개교 S7<br>40mm~철근   | 0.005   |  | %     |
|    |             | 환산 염화물함량 |                |                     | 0.111   |  | kg/m³ |
| 4  | 염화물 함유량     | 염화물 이온농도 |                | 신계교 S4<br>0mm~20mm  | 0.019   |  | %     |
|    |             | 환산 염화물함량 |                |                     | 0.439   |  | kg/m³ |
| 5  | 염화물 함유량     | 염화물 이온농도 |                | 신계교 S4<br>20mm~40mm | 0.019   |  | %     |
|    |             | 환산 염화물함량 |                |                     | 0.424   |  | kg/m³ |
| 6  | 염화물 함유량     | 염화물 이온농도 |                | 신계교 S4<br>40mm~철근   | 0.018   |  | %     |
|    |             | 환산 염화물함량 |                |                     | 0.397   |  | kg/m³ |

|     |              |       |     |              |       |     |
|-----|--------------|-------|-----|--------------|-------|-----|
| 확 인 | 시험검사자<br>성 명 | 정 길 영 | 정길영 | 책임기술인<br>성 명 | 이 재 관 | 이재관 |
|-----|--------------|-------|-----|--------------|-------|-----|

- ※ 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.  
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2023 년 12 월 21 일

(주)한국건설재료시험원



주소: 경기도 안성시 고삼면 미륵로 307(봉산리 659-19) 전화번호 : 031-676-1101 팩스번호 : 031-676-1102

유의사항 : 책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 대한 보증을 할 수 없습니다.