







(단위 : MPa)

시 설 물 명			패널식 용역 01																
측정년월일			2023년 10월 12일																
강도추정식			기존의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0					일본재료학회식			설계강도	패널	30.0
								공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098					일본건축학회식				패널	30.0
								공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098					과 학 기 술 부				패널	30.0
								공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)					권 영 웅 외				패널	30.0
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도 Fc		재형 보정 일	재형 보정 αn	재형보정 추정강도 Fcαn	측정데이터				
			측정치 (평균치의±20% 제외)				평균치 R												
S1	패널	0	46	35	42	37	38	39.5	0.00	39.5	공식3	47.7	2298	0.64	30.5				
			36	40	36	41	36				공식4	52.1			33.3				
			40	42	40	38	43												
			38	38	41	40	42												
S3	패널	0	40	38	47	47	37	40.3	0.00	40.3	공식3	49.0	2298	0.64	31.3				
			40	40	46	42	38				공식4	54.1			34.6				
			40	35	38	38	43												
			41	41	38	40	37												
S4	패널	0	45	38	38	36	36	41.1	0.00	41.1	공식3	50.2	2298	0.64	32.1				
			38	37	38	41	46				공식4	55.9			35.8				
			42	47	45	43	39												
			46	40	38	49	40												
S7	패널	0	41	44	36	46	38	40.4	0.00	40.4	공식3	49.1	2298	0.64	31.4				
			37	37	43	36	40				공식4	54.2			34.7				
			40	48	40	41	40												
			39	42	35	40	44												
S9	패널	0	38	40	43	46	41	39.9	0.00	39.9	공식3	48.5	2298	0.64	31.0				
			37	42	40	44	39				공식4	53.2			34.1				
			42	40	36	40	31												
			37	37	37	40	40												
S10	패널	0	43	36	38	32	41	39.9	0.00	39.9	공식3	48.5	2298	0.64	31.0				
			43	38	51	37	43				공식4	53.2			34.1				
			40	41	40	36	40												
			42	40	40	43	46												






(단위 : MPa)







반발경도 시험 성과표																	
(단위 : MPa)																	
시 설 물 명			패널식 용벽 01														
측정년월일			2023년 10월 12일														
강도추정식			기존의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0					일본재료학회식	설계강도	패널	30.0
								공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098					일본건축학회식		패널	30.0
								공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098					과 학 기 술 부			
								공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)					권 영 응 외			
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도		재령 보정 일	재령 보정 αn	재령보정 추정강도 Fcαn	측정데이터		
			측정치 (평균치의±20% 제외)							평균치 R	Fc						
S13	패널	0	46	40	37	38	37	40.3	0.00	40.3	공식3	49.0	2298	0.64	31.3		
			45	43	44	40	40								31.3		
			43	39	36	42	35				공식4	54.1			34.6		
			39	45	40	37	40										
S14	패널	0	39	39	39	38	41	40.2	0.00	40.2	공식3	48.8	2298	0.64	31.2		
			42	42	41	38	44								31.2		
			36	36	45	37	43				공식4	53.7			34.4		
			43	40	49	40	40										
S18	패널	0	37	33	44	41	43	40.9	0.00	40.9	공식3	49.8	2298	0.64	31.9		
			40	41	41	44	42								31.9		
			46	41	40	41	40				공식4	55.3			35.4		
			38	42	38	41	44										
S23	패널	0	46	35	40	46	41	41.8	0.00	41.8	공식3	51.2	2298	0.64	32.8		
			31	43	40	46	46								32.8		
			41	37	47	46	36				공식4	57.5			36.8		
			40	41	43	40	40										

(단위 : MPa)

시 설 물 명			패 널 식 용 벽 02																
측정년월일			2023년 10월 11일																
강도추정식			기존의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0					일본재료학회식			설계강도	패널	30.0
								공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098					일본건축학회식					
								공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098					과 학 기 술 부					
								공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)					권 영 용 외					
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도 Fc		재령 보정 일	재령 보정 αn	재령보정 추정강도 Fcαn	측정데이터				
			측정치 (평균치의±20% 제외)														평균치 R		
S1	패널	0	38	34	38	42	37	39.7	0.00	39.7	공식3	48.1	2297	0.64	30.8				
			38	40	38	40	45				공식4	52.8			33.8				
			43	42	33	39	42												
			45	38	41	30	42												
S4	패널	0	40	39	42	37	40	39.9	0.00	39.9			공식3	48.4	2297	0.64	31.0		
			43	32	42	40	40				공식4	53.1	34.0						
			43	43	36	38	43												
			42	41	40	40	37												
S5	패널	0	42	43	38	36	43	40.5	0.00	40.5			공식3	49.3	2297	0.64	31.6		
			38	40	31	41	46				공식4	54.6	34.9						
			42	36	40	43	39												
			40	45	38	40	40												
S7	패널	0	36	44	40	46	41	40.1	0.00	40.1			공식3	48.7	2297	0.64	31.2		
			40	37	36	36	40				공식4	53.6	34.3						
			39	41	40	45	40												
			41	42	35	40	43												
S8	패널	0	36	38	35	34	35	41.1	0.00	41.1			공식3	50.1	2297	0.64	32.1		
			43	45	44	49	47				공식4	55.8	35.7						
			40	38	48	41	44												
			43	44	35	42	40												
S11	패널	0	40	38	37	46	36	40.1	0.00	40.1			공식3	48.6	2297	0.64	31.1		
			41	39	43	43	39				공식4	53.5	34.2						
			42	40	39	41	36												
			37	44	36	42	42												

(단위 : MPa)





시 설 물 명			불력식 용벽 03																
측정년월일			2023년 10월 11일																
강도추정식			기존의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0					일본재료학회식			설계강도	블록	27.0
								공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098					일본건축학회식					
								공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098					과 학 기 술 부				블록	27.0
								공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)					권 영 옹 외					
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도 Fc		재형 보정 일	재형 보정 αn	재형보정 추정강도 Fcαn	측정데이터				
			측정치 (평균치의±20% 제외) R																
S1	블록	0	45	48	49	47	42	47.6	0.00	47.6	공식1	42.4	2297	0.64	27.2				
			52	50	43	52	45				공식2	43.8			28.1				
			43	37	43	52	50												
			50	48	52	49	44												
S3	블록	0	48	50	50	52	57	48.6	0.00	48.6	공식1	43.7	2297	0.64	28.0				
			53	46	46	48	48				공식2	44.6			28.5				
			44	52	46	42	49												
			47	48	48	48	50												
S5	블록	0	50	49	52	46	42	49.0	0.00	49.0	공식1	44.2	2297	0.64	28.3				
			49	52	46	52	50				공식2	44.8			28.7				
			56	49	50	42	50												
			51	48	48	50	47												
S8	블록	0	40	46	48	48	56	48.3	0.00	48.3	공식1	43.3	2297	0.64	27.7				
			48	51	47	52	49				공식2	44.4			28.4				
			45	44	46	51	47												
			50	46	52	50	50												
S10	블록	0	48	50	42	50	40	47.5	0.00	47.5	공식1	42.4	2297	0.64	27.1				
			52	49	45	40	48				공식2	43.8			28.0				
			50	52	46	48	52												
			37	43	50	48	50												

반발경도 시험 성과표																					
(단위 : MPa)																					
시 설 물 명			블럭식 용벽 04																		
측정년월일			2023년 10월 12일																		
강도추정식			기준의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0					일본재료학회식					설계강도	블록	27.0
								공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098					일본건축학회식							
								공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098					과 학 기 술 부							
								공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)					권 영 중 외							
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도 Fc		재형 보정 일	재형 보정 α n	재형보정 추정강도 Fcα n	측정데이터						
			측정치 (평균치의±20% 제외)					평균치 R													
S2	블록	0	50	46	44	53	42	48.8	0.00	48.8	공식1	44.0	2298 일	0.64	28.1						
			47	50	48	50	50				공식2	44.7									
			50	50	47	56	52														
			50	47	50	51	43					28.6									
S5	블록	0	54	50	52	54	51	48.5	0.00	48.5	공식1	43.6	2298 일	0.64	27.9						
			59	53	47	42	50				공식2	44.5									
			50	48	47	48	46														
			44	46	50	46	44					28.5									
S7	블록	0	55	47	43	52	49	48.0	0.00	48.0	공식1	43.0	2298 일	0.64	27.5						
			53	40	52	41	43				공식2	44.1									
			52	45	52	50	50														
			54	45	57	40	40					28.2									
S8	블록	0	52	59	43	45	45	48.4	0.00	48.4	공식1	43.4	2298 일	0.64	27.8						
			51	52	48	52	45				공식2	44.4									
			47	50	46	41	50														
			50	48	52	50	52					28.4									
S10	블록	0	45	53	52	48	52	48.5	0.00	48.5	공식1	43.5	2298 일	0.64	27.9						
			46	52	45	50	50				공식2	44.5									
			42	52	52	53	47														
			50	47	43	45	45					28.5									
S13	블록	0	45	52	48	55	56	50.7	0.00	50.7	공식1	46.3	2298 일	0.64	29.6						
			52	57	48	53	56				공식2	46.0									
			50	52	50	50	54														
			48	53	47	43	44					29.5									






(단위 : MPa)

시 설 물 명			패널식 용벽 05																
측정년월일			2023년 09월 12일																
강도추정식			기존의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0				일본재료학회식				설계강도	패널	24.0
								공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098				일본건축학회식						
								공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098				과 학 기 술 부						
								공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)				권 영 용 외						
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도 Fc		재령 보정 일	재령 보정 α n	재령보정 추정강도 Fcα n	측정데이터				
			측정치 (평균치의±20% 제외)														평균치 R		
S2	패널	0	48	47	48	51	48	48.0	0.00	48.0	공식1	43.0	2268	0.64	27.5				
			49	51	45	43	49												
			53	46	51	47	48				공식2	44.1			28.2				
			49	47	44	48	48												
S4	패널	0	47	45	43	47	47	47.1	0.00	47.1	공식1	41.8	2268	0.64	26.7				
			53	51	48	51	46												
			50	45	46	50	48				공식2	43.5			27.8				
			38	43	47	49	47												
S5	패널	0	45	49	47	48	49	47.8	0.00	47.8	공식1	42.7	2268	0.64	27.3				
			47	46	50	48	47												
			53	47	50	49	50				공식2	44.0			28.2				
			46	43	47	50	45												
S6	패널	0	45	43	43	49	50	47.7	0.00	47.7	공식1	42.6	2268	0.64	27.3				
			53	51	51	45	47												
			46	45	50	51	50				공식2	43.9			28.1				
			53	46	46	40	50												







(단위 : MPa)

시 설 물 명			블럭식 응벽 06																
측정년월일			2023년 09월 20일																
강도추정식			기존의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0				일본재료학회식				설계강도	블록	27.0
								공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098				일본건축학회식						
								공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098				과 학 기 술 부						
								공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)				권 영 용 외						
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도		재형 보정 일	재형 보정 αn	재형보정 추정강도 Fcαn	측정데이터				
			측정치 (평균치의±20% 제외)							평균치 R	Fc								
S2	블록	0	47	53	47	52	52	49.9	0.00	49.9	공식1	45.4	2276	0.64	29.0				
			42	42	52	44	54				공식2	45.5			29.1				
			52	52	50	53	53												
			50	52	50	50	51												
S4	블록	0	46	50	52	52	48	48.4	0.00	48.4	공식1	43.5	2276	0.64	27.8				
			42	44	46	44	47				공식2	44.4			28.4				
			55	55	42	53	46												
			50	48	46	50	52												
S6	블록	0	50	50	52	52	52	50.5	0.00	50.5	공식1	46.1	2276	0.64	29.5				
			47	52	50	48	54				공식2	45.9			29.4				
			51	46	52	50	47												
			54	50	52	48	52												
S8	블록	0	46	50	42	50	47	48.8	0.00	48.8	공식1	44.0	2276	0.64	28.1				
			50	47	52	47	52				공식2	44.7			28.6				
			52	50	50	48	47												
			50	52	42	53	49												







(단위 : MPa)

시 설 물 명			패 널 식 용 벽 08																
측정년월일			2023년 10월 10일																
강도추정식			기존의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0					일본재료학회식			설계강도	패널	30.0
								공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098					일본건축학회식					
								공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098					과 학 기 술 부					
								공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)					권 영 용 외					
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도 Fc		재령 보정 일	재령 보정 αn	재령보정 추정강도 Fcαn	측정데이터				
			측정치 (평균치의±20% 제외)													평균치 R			
S1	패널	0	44	40	38	45	38	39.9	0.00	39.9	공식3	48.4	2296	0.64	31.0				
			43	36	40	40	37				공식4	53.1			34.0				
			37	43	44	36	45												
			38	40	37	41	36												
S3	패널	0	45	36	42	44	41	40.8	0.00	40.8			공식3	49.7		2296	0.64	31.8	
			44	40	30	42	35				공식4	55.2	35.3						
			39	37	41	38	44												
			44	39	37	48	39												
S4	패널	0	43	37	40	44	38	39.9	0.00	39.9				공식3	48.3	2296	0.64	30.9	
			40	44	37	45	39				공식4	53.0	33.9						
			42	44	42	33	38												
			32	44	40	34	41												
S7	패널	0	41	40	38	40	44	41.6	0.00	41.6				공식3	50.8	2296	0.64	32.5	
			40	44	42	46	43				공식4	56.9	36.4						
			45	43	42	38	38												
			38	44	40	45	40												
S9	패널	0	42	40	42	38	37	40.5	0.00	40.5				공식3	49.3	2296	0.64	31.5	
			42	35	39	42	41				공식4	54.5	34.9						
			43	44	45	38	40												
			42	36	44	41	39												
S10	패널	0	45	32	39	42	42	40.3	0.00	40.3				공식3	48.9	2296	0.64	31.3	
			40	38	39	37	44				공식4	53.9	34.5						
			41	43	40	41	37												
			41	40	38	46	40												

(단위 : MPa)

시 설 물 명			패 널 식 용 벽 08																
측정년월일			2023년 10월 10일																
강도추정식			기존의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0					일본재료학회식			설계강도	패널	30.0
								공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098					일본건축학회식					
								공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098					과 학 기 술 부					
								공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)					권 영 용 외					
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도		재령 보정 일	재령 보정 α n	재령보정 추정강도 Fcα n	측정데이터				
			측정치 (평균치의±20% 제외)							평균치 R	Fc								
S12	패널	0	41	36	38	40	34	39.6	0.00		39.6	공식3	47.9	2296	0.64	30.6			
			42	42	43	34	44			공식4		52.3							
			41	37	37	40	39												
			38	42	42	42	39												
S15	패널	0	42	33	38	47	41	40.2	0.00	40.2	공식3	48.8	2296	0.64	31.2				
			40	42	40	41	40				공식4	53.7							
			41	39	43	43	36												
			38	40	40	36	43												
S18	패널	0	40	42	34	44	40	40.0	0.00	40.0	공식3	48.5	2296	0.64	31.1				
			43	38	44	42	36				공식4	53.4							
			36	38	35	44	36												
			42	42	44	36	44												
S20	패널	0	38	40	41	41	41	40.9	0.00	40.9	공식3	49.9	2296	0.64	31.9				
			40	38	43	45	39				공식4	55.4							
			43	38	40	42	44												
			38	41	40	42	44												
S21	패널	0	40	40	36	40	45	40.8	0.00	40.8	공식3	49.7	2296	0.64	31.8				
			42	46	40	42	44				공식4	55.2							
			45	42	36	38	35												
			30	42	42	40	40												
S22	패널	0	40	36	35	46	44	40.1	0.00	40.1	공식3	48.7	2296	0.64	31.2				
			34	41	42	40	42				공식4	53.6							
			39	35	47	38	40												
			40	40	42	39	42												

(단위 : MPa)

시 설 물 명			패 널 식 용 벽 08																
측정년월일			2023년 10월 10일																
강도추정식			기존의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0				일본재료학회식				설계강도	패널	30.0
								공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098				일본건축학회식						
								공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098				과 학 기 술 부						
								공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)				권 영 용 외						
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도		재령 보정 일	재령 보정 α n	재령보정 추정강도 Fcα n	측정데이터				
			측정치 (평균치의±20% 제외)							평균치 R	Fc								
S27	패널	0	43	34	42	44	39	39.4	0.00	39.4	공식3	47.6	2296	0.64	30.4				
			41	41	42	41	35				공식4	51.9			33.2				
			36	43	46	32	38												
			43	34	40	34	39												
S30	패널	0	40	43	43	40	40	40.0	0.00	40.0	공식3	48.5	2296	0.64	31.0				
			36	43	40	38	37				공식4	53.2			34.1				
			40	39	40	43	43												
			36	40	35	43	40												
S31	패널	0	42	37	40	43	39	39.9	0.00	39.9	공식3	48.4	2296	0.64	31.0				
			39	42	37	36	40				공식4	53.1			34.0				
			41	40	41	43	39												
			36	44	36	40	43												
S35	패널	0	40	43	37	37	37	39.7	0.00	39.7	공식3	48.0	2296	0.64	30.7				
			40	38	42	43	40				공식4	52.6			33.6				
			40	38	41	46	35												
			35	43	46	38	34												
S37	패널	0	38	43	46	39	40	40.8	0.00	40.8	공식3	49.6	2296	0.64	31.8				
			38	41	39	40	46				공식4	55.1			35.3				
			38	36	43	46	41												
			40	40	38	43	40												
S38	패널	0	33	42	35	41	38	40.0	0.00	40.0	공식3	48.5	2296	0.64	31.0				
			38	42	39	43	43				공식4	53.2			34.1				
			40	43	40	38	40												
			40	41	41	40	42												

(단위 : MPa)

시 설 물 명			패널식 용벽 08																			
측정년월일			2023년 10월 10일																			
강도추정식			기존의 추정식						공식 1	$F_{28} = 1.27 \times R_o - 18.0$					일본재료학회식				설계강도	패널		30.0
									공식 2	$F_{28} = (7.3 \times R_o + 100) \times 0.098$					일본근축학회식							
									공식 3	$F_{28} = (15.2 \times R_o - 112.8) \times 0.098$					과 학 기 술 부							
									공식 4	$F_{28} = (2.304 \times R_o - 38.80)$					권 영 응 외							
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R 측정치 (평균치의 $\pm 20\%$ 제외)						평균치 R	타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 $(R + \Delta R)$ R_o	환산강도 F_c		재령 보정 일	재령 보정 α_n	재령보정 추정강도 $F_{c\alpha n}$	측정데이터					
S41	패널	0	42	42	42	40	40	40.9	0.00	40.9	공식3	49.9	2296	0.64	31.9							
			43	43	39	43	38				공식4	55.4			35.5							
			38	40	41	40	41															
			40	43	40	40	43															
S47	패널	0	38	43	40	38	40	39.8	0.00	39.8	공식3	48.3	2296	0.64	30.9							
			30	43	42	43	39				공식4	53.0			33.9							
			36	46	39	41	40															
			36	40	38	35	40															

반발경도 시험 성과표

(단위 : MPa)

시 설 물 명		패널식 용벽 12														
측정년월일		2023년 10월 24일														
강도추정식		기존의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0			일본재료학회식			설계강도	패널	30.0
							공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098			일본건축학회식					
							공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098			과 학 기 술 부					
							공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)			권 영 중 외					
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R 측정치 (평균치의±20% 제외)					평균치 R	타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도 Fc		재형 보정 일	재형 보정 αn	재형보정 추정강도 Fcαn	측정데이터
S1	패널	0	40	40	40	43	38	40.3	0.00	40.3	공식3	49.0	2310 일	0.64	31.3	
			42	45	40	45	43				공식4	54.1			34.6	
			41	38	38	39	38									
			40	38	40	38	40									
S3	패널	0	38	43	39	45	38	39.9	0.00	39.9	공식3	48.4	2310 일	0.64	31.0	
			40	40	40	45	45				공식4	53.1			34.0	
			33	44	37	36	38									
			40	40	40	39	38									
S4	패널	0	41	41	44	37	41	41.0	0.00	41.0	공식3	49.9	2310 일	0.64	32.0	
			45	40	42	41	40				공식4	55.5			35.6	
			38	40	42	36	40									
			44	41	39	45	42									
S5	패널	0	30	43	39	42	40	39.9	0.00	39.9	공식3	48.4	2310 일	0.64	31.0	
			42	38	40	46	45				공식4	53.1			34.0	
			36	41	39	40	44									
			40	33	41	36	33									
S8	패널	0	41	38	42	38	38	39.8	0.00	39.8	공식3	48.3	2310 일	0.64	30.9	
			50	40	40	36	39				공식4	53.0			33.9	
			45	41	41	38	41									
			38	42	35	42	42									
S10	패널	0	39	37	38	33	39	39.7	0.00	39.7	공식3	48.0	2310 일	0.64	30.7	
			38	38	36	41	38				공식4	52.6			33.6	
			40	40	38	41	45									
			45	37	40	46	44									

반발경도 시험 성과표

(단위 : MPa)

반발경도 시험 성과표																					
(단위 : MPa)																					
시 설 물 명			패널식 용벽 12																		
측정년월일			2023년 10월 24일																		
강도추정식			기존의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0					일본재료학회식					설계강도	패널	30.0
								공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098					일본건축학회식						패널	30.0
								공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098					과 학 기 술 부							
								공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)					권 영 중 외							
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도		재형 보정 일	재형 보정 α n	재형보정 추정강도 Fcα n	측정데이터						
			측정치 (평균치의±20% 제외)							평균치 R	Fc										
S16	패널	0	38	42	41	40	36	39.3	0.00			39.3	공식3	47.5	2310 일	0.64	30.4				
			40	35	41	38	50			공식4	51.8		33.1								
			41	42	42	44	36														
			40	36	33	40	42														
S19	패널	0	39	41	42	41	45	40.2	0.00	40.2	공식3	48.8	2310 일	0.64	31.3						
			38	42	40	50	42				공식4	53.8			34.5						
			36	41	38	40	39														
			38	40	43	38	41														
S22	패널	0	36	43	40	39	33	39.7	0.00	39.7	공식3	48.1	2310 일	0.64	30.8						
			42	41	41	35	38				공식4	52.7			33.7						
			44	40	35	45	41														
			40	42	40	42	37														
S23	패널	0	44	38	38	38	45	40.1	0.00	40.1	공식3	48.7	2310 일	0.64	31.2						
			40	40	41	35	42				공식4	53.6			34.3						
			42	34	45	41	41														
			40	44	42	40	32														
S27	패널	0	46	38	41	36	43	39.9	0.00	39.9	공식3	48.4	2310 일	0.64	31.0						
			42	40	36	41	35				공식4	53.1			34.0						
			40	39	44	40	40														
			41	40	40	40	36														
S28	패널	0	40	42	41	46	40	41.1	0.00	41.1	공식3	50.2	2310 일	0.64	32.1						
			41	40	48	40	39				공식4	55.9			35.8						
			30	42	38	45	40														
			40	40	45	35	39														

(단위 : MPa)

시 설 물 명		패널식 용역 12															
측정년월일		2023년 10월 24일															
강도추정식		기존의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0					일본재료학회식		설계강도	패널	30.0
							공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098					일본건축학회식				
							공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098					과 학 기 술 부				
							공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)					권 영 용 외				
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도 Fc		재령 보정 일	재령 보정 αn	재령보정 추정강도 Fcαn	측정데이터		
			측정치 (평균치의±20% 제외)					평균치 R									
S31	패널	0	40	40	42	48	40	41.1	0.00	41.1	공식3	50.1	2310	0.64	32.1		
			37	42	42	42	42				공식4	55.8			35.7		
			44	36	42	40	40										
			40	41	40	41	42										
S36	패널	0	36	42	38	42	43	39.9	0.00	39.9	공식3	48.3	2310	0.64	30.9		
			38	44	40	40	42				공식4	53.0			33.9		
			36	41	38	37	39										
			37	40	42	42	40										
S37	패널	0	40	42	36	43	42	39.4	0.00	39.4	공식3	47.7	2310	0.64	30.5		
			39	40	41	42	40				공식4	52.0			33.3		
			40	36	40	38	38										
			48	38	38	39	37										
S40	패널	0	42	48	36	41	42	40.7	0.00	40.7	공식3	49.5	2310	0.64	31.7		
			40	42	42	40	38				공식4	54.9			35.1		
			39	36	40	40	38										
			41	37	46	42	43										

반발경도 시험 성과표																			
(단위 : MPa)																			
시 설 물 명			패널식 옹벽 13																
측정년월일			2023년 09월 20일																
강도추정식			기준의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0				일본재료학회식				설계강도	패널	30.0
								공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098				일본건축학회식						
								공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098				과 학 기 술 부						
								공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)				권 영 중 외						
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도		재형 보정 일	재형 보정 α n	재형보정 추정강도 Fcα n	측정데이터				
			측정치 (평균치의±20% 제외)							평균치 R	Fc								
S1	패널	0	40	42	40	42	42	40.2	0.00	40.2	공식3	48.8	2276 일	0.64	31.2				
			34	40	42	34	44												
			38	45	36	42	38				공식4	53.8			34.4				
			42	42	39	40	42												
S5	패널	0	42	38	41	40	43	39.7	0.00	39.7	공식3	48.1	2276 일	0.64	30.8				
			40	36	40	36	35												
			41	39	46	43	41				공식4	52.7			33.7				
			37	40	38	41	37												
S7	패널	0	42	30	41	39	34	39.9	0.00	39.9	공식3	48.4	2276 일	0.64	31.0				
			39	40	35	43	42												
			41	37	40	43	40				공식4	53.1			34.0				
			45	36	41	40	40												

