자작3교(하)-청평방향 철근탐사 Data

NO.1	위치	자작3교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@190
		S2 바닥판하면 주철근	피복 두께	실측	41㎜



NO.2	위치	자작3교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@120
		S2 바닥판하면 배력철근	피복 두께	실측	79㎜



NO.3	위치	자작3교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@230
		S3 바닥판하면 주철근	피복 두께	실측	36㎜



NO.4	위치	자작3교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@125
		S3 바닥판하면 배력철근	피복 두께	실측	77㎜



NO.5	위치	자작3교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@96
		S4 거더 주철근	피복 두께	실측	69㎜



NO.6	위치	자작3교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@185
		S4 거더 배력철근	피복 두께	실측	77㎜



NO.7	위치	자작3교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@124
		P3 교각 수직철근	피복 두께	실측	110㎜



NO.8	위치	자작3교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@140
		P3 교각 수평철근	피복 두께	실측	82㎜