자작2교(하)-청평방향 철근탐사 Data

NO.1	위치	자작2교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@127
		S4 바닥판하면 주철근	피복 두께	실측	39mm



NO.2	위치	자작2교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@130
		S4 바닥판하면 배력철근	피복 두께	실측	35mm



NO.3	위치	자작2교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@125
		S6 바닥판하면 주철근	피복 두께	실측	39mm



NO.4	위치	자작2교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@160
		S6 바닥판하면 배력철근	피복 두께	실측	35mm



NO.5	위치	자작2교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@127
		S8 바닥판하면 주철근	피복 두께	실측	36mm



NO.6	위치	자작2교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@145
		S8 바닥판하면 배력철근	피복 두께	실측	34mm



NO.7	위치	자작2교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@97
		S7 거더 주철근	피복 두께	실측	72㎜



NO.8	위치	자작2교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@130
		S7 거더 배력철근	피복 두께	실측	82㎜



NO.9	위치	자작2교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@175
		P6 교각 수직철근	피복 두께	실측	58㎜



NO.10	위치	자작2교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@285
		P6 교각 수평철근	피복 두께	실측	82㎜



NO.11	위치	자작2교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@150
		P7 교각 수직철근	피복 두께	실측	58㎜



NO.12	위치	자작2교(하) 청평방향	배근 간격	실측	@300
		P7 교각 수평철근	피복 두께	실측	121㎜