

자작4교(하)-청평방향							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S4 바닥판	2.0	34.0	32.0	0.55	3,328	13
2	S3-G1	1.0	32.0	31.0	0.28	12,493	13
3	P3 코핑부	5.0	91.0	86.0	1.39	3,846	13