




(단위 : MPa)

교 량 명		천안1교															
측정년월일		2023년 02월 21일															
강도추정식		기존의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0			일본재료학회식			설계강도	바닥판		24.0 (Mpa)
							공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098			일본건축학회식				거 더		0.0 (Mpa)
							공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098			과 학 기 술 부				교 대		24.0 (Mpa)
							공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)			권 영 용 외				교 각		24.0 (Mpa)
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도 Fc		재형 보정 일	재형 보정 αn	재형보정 추정강도 Fcαn	측정데이터		
측정치 (평균치의±20% 제외)					평균치 R												
S3	바닥판	90	53	60	59	62	61	58.5	-2.42	56.1	공식1	53.2	11008	0.63	33.5		
			57	59	58	57	59				공식2	49.9			일 이상		31.4
			57	58	57	56	60										
			61	58	60	57	61										
A2	교대	0	50	46	45	45	46	48.9	0.00	48.9	공식1	44.0	11008	0.63	27.7		
			50	49	48	48	56				공식2	44.7			일 이상		28.2
			47	50	50	47	50										
			47	50	50	53	50										
P1	교각	0	47	50	53	50	46	48.0	0.00	48.0	공식1	42.9	11008	0.63	27.0		
			53	50	46	47	48				공식2	44.1			일 이상		27.8
			49	48	48	46	48										
			48	45	44	45	48										