

원대교 철근탐사 Data

NO.1	위치	원대교	배근 간격	실측	@120	NO.2	위치	원대교	배근 간격	실측	@128
		S1 바닥판하면 주근	피복 두께	실측	40mm			S1 바닥판하면 배력근	피복 두께	실측	36mm
배우: ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｼﾞ35.0 ﾎﾙｺｰ1ｼｽﾃﾑ HSJ395A						배우: ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｼﾞ38.0 ﾎﾙｺｰ2ｼｽﾃﾑ HSJ395A					
NO.3	위치	원대교	배근 간격	실측	@150	NO.4	위치	원대교	배근 간격	실측	@150
		S1 거더 주근	피복 두께	실측	44mm			S1 거더 배력근	피복 두께	실측	44mm
배우: ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｼﾞ35.0 ﾎﾙｺｰ2ｼｽﾃﾑ HSJ395A						배우: ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｼﾞ35.0 ﾎﾙｺｰ2ｼｽﾃﾑ HSJ395A					
NO.5	위치	원대교	배근 간격	실측	@200	NO.6	위치	원대교	배근 간격	실측	@193
		A1 교대 수직근	피복 두께	실측	33mm			A1 교대 수평근	피복 두께	실측	79mm
배우: ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｼﾞ38.0 ﾎﾙｺｰ2ｼｽﾃﾑ HSJ395A						배우: ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｼﾞ38.0 ﾎﾙｺｰ2ｼｽﾃﾑ HSJ395A					
NO.7	위치	원대교	배근 간격	실측	@300	NO.8	위치	원대교	배근 간격	실측	@250
		A2 교대 수직근	피복 두께	실측	44mm			A2 교대 수평근	피복 두께	실측	84mm
배우: ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｼﾞ35.0 ﾎﾙｺｰ2ｼｽﾃﾑ HSJ395A						배우: ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｼﾞ38.0 ﾎﾙｺｰ2ｼｽﾃﾑ HSJ395A					