

창현교(하)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S4 바닥판	2.0	34.0	32.0	0.47	4,608	18
2	S11 바닥판	1.0	38.0	37.0	0.24	24,642	18
3	P1 코핑부	5.0	79.0	74.0	1.18	3,943	18
4	P8 코핑부	4.0	67.0	63.0	0.94	4,465	18
5	P10 코핑부	3.0	86.0	83.0	0.71	13,778	18
6	P12 코핑부	5.0	98.0	93.0	1.18	6,227	18