

부안교							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S1 바닥판	6.0	34.0	28.0	1.25	501	23
2	S2-G8 거더	1.0	41.0	40.0	0.21	36,800	23
3	P1 코핑	2.0	41.0	39.0	0.42	8,746	23
4	P3 코핑	6.0	97.0	91.0	1.25	5,291	23