









부안교 철근탐사 Data

NO.1	위치	바닥판하면 S1	배근 간격	실측	@120	NO.2	위치	바닥판하면 S1	배근 간격	실측	@200
		주근	피복 두께	실측	37mm			배근	피복 두께	실측	37mm
 배우: ｼﾝﾀｰﾚｲｼﾞ38.0 ﾊﾞ ﾑauto? HSJ395A						 배우: ｼﾝﾀｰﾚｲｼﾞ35.0 ﾊﾞ ﾑauto? HSJ395A					
NO.3	위치	거더 S2-G8	배근 간격	실측	@185	NO.4	위치	거더 S2-G8	배근 간격	실측	@200
		주근	피복 두께	실측	42mm			배근	피복 두께	실측	41mm
 배우: ｼﾝﾀｰﾚｲｼﾞ36.0 ﾊﾞ ﾑauto? HSJ395A						 배우: ｼﾝﾀｰﾚｲｼﾞ38.0 ﾊﾞ ﾑauto? HSJ395A					
NO.5	위치	교각 P1	배근 간격	실측	@150	NO.6	위치	교각 P1	배근 간격	실측	@300
		수직근	피복 두께	실측	41mm			수평근	피복 두께	실측	55mm
 배우: ｼﾝﾀｰﾚｲｼﾞ38.0 ﾊﾞ ﾑauto? HSJ395A						 배우: ｼﾝﾀｰﾚｲｼﾞ38.0 ﾊﾞ ﾑauto? HSJ395A					
NO.7	위치	교각 P3	배근 간격	실측	@160	NO.8	위치	교각 P3	배근 간격	실측	@300
		수직근	피복 두께	실측	97mm			수평근	피복 두께	실측	98mm
 배우: ｼﾝﾀｰﾚｲｼﾞ36.2 ﾊﾞ ｺｰ2ｽﾔ HSJ395A						 배우: ｼﾝﾀｰﾚｲｼﾞ38.0 ﾊﾞ ｺｰ2ｽﾔ HSJ395A					