

(단위 : MPa)

교 량 명			청운교															
측정년월일			2023년 04월 25일															
강도추정식			기존의 추정식					공식 1	F ₂₈ = 1.27*Ro - 18.0			일본재료학회식			설계강도	바닥판		27.0
								공식 2	F ₂₈ = (7.3*Ro + 100)*0.098			일본건축학회식				거 더		40.0
								공식 3	F ₂₈ = (15.2 x Ro - 112.8) x 0.098			과 학 기 술 부				교 대		24.0
								공식 4	F ₂₈ = (2.304 X Ro - 38.80)			권 영 웅 외				교 각		24.0
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도		재령 보정 일	재령 보정 αn	재령보정 추정강도 Fcαn	측정데이터			
			측정치 (평균치의±20% 제외)							평균치 R								
S2	바닥판	90	58	57	58	55	55	57.5	-2.51	54.9	공식1	51.8	8363	0.63	32.6			
			56	56	56	64	56				공식2	49.1			일 이상		30.9	
			55	58	56	58	59											
			56	56	57	64	59											
S3	바닥판	90	61	57	57	56	57	59.0	-2.39	56.6	공식1	53.8	8363	0.63	33.9			
			55	58	61	56	67				공식2	50.3			일 이상		31.7	
			61	59	61	56	61											
			65	58	57	58	58											
S1-G8	거더	0	61	60	60	59	60	60.0	0.00	60.0	공식3	78.3	8363	0.63	49.3			
			60	60	60	61	63				공식4	99.4			일 이상		62.6	
			60	61	58	61	60											
			59	60	57	61	59											
A1	교대	0	47	48	58	48	47	50.3	0.00	50.3	공식1	45.8	8363	0.63	28.9			
			50	45	49	51	55				공식2	45.8			일 이상		28.8	
			53	55	48	55	61											
			46	43	58	54	45											
P1	교각	0	48	54	55	47	51	52.2	0.00	52.2	공식1	48.3	8363	0.63	30.4			
			53	55	53	54	51				공식2	47.1			일 이상		29.7	
			52	53	54	50	54											
			58	45	54	51	52											
P2 (비건전)	교각	0	61	49	48	48	50	47.7	0.00	47.7	공식1	42.6	8363	0.63	26.9			
			48	42	44	45	47				공식2	44.0			일 이상		27.7	
			49	54	53	51	46											
			41	49	48	48	47											