

(단위 : MPa)

Age Group	Number of People
0-9	55
10-19	55
20-29	55
30-39	55
40-49	58
50-59	55
60-69	55
70-79	55
80-89	55
90-99	55

반발경도 시험 성과표

(단위 : MPa)

교 량 명		패널식옹벽 03																
측정년월일		2025년 08월 27일																
강도추정식		기존의 추정식					공식 1	$F_{28} = 1.27 \times R_o - 18.0$					일본재료학회식			설계강도	블록	27.0 (Mpa)
							공식 2	$F_{28} = (7.3 \times R_o + 100) \times 0.098$					일본건축학회식					
							공식 3	$F_{28} = (15.2 \times R_o - 112.8) \times 0.098$					과 학 기 술 부					
							공식 4	$F_{28} = (1.3343 \times R_o + 8.1977)$					한국시설안전공단					
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 $(R + \Delta R)$	환산강도		재령 보정 αn	재령 보정 αn	재령보정 추정강도	측정데이터			
			측정치 (평균치의± 20% 제외)					평균치 R		F_c		일	αn	$F_{c \alpha n}$				
S1	블록	0	45	50	48	46	40	48.3	0.00	48.3	공식1	43.3	2983 일	0.63	27.3			
			53	50	44	54	47											
			43	37	45	54	50				공식2	44.3			27.9			
			52	49	51	50	46											
비건전부 S3	블록	0	49	50	52	43	55	48.0	0.00	48.0	공식1	43.0	2983 일	0.63	27.1			
			51	47	43	48	48											
			45	43	45	48	50				공식2	44.1			27.8			
			48	50	50	47	48											
S5	블록	0	52	50	52	47	41	49.0	0.00	49.0	공식1	44.2	2983 일	0.63	27.8			
			51	52	46	52	50											
			56	49	43	42	51				공식2	44.8			28.2			
			51	49	48	48	49											
S8	블록	0	46	50	49	46	54	48.0	0.00	48.0	공식1	42.9	2983 일	0.63	27.0			
			46	51	49	51	48											
			45	47	46	38	45				공식2	44.1			27.8			
			51	47	50	49	51											
S10	블록	0	50	48	40	52	45	48.1	0.00	48.1	공식1	43.0	2983 일	0.63	27.1			
			52	50	45	39	46											
			48	54	45	49	54				공식2	44.2			27.8			
			55	42	49	46	52											

(단위 : MPa)

Age Group	Number of People
15-25	45
25-35	50
35-45	48
45-55	45
55-65	42
65-75	48
75-85	45
85-95	42
95-105	45
105-115	42
115-125	45
125-135	42
135-145	45
145-155	42
155-165	45
165-175	42
175-185	45
185-195	42
195-205	45
205-215	42
215-225	45
225-235	42
235-245	45
245-255	42
255-265	45
265-275	42
275-285	45
285-295	42
295-305	45
305-315	42
315-325	45
325-335	42
335-345	45
345-355	42
355-365	45
365-375	42
375-385	45
385-395	42
395-405	45
405-415	42
415-425	45
425-435	42
435-445	45
445-455	42
455-465	45
465-475	42
475-485	45
485-495	42
495-505	45
505-515	42
515-525	45
525-535	42
535-545	45
545-555	42
555-565	45
565-575	42
575-585	45
585-595	42
595-605	45
605-615	42
615-625	45
625-635	42
635-645	45
645-655	42
655-665	45
665-675	42
675-685	45
685-695	42
695-705	45
705-715	42
715-725	45
725-735	42
735-745	45
745-755	42
755-765	45
765-775	42
775-785	45
785-795	42
795-805	45
805-815	42
815-825	45
825-835	42
835-845	45
845-855	42
855-865	45
865-875	42
875-885	45
885-895	42
895-905	45
905-915	42
915-925	45
925-935	42
935-945	45
945-955	42
955-965	45
965-975	42
975-985	45
985-995	42
995-1005	45

(단위 : MPa)

Age Group	Number of People
1	45
2	35
3	45
4	40
5	35
6	40
7	45
8	40
9	35
10	40
11	40
12	35
13	40
14	40
15	35
16	40

(단위 : MPa)

Age Group	Number of People
0-9	45
10-19	38
20-29	45
30-39	45
40-49	32
50-59	38
60-69	45
70-79	35
80-89	38
90-99	40
100-109	38
110-119	40
120-129	42
130-139	40
140-149	45
150-159	42
160-169	40
170-179	38
180-189	40

반발경도 시험 성과표

(단위 : MPa)

교 량 명		패널식옹벽 08															
측정년월일		2025년 08월 27일															
강도추정식		기존의 추정식		공식 1		$F_{28} = 1.27 \times R_o - 18.0$						일본재료학회식		설계강도	패널	30.0 (Mpa)	
				공식 2		$F_{28} = (7.3 \times R_o + 100) \times 0.098$						일본건축학회식					
				공식 3		$F_{28} = (15.2 \times R_o - 112.8) \times 0.098$						과 학 기 술 부					
				공식 4		$F_{28} = (1.3343 \times R_o + 8.1977)$						한국시설안전공단					
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 $(R + \Delta R)$	환산강도 F_c		재령 보정 α_n	재령 보정 α_n	재령보정 추정강도 $F_{c \alpha n}$	측정데이터		
			측정치 (평균치의±20% 제외)					평균치 R									
S12	패널	0	42	35	38	42	33	39.4	0.00	39.4	공식3	47.6	2983 일	0.63	30.0		
			44	40	43	34	43										
			43	37	37	40	37				공식4	60.8			38.3		
			37	41	41	43	38										
S15	패널	0	43	35	40	48	42	40.7	0.00	40.7	공식3	49.5	2983 일	0.63	31.2		
			41	43	42	42	40										
			41	37	45	42	35				공식4	62.4			39.3		
			40	40	38	38	41										
S18	패널	0	40	42	34	46	39	40.2	0.00	40.2	공식3	48.8	2983 일	0.63	30.7		
			43	36	42	42	38										
			38	38	35	46	37				공식4	61.8			38.9		
			42	42	43	34	46										
S20	패널	0	37	42	39	43	41	40.4	0.00	40.4	공식3	49.1	2983 일	0.63	30.9		
			38	36	45	43	39										
			41	36	41	43	42				공식4	62.0			39.1		
			38	39	38	42	44										
S21	패널	0	39	41	34	42	46	40.3	0.00	40.3	공식3	49.0	2983 일	0.63	30.9		
			41	44	39	44	44										
			46	40	35	36	35				공식4	62.0			39.1		
			28	42	42	38	38										
S22	패널	0	41	34	34	45	45	39.8	0.00	39.8	공식3	48.2	2983 일	0.63	30.4		
			33	39	44	40	42										
			40	34	46	36	40				공식4	61.3			38.6		
			38	39	42	41	43										

반발경도 시험 성과표

(단위 : MPa)

교 랑 명			패널식옹벽 08															
측정년월일			2025년 08월 27일															
강도추정식			기존의 추정식					공식 1	$F_{28} = 1.27 \times R_o - 18.0$					일본재료학회식		설계강도	패널	30.0 (Mpa)
								공식 2	$F_{28} = (7.3 \times R_o + 100) \times 0.098$					일본건축학회식				
								공식 3	$F_{28} = (15.2 \times R_o - 112.8) \times 0.098$					과 학 기 술 부				
								공식 4	$F_{28} = (1.3343 \times R_o + 8.1977)$					한국시설안전공단				
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 $(R + \Delta R)$ R_o	환산강도 F_c		재령 보정 일	재령 보정 αn	재령보정 추정강도 $F_{c\alpha n}$	측정데이터			
			측정치 (평균치의±20% 제외)													평균치 R		
S27	패널	0	41	34	42	44	37	38.9	0.00	38.9	공식3	46.9	2983 일	0.63	29.5			
			42	41	42	41	37											
			37	43	47	34	36				공식4	60.1			37.9			
			41	35	42	32	38											
S30	패널	0	42	41	41	38	42	40.0	0.00	40.0	공식3	48.5	2983 일	0.63	30.5			
			37	44	40	37	39											
			42	41	38	43	44				공식4	61.5			38.7			
			35	38	37	41	39											
S31	패널	0	43	37	39	42	40	39.9	0.00	39.9	공식3	48.4	2983 일	0.63	30.5			
			40	40	37	35	39											
			43	42	40	44	37				공식4	61.4			38.7			
			36	42	36	41	45											
S35	패널	0	40	44	39	37	37	39.7	0.00	39.7	공식3	48.1	2983 일	0.63	30.3			
			39	39	43	41	40											
			42	36	43	45	34				공식4	61.2			38.5			
			34	43	46	38	34											
S37	패널	0	36	42	46	39	39	41.1	0.00	41.1	공식3	50.1	2983 일	0.63	31.6			
			40	43	37	39	47											
			40	37	45	48	40				공식4	63.0			39.7			
			38	42	38	45	40											
S38	패널	0	35	43	37	39	37	40.3	0.00	40.3	공식3	49.0	2983 일	0.63	30.9			
			38	44	38	43	45											
			40	43	42	36	41				공식4	62.0			39.0			
			41	42	42	38	42											

반발경도 시험 성과표

(단위 : MPa)

교 량 명		패널식옹벽 09														
측정년월일		2025년 09월 16일														
강도추정식		기존의 추정식		공식 1 $F_{28} = 1.27 \cdot Ro - 18.0$ 일본재료학회식					설계강도		블록		28.0 (Mpa)			
				공식 2 $F_{28} = (7.3 \cdot Ro + 100) \cdot 0.098$ 일본건축학회식												
				공식 3 $F_{28} = (15.2 \times Ro - 112.8) \times 0.098$ 과학기술부												
				공식 4 $F_{28} = (1.3343 \times Ro + 8.1977)$ 한국시설안전공단												
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 $(R + \Delta R)$ Ro	환산강도 F_c		재형 보정 α_n	재형 보정 $F_{ca,n}$	측정데이터		
			측정치 (평균치의±20% 제외)												평균치 R	
S1	블록	0	33	33	32	30	35	32.8	0.00	32.8	공식3	37.8	3000 일 이상	0.63	23.8	
			33	32	34	36	31									
			33	31	35	30	31									
			31	32	35	33	36									
비건전부 S3	블록	0	32	28	34	37	35	32.7	0.00	32.7	공식3	37.7	3000 일 이상	0.63	23.7	
			32	32	36	38	30									
			30	36	32	30	30									
			32	33	33	32	32									
S5	블록	0	35	36	31	36	35	32.4	0.00	32.4	공식3	37.2	3000 일 이상	0.63	23.4	
			30	36	33	30	29									
			33	32	35	33	30									
			29	31	31	31	32									
S8	블록	0	30	32	36	35	31	32.6	0.00	32.6	공식3	37.5	3000 일 이상	0.63	23.6	
			33	35	33	36	33									
			29	31	33	40	36									
			29	33	30	31	33									

반발경도 시험 성과표

(단위 : MPa)

교 랑 명		패널식옹벽 10															
측정년월일		2025년 09월 26일															
강도추정식		기존의 추정식					공식 1	$F_{28} = 1.27 \times Ro - 18.0$					일본재료학회식		설계강도	패널	24.0 (Mpa)
							공식 2	$F_{28} = (7.3 \times Ro + 100) \times 0.098$					일본건축학회식				
							공식 3	$F_{28} = (15.2 \times Ro - 112.8) \times 0.098$					과 학 기 술 부				
							공식 4	$F_{28} = (1.3343 \times Ro + 8.1977)$					한국시설안전공단				
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 $(R + \Delta R)$ Ro	환산강도 F_c		재령 보정 α_n	재령 보정 추정강도 $F_{c\alpha_n}$	측정데이터			
			측정치 (평균치의± 20% 제외)												평균치 R		
S1	패널	0	49	49	48	51	44	49.5	0.00	49.5	공식1	44.9	3000 일 이상	0.63	28.3		
			52	52	52	51	48										
			49	46	54	54	50				공식2	45.2			28.5		
			45	52	47	51	46										
S2	패널	0	54	49	46	47	45	49.1	0.00	49.1	공식1	44.3	3000 일 이상	0.63	27.9		
			47	48	50	48	49										
			49	47	49	48	47				공식2	44.9			28.3		
			49	48	53	52	56										
S3	패널	0	50	50	50	49	49	49.3	0.00	49.3	공식1	44.6	3000 일 이상	0.63	28.1		
			49	50	54	47	50										
			45	54	50	47	49				공식2	45.1			28.4		
			51	47	41	38	55										
비건전부 S5	패널	0	46	51	53	46	51	48.1	0.00	48.1	공식1	43.0	3000 일 이상	0.63	27.1		
			46	44	49	46	45										
			49	49	57	45	44				공식2	44.2			27.8		
			45	50	50	47	48										
S6	패널	0	50	46	53	45	52	48.1	0.00	48.1	공식1	43.1	3000 일 이상	0.63	27.1		
			51	55	50	52	46										
			45	45	42	45	44				공식2	44.2			27.9		
			53	49	45	58	46										

반발경도 시험 성과표																
(단위 : MPa)																
교 랑 명		패널식옹벽 14														
측정년월일		2025년 08월 25일														
강도추정식		기존의 추정식		공식 1		$F_{28} = 1.27 \times Ro - 18.0$					일본재료학회식		설계강도	패널	30.0 (Mpa)	
				공식 2		$F_{28} = (7.3 \times Ro + 100) \times 0.098$					일본건축학회식					
				공식 3		$F_{28} = (15.2 \times Ro - 112.8) \times 0.098$					과 학 기 술 부					
				공식 4		$F_{28} = (1.3343 \times Ro + 8.1977)$					한국시설안전공단					
위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R					타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 ($R + \Delta R$) Ro	환산강도 F_c		재령 보정 일	재령 보정 α_n	재령보정 추정강도 $F_{c\alpha_n}$	측정데이터	
			측정치 (평균치의± 20% 제외)													평균치 R
S1	패널	0	57	49	57	59	58	55.1	0.00	55.1	공식1	52.0	2981 일	0.63	32.7	
			55	51	55	51	56									
			57	51	59	50	56									
			53	56	59	51	62				공식2	49.2			31.0	
비건전부 S3	패널	0	54	63	56	54	53	55.3	0.00	55.3	공식1	52.2	2981 일	0.63	32.9	
			61	53	58	53	55									
			56	54	57	54	58									
			55	53	53	47	58				공식2	49.3			31.1	
S7	패널	0	52	57	51	55	49	54.6	0.00	54.6	공식1	51.3	2981 일	0.63	32.3	
			52	57	55	57	55									
			51	59	60	52	56									
			52	59	56	55	52				공식2	48.9			30.8	
S9	패널	0	53	58	52	59	55	55.5	0.00	55.5	공식1	52.4	2981 일	0.63	33.0	
			58	50	53	60	47									
			56	55	55	58	55									
			56	57	57	57	58				공식2	49.5			31.2	

(단위 : MPa)

Age Group	Number of people
0-5	55
5-10	60
10-15	50
15-20	58
20-25	55
25-30	52
30-35	62
35-40	55
40-45	58
45-50	58
50-55	55
55-60	60
60-65	50
65-70	55
70-75	55
75-80	55
80-85	55