

콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		복삼교							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S13 바닥판하면	6.0	50.0	44.0	25	1.20	100년 이상	a등급	
2	S5-G2 거더	6.0	40.0	34.0	25	1.20	100년 이상	a등급	
3	S11-G2 거더	2.0	40.0	38.0	25	0.40	100년 이상	a등급	
4	A1 교대	2.0	95.0	93.0	25	0.40	100년 이상	a등급	
5	A2 교대	8.0	76.0	68.0	25	1.60	100년 이상	a등급	
6	P1 교각	7.0	84.0	77.0	25	1.40	100년 이상	a등급	
7	P5 교각	8.0	86.0	78.0	25	1.60	100년 이상	a등급	
8	P11 교각	4.0	60.0	56.0	25	0.80	100년 이상	a등급	
9	P13 교각	7.0	69.0	62.0	25	1.40	100년 이상	a등급	
10	P20 교각	4.0	77.0	73.0	25	0.80	100년 이상	a등급	