



시험 성적서

시료명(생산국) : 콘크리트 분말(대한민국)

시료채취장소 : 경기도 부천시 원미구 중3동

성과이용목적 : 보고서 작성용

용역명 : 계남고가교 정밀안전진단 용역

발주자 : 부천시 원미구 건설안전과

업체명 : (주)명성엔지니어링

의뢰인 : 이석진

접수일자 : 2026년 04월 20일

시료채취일 : 2026년 04월 16일

성적서발급번호 : CSTC NO.202604-28

시료채취자 : (주)명성엔지니어링 - 이석진

의뢰인주소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로69번길 18,
동아프라자 301호

귀하가 시험을 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

연번	시험·검사 종목				시험·검사 방법	시험·검사 결과	확인자			시험자	
							자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	바닥판하면 S1 좌측 캔틸레버	0~15mm	염화물 이온농도		KS F 2713 :2022 (산-가용성)	0.0159 %	토목품질 시험기술사 (경력인정) (0050673)	이정만		박태인	
			환산 염화물 함량			0.3598 kg/m³					
2		15~30mm	염화물 이온농도			0.0082 %					
			환산 염화물 함량			0.1856 kg/m³					
3		30mm~철근	염화물 이온농도			0.0045 %					
			환산 염화물 함량			0.1018 kg/m³					
4	바닥판하면 S5 좌측 캔틸레버	0~15mm	염화물 이온농도			0.0138 %					
			환산 염화물 함량			0.3123 kg/m³					
5		15~30mm	염화물 이온농도			0.0081 %					
			환산 염화물 함량			0.1833 kg/m³					
6		30mm~철근	염화물 이온농도			0.0053 %					
			환산 염화물 함량			0.1199 kg/m³					
7	교대 A2 홍벽	0~20mm	염화물 이온농도			0.0146 %					
			환산 염화물 함량			0.3304 kg/m³					
8		20~40mm	염화물 이온농도			0.0078 %					
			환산 염화물 함량			0.1765 kg/m³					
9		40~60mm	염화물 이온농도			0.0056 %					
			환산 염화물 함량			0.1267 kg/m³					
10		60~80mm	염화물 이온농도			0.0044 %					
			환산 염화물 함량			0.0996 kg/m³					
11		80mm~철근	염화물 이온농도			0.0043 %					
			환산 염화물 함량			0.0973 kg/m³					

- 콘크리트 기건 상태 건조 밀도 2263 kg/m³

이 시험 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.



2026년 05월 07일

(주)건설표준시험원 (건설기술용역업자) 대표 이준우

· 유의사항 : 확인자 및 시험자의 성명과 서명이 없는 경우에는 성과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

1페이지중 1페이지

