

탄 산 화 시 험

구분	부재	연번	위치	측정피복 (mm)	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	상태 등급	잔존 수명예측 (년)	경과 년수	탄산화 계수
신월여의 지하도로 (인천방향)	라이닝 콘크리트	1	본선 인천방향 S138	65.0	1.0	64.0	a	21,120	5	0.447
		2	본선 인천방향 S176	79.0	1.0	78.0	a	31,200	5	0.447
		3	본선 인천방향 S225	84.0	2.0	82.0	a	8,815	5	0.894
		4	본선 인천방향 S294	77.0	1.0	76.0	a	29,640	5	0.447
		5	본선 인천방향 S370	65.0	1.0	64.0	a	21,120	5	0.447
		6	본선 인천방향 S500	79.0	1.5	77.5	a	13,864	5	0.671
		7	본선 인천방향 S561	62.0	1.0	61.0	a	19,215	5	0.447
		8	본선 인천방향 S603	69.0	1.0	68.0	a	23,800	5	0.447
		9	본선 인천방향 S696	91.0	1.0	90.0	a	41,400	5	0.447
		10	RAMP 인천방향 S025	39.0	1.5	37.5	a	3,375	5	0.671
		11	RAMP 인천방향 S054	65.0	2.0	63.0	a	5,276	5	0.894
		최대값		91.0	2.0	90.0				
		최소값		39.0	1.0	37.5				
		평균(부재별)		70.5	1.3	69.2				