

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시료명(생산국)	콘크리트파쇄물(분말)	접 수 번 호	KRIT-15-0391
시료 채취 장소	청도2터널(부산) - 6S 천단부, 36S 천단부, 86S 횡갱, 87S 천단부, 116S 천단부, 174S 천단부	접 수 일 자	2015-12-01
성과 이용 목적	정밀안전진단 용역	발 급 일 자	2015-12-23
공 사 명	신대구 부산 고속도로 1구간 시설물 정밀안전진단용역	쪽 번 호	2/2
국가 중요 시설	해당없음		
의뢰인	(주)아워브레인 유 정 완		

- 결 과 -

연번	시험·검사 항목	시험·검사 방법	구분	시험·검사 결과	단위	책 임 기 술 자			시험·검사자		
						자격증 종목 및 자격을 번호	성명	서명	성명	서명	
01	염화물함유량	KS F 2713 : 2012	청도 2터널 (부산)	6S 천단부 0~20mm	0.0015	%	건설재료 시험기사 14201110368S	김민수		류진현	
					0.035	kg/m³					
				6S 천단부 20~40mm	0.0009	%					
					0.019	kg/m³					
				36S 천단부 0~20mm	0.0014	%					
					0.031	kg/m³					
				36S 천단부 20~40mm	0.0009	%					
					0.019	kg/m³					
				86S 횡갱 0~20mm	0.0015	%					
					0.035	kg/m³					
				86S 횡갱 20~40mm	0.0009	%					
					0.021	kg/m³					
				87S 천단부 0~20mm	0.0018	%					
					0.041	kg/m³					
				87S 천단부 20~40mm	0.0007	%					
					0.016	kg/m³					
				116S 천단부 0~20mm	0.0020	%					
					0.045	kg/m³					
				116S 천단부 20~40mm	0.0008	%					
					0.017	kg/m³					
174S 천단부 0~20mm	0.0020	%									
	0.046	kg/m³									
174S 천단부 20~40mm	0.0013	%									
	0.030	kg/m³									

주) 원재료 물 콘크리트 단위중량은 KS F 2714-2002 규격 상의 2 263 kg/m³ 적용.

- ۲۱ -

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.