

남천터널(대구) 반발경도시험

위치	측정치					평균	타격 각도	보정 수치	습윤 상태	수정 반발도	압축강도(Fc)			재령 계수	보정 압축강	비고
						R	α^0	δR	εR	R_0	일본 재료학회	일본 건축학회	평균	α_n	F_c	
대구 5S 천정부	47	50	48	48	48	48.3	90	-3.26	0.00	45.0	39.2	42.0	40.6	0.63	24.7 26.5 25.6	(재료학회) (건축학회) (평균)
	47	47	47	49	49											
	50	48	47	50	47											
	49	48	50	47	50											
대구 95S 천정부	48	50	50	50	50	49.1	90	-3.18	0.00	45.9	40.3	42.6	41.5	0.63	25.4 26.8 26.1	(재료학회) (건축학회) (평균)
	47	50	47	50	50											
	47	49	50	47	50											
	49	47	50	50	50											
대구 97S 천정부	46	47	49	47	49	48.8	90	-3.18	0.00	45.6	39.9	42.4	41.2	0.63	25.1 26.7 26.0	(재료학회) (건축학회) (평균)
	50	50	50	50	50											
	50	49	50	50	48											
	46	47	49	50	49											

주) 위 평균값은 평균값의 상하 20%를 초과하는 데이터를
제외한, 나머지 데이터의 재평균값을 나타낸다.