

남천터널(부산) 반발경도시험

위치	측정치					평균	타격각도	보정수치	습윤상태	수정반발도	압축강도(F_c)			재령계수	보정압축강	비고
						R	α^0	δR	εR	R_0	일본재료학회	일본건축학회	평균	α_n	F_c	
부산 6S 천정부	47	50	49	50	49	48.6	90	-3.18	0.00	45.4	39.7	42.3	41.0	0.63	25.0 26.6 25.8	(재료학회) (건축학회) (평균)
	50	48	49	47	47											
	50	47	50	47	50											
	48	48	48	50	47											
부산 95S 천정부	49	49	50	47	49	48.9	90	-3.18	0.00	45.7	40.0	42.5	41.3	0.63	25.2 26.8 26.0	(재료학회) (건축학회) (평균)
	50	50	48	50	49											
	47	49	47	50	50											
	49	47	48	50	50											
부산 97S 천정부	47	50	49	47	47	48.4	90	-3.26	0.00	45.1	39.3	42.1	40.7	0.63	24.8 26.5 25.6	(재료학회) (건축학회) (평균)
	48	48	50	47	47											
	50	48	47	50	49											
	47	50	49	50	48											

주) 위 평균값은 평균값의 상하 20%를 초과하는 데이터를 제외한, 나머지 데이터의 재평균값을 나타낸다.