

청도1터널(대구) 반발경도시험

위치	측정치					평균	타격 각도	보정 수치	습윤 상태	수정 반발도	압축강도(Fc)			재령 계수	보정 압축강	비고
						R	α^0	δR	ϵR	R_0	일본 재료학회	일본 건축학회	평균	α_n	F_c	
대구 2S 천정부	49	50	50	48	48	48.9	90	-3.18	0.00	45.7	40.0	42.5	41.3	0.63	25.2 26.8 26.0	(재료학회) (건축학회) (평균)
	48	50	48	48	48											
	50	50	48	48	48											
	50	48	50	50	48											
대구 65S 천정부	48	48	50	50	50	48.8	90	-3.18	0.00	45.6	39.9	42.4	41.2	0.63	25.1 26.7 26.0	(재료학회) (건축학회) (평균)
	50	48	48	50	48											
	50	48	50	46	48											
	48	50	48	50	48											

주) 위 평균값은 평균값의 상하 20%를 초과하는 데이터를
제외한, 나머지 데이터의 재평균값을 나타낸다.