

청도1터널(부산) 반발경도시험

위치	측정치					평균	타격각도	보정수치	습윤상태	수정반발도	압축강도(Fc)			재령계수	보정압축강	비고
						R	α^0	δR	ϵR	R_0	일본재료학회	일본건축학회	평균	α_n	F_c	
부산 2S 천정부	48	48	48	51	48	48.5	90	-3.18	0.00	45.3	39.5	42.2	40.9	0.63	24.9 26.6 25.8	(재료학회) (건축학회) (평균)
	49	49	50	49	49											
	48	50	48	48	48											
	47	50	48	46	48											
부산 65S 천정부	48	48	50	48	50	48.8	90	-3.18	0.00	45.6	39.9	42.4	41.2	0.63	25.1 26.7 26.0	(재료학회) (건축학회) (평균)
	48	48	50	50	50											
	48	49	51	48	46											
	50	48	50	48	48											

주) 위 평균값은 평균값의 상하 20%를 초과하는 데이터를 제외한, 나머지 데이터의 재평균값을 나타낸다.