

고정3터널(대구) 반발경도시험

위치	측정치					평균	타격 각도	보정 수치	습윤 상태	수정 반발도	압축강도(Fc)			재령 계수	보정 압축강	비고
						R	α^0	δR	εR	R_0	일본 재료학회	일본 건축학회	평균	α_n	F_c	
대구 2S 천정부	47	48	48	48	51	48.4	90	-3.26	0.00	45.1	39.3	42.1	40.7	0.63	24.8 26.5 25.6	(재료학회) (건축학회) (평균)
	49	48	48	48	47											
	50	50	50	48	48											
	48	48	49	47	48											
대구 47S 천정부	48	50	49	50	48	48.6	90	-3.18	0.00	45.4	39.7	42.3	41.0	0.63	25.0 26.6 25.8	(재료학회) (건축학회) (평균)
	46	50	48	48	48											
	50	49	48	48	50											
	48	50	47	48	48											
대구 74S 천정부	48	50	49	49	48	49.0	90	-3.18	0.00	45.8	40.2	42.6	41.4	0.63	25.3 26.8 26.1	(재료학회) (건축학회) (평균)
	50	48	49	48	48											
	48	49	49	49	49											
	50	51	50	49	48											

주) 위 평균값은 평균값의 상하 20%를 초과하는 데이터를
제외한, 나머지 데이터의 재평균값을 나타낸다.