

고정3터널(부산) 반발경도시험

위치	측정치					평균	타격각도	보정수치	습윤상태	수정반발도	압축강도(Fc)			재령계수	보정압축강	비고
						R	α^0	δR	εR	R_0	일본재료학회	일본건축학회	평균	α_n	F_c	
부산 2S 천정부	50	48	50	50	50	49.1	90	-3.18	0.00	45.9	40.3	42.6	41.5	0.63	25.4 26.8 26.1	(재료학회) (건축학회) (평균)
	48	49	50	48	49											
	48	50	50	48	50											
	50	49	48	48	49											
부산 29S 천정부	48	50	48	48	50	48.6	90	-3.18	0.00	45.4	39.7	42.3	41.0	0.63	25.0 26.6 25.8	(재료학회) (건축학회) (평균)
	48	49	50	48	49											
	48	48	48	50	48											
	48	47	48	50	48											
부산 74S 천정부	48	50	49	50	48	48.9	90	-3.18	0.00	45.7	40.0	42.5	41.3	0.63	25.2 26.8 26.0	(재료학회) (건축학회) (평균)
	44	50	50	49	50											
	50	48	50	48	48											
	50	48	49	49	49											

주) 위 평균값은 평균값의 상하 20%를 초과하는 데이터를 제외한, 나머지 데이터의 재평균값을 나타낸다.