

가곡터널(대구) 반발경도시험

위치	측정치					평균	타격각도	보정수치	습윤상태	수정반발도	압축강도(Fc)			재령계수	보정압축강	비고
						R	α^0	δR	ϵR	R_0	일본재료학회	일본건축학회	평균	α_n	F_c	
대구 1S 천정부	50	49	49	50	47	49.2	90	-3.18	0.00	46.0	40.4	42.7	41.6	0.63	25.5 26.9 26.2	(재료학회) (건축학회) (평균)
	48	50	49	50	50											
	48	49	49	50	49											
	48	50	50	48	50											
대구 44S 천정부	50	48	48	48	48	48.8	90	-3.18	0.00	45.6	39.9	42.4	41.2	0.63	25.1 26.7 26.0	(재료학회) (건축학회) (평균)
	50	49	50	50	49											
	49	49	50	48	48											
	48	48	48	47	50											

주) 위 평균값은 평균값의 상하 20%를 초과하는 데이터를 제외한, 나머지 데이터의 재평균값을 나타낸다.