

생림1터널(대구) 반발경도시험

위치	측정치					평균	타격각도	보정수치	습윤상태	수정반발도	압축강도(Fc)			재령계수	보정압축강	비고
						R	α^0	δR	ϵR	R_0	일본재료학회	일본건축학회	평균	α_n	F_c	
대구 2S 천정부	50	48	50	50	50	49.4	90	-3.18	0.00	46.2	40.7	42.9	41.8	0.63	25.6 27.0 26.3	(재료학회) (건축학회) (평균)
	48	50	48	50	50											
	50	50	48	50	50											
	50	48	47	50	50											
대구 35S 천정부	48	50	50	50	49	48.6	90	-3.18	0.00	45.4	39.7	42.3	41.0	0.63	25.0 26.6 25.8	(재료학회) (건축학회) (평균)
	48	46	47	48	50											
	50	48	48	48	46											
	50	48	48	50	50											

주) 위 평균값은 평균값의 상하 20%를 초과하는 데이터를 제외한, 나머지 데이터의 재평균값을 나타낸다.