

용산터널(대구) 반발경도시험

위치	측정치					평균	타격 각도	보정 수치	습윤 상태	수정 반발도	압축강도(Fc)			재령 계수	보정 압축강	비고
						R	α^0	δR	ϵR	R_0	일본 재료학회	일본 건축학회	평균	α_n	F_c	
대구 4S 측벽부	48	47	47	46	47	47.1	0	0.00	0.00	47.1	41.8	43.5	42.7	0.63	26.3 27.4 26.9	(재료학회) (건축학회) (평균)
	48	46	47	48	48											
	47	47	46	47	47											
	48	47	48	46	47											

주) 위 평균값은 평균값의 상하 20%를 초과하는 데이터를
제외한, 나머지 데이터의 재평균값을 나타낸다.