

상동2터널(부산) 반발경도시험

위치	측정치					평균	타격각도	보정수치	습윤상태	수정반발도	압축강도(Fc)			재령계수	보정압축강	비고
						R	α^0	δR	ϵR	R_0	일본재료학회	일본건축학회	평균	α_n	F_c	
부산 2S 천정부	50	48	50	48	50	49.2	90	-3.18	0.00	46.0	40.4	42.7	41.6	0.63	25.5 26.9 26.2	(재료학회) (건축학회) (평균)
	50	50	48	50	48											
	50	48	48	50	50											
	50	50	47	48	50											
부산 59S 천정부	47	50	47	47	50	48.7	90	-3.18	0.00	45.5	39.8	42.4	41.1	0.63	25.1 26.7 25.9	(재료학회) (건축학회) (평균)
	50	48	48	48	50											
	50	50	48	48	48											
	50	47	50	48	50											

주) 위 평균값은 평균값의 상하 20%를 초과하는 데이터를 제외한, 나머지 데이터의 재평균값을 나타낸다.