

상동1터널(대구) 반발경도시험

위치	측정치					평균	타격 각도	보정 수치	습윤 상태	수정 반발도	압축강도(Fc)			재령 계수	보정 압축강	비고
						R	α^0	δR	ϵR	R_0	일본 재료학회	일본 건축학회	평균	α_n	F_c	
대구 2S 천정부	48	47	48	47	50	48.4	90	-3.26	0.00	45.1	39.3	42.1	40.7	0.63	25.6	(재료학회) (건축학회) (평균)
	48	46	48	50	48											
	50	47	47	47	50											
	50	48	50	48	50											
대구 64S 천정부	48	47	48	50	47	48.1	90	-3.26	0.00	44.8	38.9	41.8	40.4	0.63	25.5	(재료학회) (건축학회) (평균)
	47	47	47	50	50											
	48	48	49	48	50											
	48	47	47	48	47											

주) 위 평균값은 평균값의 상하 20%를 초과하는 데이터를
제외한, 나머지 데이터의 재평균값을 나타낸다.