

원남교(상)														
균열 심도					균열 심도					균열 심도				
측정번호	건전부				측정번호	건전부				측정번호	건전부			
1	48.7	49.3	48.3	48.8	2	42.4	43.2	42.8	42.8	3	41	42.4	41	41.5
측정위치	균열부(수직균열 cw=0.3mm)				측정위치	균열부(수평균열 cw=0.2mm)				측정위치	균열부(수직균열 cw=0.1mm)			
A1	119.5	120.4	119.1	119.7	P1	77.6	78.3	79.2	78.4	P6	58.5	56.3	57.2	57.3
균열 깊이					균열 깊이					균열 깊이				
16.8					11.5					7.2				
품질					품질					품질				
3.08					3.50					3.62				