

홍전교

위 치	측 정 치					평균치	±20 %	평균치	타격각도	타격각도보정치	습윤상태보정치	기준강도	재령계수	압축강도(MPa)		Schmidt Hammer 추정강도 (MPa)
						(R ₁)		(R ₂)	(α)	(ΔR)	(ΔR')	(R ⁰)	(n)	재료학회	건축학회	
S1	50	45	50	45	48	46.05	9.2	46.05	90	-3.4	0	42.6	0.63	22.8	25.4	24.1
	41	48	43	45	43											
	43	48	45	45	47											
	46	45	50	48	46											
S2	43	48	45	45	47	46.70	9.3	46.70	90	-3.4	0	43.3	0.63	23.3	25.7	24.5
	46	45	45	46	46											
	45	52	45	47	48											
	49	46	47	50	49											
A1	40	40	40	45	39	41.05	8.2	41.05	0	0.0	0	41.1	0.63	21.5	24.7	23.1
	46	40	45	38	40											
	40	36	43	42	41											
	38	36	45	45	42											
P1	40	45	38	36	41	40.60	8.1	40.60	0	0.0	0	40.6	0.63	21.1	24.5	22.8
	36	43	42	42	40											
	46	40	45	45	42											
	40	36	38	36	41											
A2	44	50	48	50	47	42.30	8.5	42.30	0	0.0	0	42.3	0.63	22.5	25.2	23.9
	36	38	45	38	40											
	36	36	38	42	40											
	46	40	45	45	42											