

보도교

위 치	측 정 치					평균치	±20 %	평균치	타격각도	타격각도 보정치	습윤상태 보정치	기준강도	재령계수	압축강도(MPa)		Schmidt Hammer 추정강도 (MPa)
						(R ₁)		(R ₂)	(α)	(ΔR)	(ΔR')	(R ⁰)	(n)	재료학회	건축학회	
A1	41	40	40	45	39	41.10	8.2	41.10	0	0.0	0	41.1	0.63	21.5	24.7	23.1
	45	36	45	45	40											
	40	45	38	36	41											
	38	36	45	45	42											
A2	40	40	45	38	41	40.00	8.0	40.00	0	0.0	0	40.0	0.63	20.7	24.2	22.4
	40	45	40	45	38											
	38	40	38	36	45											
	40	36	38	36	41											