

해답는다리

위 치	측 정 치					평균치	±20 %	평균치	타격각도	타격각도 보정치	습윤상태 보정치	기준강도	재령계수	압축강도(MPa)		Schmidt Hammer 추정강도 (MPa)
						(R ₁)		(R ₂)	(α)	(ΔR)	(ΔR')	(R ⁰)	(n)	재료학회	건축학회	
A1	41	41	39	45	42	42.45	8.5	42.45	0	0.0	0	42.5	0.63	22.6	25.3	24.0
	46	42	45	42	38											
	40	38	45	45	41											
	46	40	45	42	46											
A2	42	50	50	46	46	42.55	8.5	43.00	0	0.0	0	43.0	0.63	23.1	25.6	24.3
	38	42	44	38	40											
	38	34	38	40	40											
	48	43	46	42	46											