

금화터널입구 차도육교

위 치	측 정 치					평균치	±20 %	평균치	타격각도	타격각도보정치	습윤상태보정치	기준강도	재령계수	압축강도(MPa)		Schmidt Hammer 추정강도 (MPa)
						(R ₁)		(R ₂)	(α)	(ΔR)	(ΔR')	(R ⁰)	(n)	재료학회	건축학회	
S1	49	46	47	50	49	46.60	9.3	46.60	90	-3.4	0	43.2	0.63	23.2	25.7	24.4
	43	48	45	45	47											
	46	45	45	46	46											
	46	45	50	48	46											
S2	50	48	45	46	45	46.70	9.3	46.70	90	-3.4	0	43.3	0.63	23.3	25.7	24.5
	46	46	45	46	45											
	45	46	45	47	48											
	49	46	47	50	49											
A1	40	44	50	48	39	41.15	8.2	40.68	0	0.0	0	40.7	0.63	21.2	24.5	22.9
	46	36	38	45	40											
	40	36	36	38	41											
	38	36	45	45	42											
P1	40	45	38	36	41	39.35	7.9	39.35	0	0.0	0	39.4	0.63	20.1	23.9	22.0
	36	46	36	38	40											
	46	40	36	36	42											
	40	36	36	38	41											
A2	44	36	45	45	47	41.30	8.3	41.30	0	0.0	0	41.3	0.63	21.7	24.8	23.2
	36	45	38	36	40											
	36	46	36	38	40											
	46	40	45	45	42											