

홍은동 센트레빌오피스

위 치	측 정 치					평균치	±20 %	평균치	타격각도	타격각도 보정치	습윤상태 보정치	기준강도	재령 계수	압축강도(MPa)		Schmidt Hammer 추정강도 (MPa)
						(R ₁)		(R ₂)	(α)	(ΔR)	(ΔR')	(R ⁰)	(n)	재료학회	건축학회	
SPAN 1	49	46	47	50	49	46.95	9.4	46.95	90	-3.4	0	43.6	0.63	23.5	25.8	24.7
	43	48	45	45	47											
	50	48	45	46	46											
	45	46	50	48	46											
SPAN 2	45	46	45	46	45	46.35	9.3	46.35	90	-3.4	0	42.9	0.63	23.0	25.5	24.3
	46	46	45	46	45											
	45	46	45	47	48											
	49	46	47	50	49											
SPAN 3	45	45	46	45	49	50.35	10.1	50.35	90	-3.1	0	47.3	0.63	26.5	27.5	27.0
	49	49	46	47	47											
	54	56	54	58	46											
	58	57	58	52	46											