

1. 미사대교(서울방향)

전 경 사 진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	측면 전경	내 용	교명판 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	제원판 전경	내 용	교면포장 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	방호벽 전경	내 용	방음벽 전경



위 치	-
내 용	배수시설 배수관 전경



위 치	-
내 용	배수시설 배수구 전경



위 치	-
내 용	신축이음 A1 전경



위 치	-
내 용	신축이음 A1 하부 전경



위 치	-
내 용	신축이음 A2 전경




위 치	-
내 용	신축이음 A2 하부 전경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 P02 전경	내 용	신축이음 P05 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	거더외부 전경	내 용	거더외부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	거더외부 켄틸레버 전경	내 용	거더내부 전경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 A1 전경	내 용	교각 전경

교면포장

			
위 치	서울방향 S06	위 치	서울방향 S06
내 용	패임 0.1×0.1	내 용	패임 0.1×0.1 ×5EA
			
위 치	서울방향 S06	위 치	서울방향 S07
내 용	패임 0.1×0.3	내 용	패임 0.1×0.1
			
위 치	서울방향 S07	위 치	서울방향 S11
내 용	패임 0.1×0.2	내 용	패임 0.1×0.5 × 7EA


방호벽 및 배수시설

			
위 치	서울방향 S03	위 치	서울방향 S03
내 용	균열 0.2/0.5	내 용	균열 0.2/0.7
			
위 치	서울방향 S04	위 치	서울방향 S06
내 용	균열 0.2/1.0	내 용	박락 0.4×0.4
			
위 치	서울방향 S08	위 치	서울방향 S08
내 용	균열 0.2/8.0	내 용	균열 0.2/18.0

			
위 치	서울방향 S08	위 치	서울방향 S09
내 용	균열 0.2/1.2	내 용	박리 0.1×1.0
			
위 치	서울방향 S10	위 치	서울방향 S11
내 용	긁힘 1.0×3.0	내 용	균열 0.2/1.5
			
위 치	서울방향 S11	위 치	서울방향 S12
내 용	균열 0.3/0.9	내 용	균열 0.2/1.1 ×7EA

			
위 치	서울방향 S12	위 치	서울방향 S14
내 용	보수재 들뜸 및 박리 0.2×23.0	내 용	균열 0.2/3.0
			
위 치	서울방향 S15	위 치	서울방향 S15
내 용	균열 0.2/4.0 (4EA)	내 용	균열 0.2/4.5 (7EA)
			
위 치	서울방향 전구간		
내 용	배수구막힘 -보수-		


신축이음

			
위 치	서울방향 A1	위 치	서울방향 A1 하부
내 용	유간 측정	내 용	하부 유간 측정
			
위 치	서울방향 A1	위 치	서울방향 A1
내 용	본체부식	내 용	후타재 균열 0.3/1.1 (5EA)
			
위 치	서울방향 P02	위 치	서울방향 P02
내 용	전경	내 용	본체부식

			
위 치	서울방향 P02	위 치	서울방향 P05
내 용	후타재 균열0.2/0.6 (7EA)	내 용	유간 측정
			
위 치	서울방향 P05	위 치	서울방향 P05
내 용	본체부식	내 용	후타재 균열 0.3/0.9 ×15EA
			
위 치	서울방향 A2	위 치	서울방향 A2 하부
내 용	유간 측정	내 용	하부 전경

			
위 치	서울방향 A2	위 치	서울방향 A2
내 용	차수판 길이부족 (5cm)	내 용	차수판 파손
			
위 치	서울방향 P05		
내 용	차수판 파손 1EA		

거더외부

			
위 치	서울방향 S02 좌측	위 치	서울방향 S04 하면
내 용	균열 0.2/1.0	내 용	균열 0.1/14.0
			
위 치	서울방향 S05 하면	위 치	서울방향 S05 하면
내 용	균열 0.1/24.0	내 용	균열 0.1/51.0
			
위 치	서울방향 S08 하면	위 치	서울방향 S09 하면
내 용	파손 0.1×0.1	내 용	균열 0.1/0.5



			
위 치	서울방향 S10 하면	위 치	서울방향 S11 하면
내 용	재료분리 0.3×0.3	내 용	균열 0.2/3.0
			
위 치	서울방향 S12 하면	위 치	서울방향 S12 하면
내 용	균열 0.2/2.0 (2EA)	내 용	보수재 들뜸 0.1×0.1
			
위 치	서울방향 S13 바닥판하면	위 치	서울방향 S13 바닥판하면
내 용	균열 0.2/5.0	내 용	균열 0.3/1.5


			
위 치	서울방향 S15 우측	위 치	서울방향 S15 우측
내 용	균열 0.2mm 균열 다수	내 용	균열 0.3/2.0
			
위 치	서울방향 S15 좌측		
내 용	균열 0.2mm 균열 다수		

거더 내부

			
위 치	서울방향 P01 격벽	위 치	서울방향 S01 상면
내 용	망상균열 1.7×1.0	내 용	균열 0.2/1.4
			
위 치	서울방향 P02 격벽	위 치	서울방향 S02 상면
내 용	균열 0.1/0.6	내 용	균열 0.1/20.0
			
위 치	서울방향 S03 하면	위 치	서울방향 P03 격벽
내 용	균열 0.2/0.3	내 용	망상균열 1.0x3.0

			
위 치	서울방향 S05 하면	위 치	서울방향 S06 상면
내 용	조류배설물 적치	내 용	망상균열 3.5x1.7
			
위 치	서울방향 S06 우측	위 치	서울방향 S06 우측
내 용	균열 0.3/0.7	내 용	균열 0.3/0.8
			
위 치	서울방향 S07 우측	위 치	서울방향 S07 좌측
내 용	균열 0.3/2.6	내 용	균열 0.2/3.0

			
위 치	서울방향 S08 우측	위 치	서울방향 S08 좌측
내 용	균열 0.3/1.0	내 용	균열 0.3/1.6
			
위 치	서울방향 S09 우측	위 치	서울방향 S09 좌측
내 용	균열 0.3/1.0 -폭증가-	내 용	균열 0.2/0.8
			
위 치	서울방향 S10 우측	위 치	서울방향 S11 좌측
내 용	균열 0.3/1.5	내 용	균열 0.1/0.9

			
위 치	서울방향 S11 우측	위 치	서울방향 S12 우측
내 용	균열 0.3/1.0	내 용	백태 0.3x0.3
			
위 치	서울방향 S13 우측	위 치	서울방향 S14 우측
내 용	균열 0.1/1.3	내 용	균열 0.3/2.0
			
위 치	서울방향 S14 우측	위 치	서울방향 S15 좌측
내 용	균열 0.3/2.5	내 용	균열 0.1/0.7

교량반침

			
위 치	서울방향 P06-SH2	위 치	서울방향 P09-SH2
내 용	도장박리 0.3x0.4	내 용	도장손상 0.1x0.1
			
위 치	서울방향 P06-SH2	위 치	서울방향 P07-SH2
내 용	전경	내 용	전경
			
위 치	서울방향 P08-SH2	위 치	서울방향 P12-SH1
내 용	전경	내 용	전경

교대

			
위 치	서울방향 A1	위 치	서울방향 A1
내 용	균열0.1/0.8	내 용	균열0.1/0.4
			
위 치	서울방향 A2	위 치	서울방향 A2
내 용	균열 0.1/1.2	내 용	균열 0.2/0.5
			
위 치	서울방향 A2		
내 용	범면 침하		

교각

			
위 치	서울방향 P01 기둥부	위 치	서울방향 P01 코핑부
내 용	망상균열 7.0×8.0	내 용	균열 0.1/0.7 (2EA)
			
위 치	서울방향 P01 코핑부	위 치	서울방향 P01 코핑부
내 용	균열 0.2/0.8	내 용	균열 0.2/2.0
			
위 치	서울방향 P02 기둥부	위 치	서울방향 P03 기둥부
내 용	망상균열 7.0×8.0	내 용	균열 0.2/1.5

			
위 치	서울방향 P03 기둥부	위 치	서울방향 P03 기둥부
내 용	균열 0.2/2.0	내 용	균열 0.2/2.5
			
위 치	서울방향 P03 기둥부	위 치	서울방향 P04 기둥부
내 용	균열 0.2/3.0	내 용	균열 0.2/1.0
			
위 치	서울방향 P04 기둥부	위 치	서울방향 P04 기둥부
내 용	균열 0.2/2.0	내 용	백태 0.1×0.3

			
위 치	서울방향 P04 기둥부	위 치	서울방향 P05 기둥부
내 용	균열 0.2/4.0	내 용	파손 0.1×0.3
			
위 치	서울방향 P05 기둥부	위 치	서울방향 P06 기둥부
내 용	파손 0.3×0.5	내 용	망상균열 5.0×3.5
			
위 치	서울방향 P07 기둥부	위 치	서울방향 P07 기둥부
내 용	망상균열 3.5×5.0	내 용	표면오염 1.5×4.0

			
위 치	서울방향 P08 기둥부	위 치	서울방향 P08 기둥부
내 용	균열 0.2/2.0	내 용	파손 0.4×0.4
			
위 치	서울방향 P09 기둥부	위 치	서울방향 P10 기둥부
내 용	균열 0.2/8.0	내 용	망상균열 3.5×3.0
			
위 치	서울방향 P11 기둥부	위 치	서울방향 P12 기둥부
내 용	망상균열 5.0×3.5	내 용	망상균열 5.0×3.5

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	반발경도 측정 작업사진	내 용	반발경도 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	탄산화 시험 작업사진	내 용	탄산화 시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	바지선 작업사진

2. 미사대교(양양방향)

전 경 사 진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	측면 전경	내 용	제원판 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	배수시설 배수구 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	배수시설 전경	내 용	신축이음 A1 전경



위 치	-
내 용	신축이음 P02 전경



위 치	-
내 용	신축이음 P05 전경



위 치	-
내 용	신축이음 A2 전경



위 치	-
내 용	거더외부 하면 전경



위 치	-
내 용	거더외부 하면 전경




위 치	-
내 용	거더외부 측면 전경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	거더내부 전경	내 용	교대 A1 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 A2 전경	내 용	교각 전경

교면포장

			
위 치	양양방향	위 치	양양방향 S09
내 용	교면포장 전경	내 용	패임 0.1×0.1
			
위 치	양양방향 S10	위 치	양양방향 S10
내 용	패임 0.1×1.0	내 용	패임 0.1×1.0

방호벽

			
위 치	양양방향 S01	위 치	양양방향 S01
내 용	균열 0.2/1.0	내 용	균열부 백태 0.2/0.4
			
위 치	양양방향 S02	위 치	양양방향 S03
내 용	균열부 백태 0.1/1.0	내 용	균열부 백태 0.2/0.6
			
위 치	양양방향 S03	위 치	양양방향 S03
내 용	박락 0.1×0.3	내 용	부식 2.5×70.0

			
위 치	양양방향 S03	위 치	양양방향 S04
내 용	파손 0.1×0.2	내 용	균열부 백태 0.2/1.0
			
위 치	양양방향 S04	위 치	양양방향 S04 중분대
내 용	부식 2.5×70.0	내 용	균열부 백태 0.2/5.0
			
위 치	양양방향 S05 방음벽	위 치	양양방향 S06 난간볼트
내 용	부식 2.5×70.0	내 용	이완 3EA

			
위 치	양양방향 S07	위 치	양양방향 S07
내 용	균열 0.3/6.0	내 용	균열부 백태 0.2/2.0
			
위 치	양양방향 S07	위 치	양양방향 S07 중분대
내 용	긁힘 0.6×3.0	내 용	균열부 백태 0.2/0.7
			
위 치	양양방향 S07 중분대	위 치	양양방향 S08
내 용	긁힘 0.5×1.0	내 용	균열 0.2/1.5

			
위 치	양양방향 S08	위 치	양양방향 S08 중분대
내 용	균형 0.1×2.0	내 용	균열부 백태 0.2/0.5
			
위 치	양양방향 S09	위 치	양양방향 S09
내 용	균열부 백태 0.2/1.0	내 용	파손 0.3×0.3
			
위 치	양양방향 S08 중분대	위 치	양양방향 S10
내 용	균열부 백태 0.2/8.0	내 용	균열 0.2/1.2

			
위 치	양양방향 S10 중분대	위 치	양양방향 S10
내 용	균힘 0.5×3.0	내 용	파손 0.3×0.7
			
위 치	양양방향 S11 중분대	위 치	양양방향 S12
내 용	균열부 백태 0.2/2.5	내 용	균열 0.2/1.5
			
위 치	양양방향 S12	위 치	양양방향 S12
내 용	균열부 백태 0.2/2.0	내 용	균힘 0.1×25.0



			
위 치	양양방향 S13	위 치	양양방향 S13
내 용	균열 0.2/1.0	내 용	균열부 백태 0.2/0.4
			
위 치	양양방향 S13 중분대	위 치	양양방향 S14
내 용	균열부 백태 0.2/1.0	내 용	균열부 백태 0.2/1.5
			
위 치	양양방향 S14 중분대	위 치	양양방향 S15
내 용	균열 0.5×3.0	내 용	균열부 백태 0.2/1.0

			
위 치	양양방향 S15	위 치	양양방향 S15 중분대
내 용	균열부 백태 0.2/1.5	내 용	균열부 백태 0.2/0.8
			
위 치	양양방향 S15 중분대		
내 용	균열부 백태 0.2/1.0		

배수시설

			
위 치	양양방향	위 치	양양방향 S12
내 용	배수구 전경	내 용	배수구 막힘
			
위 치	양양방향 S13	위 치	양양방향 S15
내 용	배수구 막힘	내 용	배수구 막힘

신축이음

			
위 치	양양방향 A1	위 치	양양방향 A1
내 용	녹발생	내 용	유간 측정
			
위 치	양양방향 A1 하부	위 치	양양방향 A1 하부
내 용	유간 측정	내 용	플레이트 부식 0.4×1.0
			
위 치	양양방향 A1	위 치	양양방향 A2
내 용	후타재 균열 0.3/0.4	내 용	유간 측정

			
위 치	양양방향 A2 하부	위 치	양양방향 A2 하부
내 용	전경	내 용	플레이트 부식 0.4×1.0
			
위 치	양양방향 A2	위 치	양양방향 P02
내 용	후타재 균열 0.2/0.7	내 용	녹발생
			
위 치	양양방향 P02	위 치	양양방향 P02
내 용	유간 측정	내 용	차수판 파손 1EA

			
위 치	양양방향 P02	위 치	양양방향 P05
내 용	후타재 균열 0.2/0.5	내 용	녹발생 2.5×1.0
			
위 치	양양방향 P05	위 치	양양방향 P05
내 용	유간 측정	내 용	차수판 볼트 풀림 1EA
			
위 치	양양방향 P05	위 치	양양방향 P05
내 용	토사퇴적 0.2×2.0	내 용	후타재 균열 0.2/0.6

거더외부

			
위 치	양양방향 S03 하면	위 치	양양방향 S04 하면
내 용	균열 0.1/10.0	내 용	균열 0.1/3.0
			
위 치	양양방향 S04 하면	위 치	양양방향 S04 하면
내 용	망상균열 0.2×52.8	내 용	파손 0.2×0.2
			
위 치	양양방향 S07 하면	위 치	양양방향 S07 하면
내 용	균열 0.3/2.0	내 용	균열 0.3/3.5




			
위 치	양양방향 S07 하면	위 치	양양방향 S08 하면
내 용	재료분리 0.5×0.3	내 용	균열 0.3/2.0
			
위 치	양양방향 S08 하면	위 치	양양방향 S08 하면
내 용	균열 0.3/4.0	내 용	파손 0.1×0.1
			
위 치	양양방향 S09 하면	위 치	양양방향 S07 하면
내 용	균열 0.2/4.0	내 용	재료분리 0.5×0.3


			
위 치	양양방향 S08 바닥판하면	위 치	양양방향 S08 바닥판하면
내 용	균열 0.3/2.0	내 용	균열 0.3/4.0
			
위 치	양양방향 S08 하면	위 치	양양방향 S09 하면
내 용	파손 0.1×0.1	내 용	균열 0.2/4.0
			
위 치	양양방향 S09 하면	위 치	양양방향 S10 하면
내 용	재료분리 1.0×1.0	내 용	균열 0.2/5.0


			
위 치	양양방향 S11 하면	위 치	양양방향 S11 하면
내 용	균열 0.1/1.5	내 용	보수재 들뜸 및 박락 0.5×3.0
			
위 치	양양방향 S12 하면	위 치	양양방향 S12 하면
내 용	균열 0.2/4.0	내 용	보수재 들뜸 및 박락 1.0×0.8
			
위 치	양양방향 S12 하면	위 치	양양방향 S12 하면
내 용	보수재 들뜸 및 박락 2.0×0.8	내 용	재료분리 1.0×1.0

			
위 치	양양방향 S13 바닥판하면	위 치	양양방향 S15 측면
내 용	균열 0.3/2.0	내 용	균열 0.2/0.7
			
위 치	양양방향 S15		
내 용	캔틸레버 균열 0.2/1.5		

거더 내부

			
위 치	양양방향 S01 격벽	위 치	양양방향 S01 좌측벽체
내 용	균열 0.1/3.2	내 용	균열 0.1/0.7
			
위 치	양양방향 S02 격벽	위 치	양양방향 S02 상부슬래브
내 용	균열 0.1/3.0	내 용	균열 0.1/1.8
			
위 치	양양방향 S03 상부슬래브	위 치	양양방향 S04 우측벽체
내 용	균열 0.2/1.0	내 용	백태 0.1×0.3


			
위 치	양양방향 S04 좌측벽체	위 치	양양방향 S05 상부슬래브
내 용	균열부 백태 0.1/0.6	내 용	균열 0.1/2.6
			
위 치	양양방향 S07-1 좌측벽체	위 치	양양방향 S07-2 우측벽체
내 용	균열 0.3/1.0	내 용	균열 0.1/0.8
			
위 치	양양방향 S08-1 상부슬래브	위 치	양양방향 S09 격벽
내 용	균열 0.1/2.5	내 용	균열 0.1/1.5

			
위 치	양양방향 S09-1 좌측벽체	위 치	양양방향 S09-2 우측벽체
내 용	균열 0.1/0.8	내 용	균열 0.1/1.0
			
위 치	양양방향 S10-1 우측벽체	위 치	양양방향 S10-2 좌측벽체
내 용	균열 0.1/1.0	내 용	균열 0.2/3.1
			
위 치	양양방향 S11-1 우측벽체	위 치	양양방향 S11-2 우측벽체
내 용	균열 0.2/0.6	내 용	균열 0.1/3.0

			
위 치	양양방향 S11-2 좌측벽체	위 치	양양방향 S12-1 좌측벽체
내 용	균열 0.1/3.0	내 용	균열 0.1/1.2
			
위 치	양양방향 S12-1 좌측벽체	위 치	양양방향 S12-2 우측벽체
내 용	균열부 백태 0.1/1.0	내 용	균열 0.2/0.4
			
위 치	양양방향 S12-2 우측벽체	위 치	양양방향 S12-2 우측벽체
내 용	균열 0.2/1.5	내 용	백태 0.1×0.3

			
위 치	양양방향 S13-1 좌측벽체	위 치	양양방향 S13-2 좌측벽체
내 용	균열 0.1/1.1	내 용	균열 0.1/2.0
			
위 치	양양방향 S14-1 우측벽체	위 치	양양방향 S14-2 우측벽체
내 용	균열 0.1/1.5	내 용	균열 0.2/0.5
			
위 치	양양방향 S15 격벽	위 치	양양방향 S15 상부슬래브
내 용	균열 0.1/2.5	내 용	망상균열 4.0×5.0

교량반침

			
위 치	양양방향 A2-SH1	위 치	양양방향 A2-SH2
내 용	여유량 부족	내 용	여유량 부족
			
위 치	양양방향 P07-SH1	위 치	양양방향 P07-SH2
내 용	여유량 부족	내 용	여유량 부족
			
위 치	양양방향 P07-SH2	위 치	양양방향 P11-SH2
내 용	도장박리 0.2x0.3	내 용	도장손상 0.1x0.1 -신규-


			
위 치	양양방향 P08-SH1	위 치	양양방향 P08-SH1
내 용	여유량 부족	내 용	여유량 부족
			
위 치	양양방향 P08-SH2	위 치	양양방향 P08-SH2
내 용	여유량 부족	내 용	여유량 부족

교대

			
위 치	양양방향 A1	위 치	양양방향 A1
내 용	균열 0.1/0.5	내 용	균열 0.2/1.5
			
위 치	양양방향 A1 흉벽	위 치	양양방향 A1 흉벽
내 용	균열 0.3/1.5	내 용	백태 0.1×0.1
			
위 치	양양방향 A2	위 치	양양방향 A2
내 용	교대 보호공 침하 0.5×16.2	내 용	균열 0.1/0.5


			
위 치	양양방향 A2	위 치	양양방향 A2
내 용	균열부 백태 0.2/2.5	내 용	녹물유출 5EA
			
위 치	양양방향 A2	위 치	양양방향 A2
내 용	철근노출 및 파손 0.7×0.4	내 용	체수 8.1×2.2

교각

			
위 치	양양방향 P01 기둥부	위 치	양양방향 P01 기둥부
내 용	균열 0.3/3.2	내 용	망상균열 4.0×3.2
			
위 치	양양방향 P01 기둥부	위 치	양양방향 P02 기둥부
내 용	망상균열 8.0×3.2	내 용	망상균열 3.5×2.0
			
위 치	양양방향 P02 기둥부	위 치	양양방향 P02 기둥부
내 용	망상균열 3.5×2.0	내 용	망상균열 3.6×1.0

			
위 치	양양방향 P02 코핑부	위 치	양양방향 P02 코핑부
내 용	균열 0.3/2.0	내 용	망상균열 3.5×20.0
			
위 치	양양방향 P03 기둥부	위 치	양양방향 P04 기둥부
내 용	균열 0.2/1.5	내 용	균열 0.1/2.0
			
위 치	양양방향 P04 기둥부	위 치	양양방향 P05 기둥부
내 용	균열 0.2/2.5	내 용	균열 0.2/1.5

			
위 치	양양방향 P05 기둥부	위 치	양양방향 P05 기둥부
내 용	균열 0.2/3.0	내 용	균열 0.3/4.0
			
위 치	양양방향 P06 기둥부	위 치	양양방향 P06 기둥부
내 용	균열 0.2/3.0 (2EA)	내 용	균열 0.2/3.0
			
위 치	양양방향 P06 기둥부	위 치	양양방향 P07 기둥부
내 용	망상균열 1.5×4.0	내 용	망상균열 5.0×3.5

			
위 치	양양방향 P08 기둥부	위 치	양양방향 P09 기둥부
내 용	망상균열 5.0×3.5	내 용	망상균열 5.0×3.5
			
위 치	양양방향 P10 기둥부	위 치	양양방향 P11 기둥부
내 용	균열 0.1/3.0	내 용	균열 0.1/3.0
			
위 치	양양방향 P12 기둥부	위 치	양양방향 P12 기둥부
내 용	균열 0.2/2.1	내 용	파손 0.1×0.2

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	반발경도 측정 작업사진	내 용	반발경도 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	탄산화 시험 작업사진	내 용	탄산화 시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	바지선 작업사진