


호남고속선 화동고가 _112(17.669~17.677, S21-2)

P20

17K677

17K669 17K670


21 SPAN - 2



아
아

(하
0호)

채움콘크리트



12 (주요)

(수행)

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		56				
2	군열	0.2 mm	0.4 m		57				
3	군열	1.0 mm	0.1 m		58				
4	군열	0.2 mm	0.2 m		59				
5	군열	0.1 mm	0.3 m		60				
6	군열	0.2 mm	0.4 m		61				
7	군열	0.1 mm	0.4 m		62				
8	군열	0.1 mm	0.4 m		63				
9	군열	0.2 mm	0.3 m		64				
10	군열	0.2 mm	0.4 m		65				
11	장계부 군열	0.2 mm	0.4 m		66				
12	군열	0.2 mm	0.4 m		67				
13	군열	0.1 mm	0.4 m		68				
14	군열	0.1 mm	0.6 m		69				
15	군열	0.2 mm	0.4 m		70				
16	군열	0.2 mm	0.4 m		71				
17	군열	0.1 mm	0.3 m		72				
18	군열	0.2 mm	0.5 m		73				
19	군열	0.2 mm	0.3 m		74				
20	군열	0.2 mm	0.3 m		75				
21	군열	0.2 mm	0.3 m		76				
22	군열	0.2 mm	0.4 m		77				
23	군열	0.2 mm	2.1 m		78				
24	군열	0.1 mm	0.4 m		79				
25	군열	0.3 mm	0.4 m		80				
26	군열	0.1 mm	0.6 m		81				
27	군열	0.1 mm	0.6 m		82				
28	군열	0.2 mm	0.6 m		83				
29	군열	0.2 mm	0.4 m		84				
30	군열	0.2 mm	0.5 m		85				
31	군열	0.2 mm	0.4 m		86				
32	군열	0.2 mm	1.3 m		87				
33	군열	0.2 mm	0.4 m		88				
34	군열	0.2 mm	0.6 m		89				
35	군열	0.2 mm	0.7 m		90				
36	군열	0.1 mm	0.4 m		91				
37	군열	0.1 mm	0.4 m		92				
38	군열	0.2 mm	0.4 m		93				
39	군열	0.2 mm	0.4 m		94				
40	군열	0.2 mm	0.2 m		95				
41	군열	0.2 mm	0.4 m		96				
42	군열	0.2 mm	0.4 m		97				
43	군열	0.4 mm	0.4 m		98				
44	군열	0.4 mm	0.4 m		99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시행사	영역명	용역사	이력영	구간	0.2220 (0.300이하 : 흑색) 0.4820 (0.300초과 0.500이하 : 청색) 0.6620 (0.500초과 1.000이하 : 적색) 1.0020 (1.000이상 : 분홍색) 한목도상분리 망상 바리·바라·바순 뱀태	재료분리 철근노출 누수수문부 시공이음분리, 종분리
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사 2017년도 화남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 정검영역 (주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원 이복영 김은강 김경기 윤석기						