


호남고속선 정지고가 _322(59.138~59k145m, S60-5)

P60
59K145

59K138



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.6 m		55				
2	균열	0.2 mm	0.6 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.8 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.8 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.8 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.8 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	균열	0.2 mm	0.6 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	균열	0.2 mm	0.8 m		66				
13	균열	0.2 mm	0.8 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.7 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.3 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.3 m		70				
17	균열	0.2 mm	0.7 m		71				
18	균열	0.2 mm	0.8 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.3 m		73				
20	균열	0.2 mm	0.8 m		74				
21	균열	0.2 mm	0.8 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.7 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	균열	0.1 mm	1.0 m		84				
31	균열	0.2 mm	1.0 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.7 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.7 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.4 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.4 m		92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

 한국철도공사 KOREA RAILROAD	시 행 사	공 역 명	용 역 사	(주) 한국국토발전연구원 (주) 한라대도산전연구원 (제) 한국건설품질연구원	이 복 영	과 장 임 지	공 정 임 지	구 분 자	0.220 (0.3mm이하 : 흑색) 0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색) 0.620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색) 1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	원목도상판리 양상 바리,바리,파스 변태	재로판리 철근노출 누수유무부 시공이음판리,종판리
						관 장 자	관 장 자				
						라 온 강	김 영 기				