


호남고속선 정지고가 364(59.432~59.439km, S69-2)

59K432

59K439



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.1 mm	0.6 m			55				
2	균열 0.1 mm	0.6 m			56				
3	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m			57				
4	경계부 균열 0.2 mm	0.8 m			58				
5	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m			59				
6	균열 0.1 mm	0.6 m			60				
7	균열 0.1 mm	0.4 m			61				
8	균열 0.1 mm	0.4 m			62				
9	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m			63				
10	균열 0.1 mm	0.4 m			64				
11	균열 0.1 mm	0.6 m			65				
12	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m			66				
13	경계부 균열 0.2 mm	0.8 m			67				
14	경계부 균열 0.2 mm	0.8 m			68				
15	균열 0.2 mm	0.8 m			69				
16	균열 0.1 mm	0.7 m			70				
17	균열 0.2 mm	0.7 m			71				
18	균열 0.2 mm	0.8 m			72				
19	균열 0.1 mm	0.4 m			73				
20	균열 0.1 mm	0.4 m			74				
21	균열 0.1 mm	0.4 m			75				
22	균열 0.1 mm	0.4 m			76				
23	균열 0.1 mm	0.4 m			77				
24	균열 0.1 mm	0.4 m			78				
25	균열 0.1 mm	0.4 m			79				
26	균열 0.1 mm	0.4 m			80				
27	균열 0.1 mm	0.7 m			81				
28	균열 0.1 mm	0.5 m			82				
29	균열 0.2 mm	0.7 m			83				
30	균열 0.2 mm	0.7 m			84				
31	균열 0.2 mm	0.7 m			85				
32	균열 0.2 mm	0.4 m			86				
33	균열 0.1 mm	0.4 m			87				
34	균열 0.1 mm	0.4 m			88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILCO									
시 공	사	공	역	명	공	역	사	이 복 영	구 간
(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토목안전연구원 (제) 한국건설품질연구원									
라 안 강 김 영 기 문 석 기									
0.220 (0.30m)하 : 특색 0.420 (0.50m)초과 0.50m)하 : 형색 0.620 (0.50m)초과 1.00m)미만 : 적색 1.020 (1.00m)이상 : 분홍색									
원복도상선분기 망상 복리,복리,파산 2중역 시공이음분기,종분기									
재분분기 철근노출 누수수용부									