


호남고속선 중리교_125 (76.553~76.560km, S25-4)



구분	번호	순상	폭	연장	비고	구분	순상	폭	연장	비고
1	구열	0.1	mm	0.4	m	55				
2	구열	0.1	mm	0.4	m	56				
3	구열	0.1	mm	0.4	m	57				
4	구열	0.1	mm	0.4	m	58				
5	구열	0.1	mm	0.3	m	59				
6	구열	0.1	mm	0.4	m	60				
7	구열	0.1	mm	0.4	m	61				
8	구열	0.2	mm	0.7	m	62				
9	구열	0.2	mm	0.4	m	63				
10	구열	0.3	m	0.8	m	64				
11	양상구열	0.3	m	7	m	65				
12	양상구열	0.3	m	4.6	m	66				
13	구열	0.1	mm	0.4	m	67				
14	구열	0.1	mm	0.4	m	68				
15	구열	0.1	mm	0.7	m	69				
16	구열	0.1	mm	0.3	m	70				
17	구열	0.1	mm	0.3	m	71				
18	구열	0.2	mm	1.0	m	72				
19	구열	0.2	mm	0.5	m	73				
20	구열	0.2	mm	0.5	m	74				
21	구열	0.1	mm	0.4	m	75				
22	구열	0.1	mm	0.4	m	76				
23	구열	0.1	mm	0.4	m	77				
24	구열	0.1	mm	0.4	m	78				
25	구열	0.1	mm	0.4	m	79				
26	구열	0.1	mm	0.3	m	80				
27	구열	0.1	mm	0.3	m	81				
28	구열	0.1	mm	0.3	m	82				
29						83				
30						84				
31						85				
32						86				
33						87				
34						88				
35						89				
36						90				
37						91				
38						92				
39						93				
40						94				
41						95				
42						96				
43						97				
44						98				
45						99				
46						100				
47						101				
48						102				
49						103				
50						104				
51						105				
52						106				
53						107				
54						108				

시행	사명	종업원명	종업원사	종업원		종업원
				종업원명	종업원사	
한국철도공사 KOREA RAILROAD	홍남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국콘크리트안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	강문기 윤성기	0220 (0.3mm이하 : 황색) 0420 (0.3mm초과 ~ 0.5mm이하 : 녹색) 0620 (0.5mm초과 ~ 1.0mm이하 : 적색) 1020 (1.0mm초과 : 분홍색)	점검대상관리 양정 불수출물 배리(배락) 파손 배타 오염 시공이음관리(측면관리)