

# 제 5장 시설물의 안전성 평가

---

## 5.1 개 요

## 5.2 구조해석(천안방향)

## 5.3 구조해석(논산방향)

## 5.4 내하력 평가

## 5.5 안전성평가 등급산정




## 제 5장 시설물의 안전성 평가

### 5.1 개요

본 과업 대상 교량인 초봉교는 충청남도 공주시 이인면 초봉리에 위치하며 논산천안고속도로상에 있는 교량으로서 총연장 L=130.220m 이다. 상, 하행선 각각 2-Girder 강박스 강합성교로 구성되어 있고 1992년에 준공되어 교명은 장봉교였으며, 후에 초봉교로 개명되었다.

대상교량은 천안방향과 논산방향으로 진행하는 3경간 연속 교량으로 상행선 교폭은 12.435m, 하행선 교폭은 11.865m로 분리되어 있다. 본 과업에서는 상, 하행선 각각에 대해 3경간 연속 2-Girder 강박스 강합성교를 대상으로 구조해석을 수행하였다.

설계활하중 DB-24, DL-24로 현재 보유하고 있는 구조안전성 및 내하력을 평가하기 위해 도로교 설계기준 및 콘크리트 설계기준을 적용하여 대상교량의 구조안전성 및 내하력을 평가하였다.



【그림 5.1】 중 · 평면도

## 5.2 구조해석 (천안방향)

### 5.2.1 구조해석 및 절차

#### 가. 합성전

- 1) 단면 : 2-Girder
- 2) 하중 : 강재+바닥판 자중

#### 나. 합성후

- 1) 단면 : 2-Girder+바닥판
- 2) 하중 : 합성전 고정하중+2차 고정하중+활하중+건조수축+크리프+온도

### 5.2.2 교량 제원

#### 가. 교량명 : 초봉교

#### 나. 형식 : Steel Box Girder(합성형교)

#### 다. 교폭 : 24.300 m (천안방향: 12.435m, 논산방향: 11.865m)

#### 라. 교량 : $L = 40.100 + 50.000 + 40.120 = 130.220$ m

#### 마. 평면선형 : $R=2600.000$ m

### 5.2.3 설계기준

#### 가. 설계하중

##### 1) 고정하중 단위질량

- 철근콘크리트  $\gamma_c = 25.0$  kN/m<sup>3</sup>
- 강재  $\gamma_s = 78.5$  kN/m<sup>3</sup>
- 아스팔트  $\gamma_{asp} = 23.0$  kN/m<sup>3</sup>

##### 2) 활하중 : DB-24, DL-24

## 나. 사용재료의 역학적 특성

### 1) 강재(SWS490 및 SWS400)

- 허용인장응력 :  $f_y = 190 \text{ MPa}$
- 탄성계수 :  $E_s = 2.05 \times 10^5 \text{ MPa}$

### 2) 콘크리트

- 설계기준강도 :  $f_{ck} = 27 \text{ MPa}$
- 탄성계수 :  $E_c = 27,804 \text{ MPa}$

### 3) 철근(SD40)

- 항복응력 :  $f_y = 400 \text{ MPa}$
- 탄성계수 :  $E_s = 2.0 \times 10^5 \text{ MPa}$
- 허용응력 :  $f_{sa} = 160 \text{ MPa}$

## 다. 적용 물성치

| 구분          | 설계도서                                                                                                         | 현장측정                                                                                                                     | 적용                                                                                      | 비고                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 설계강도        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 준공도면/구조계산서</li> <li>- 상부: 27.0Mpa</li> <li>- 하부: 24.0Mpa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 준공도면/구조계산서</li> <li>- 상부: 28.9~31.6 Mpa</li> <li>- 하부: 26.2~26.9 Mpa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 비파괴강도 측정값이 설계기준 강도를 상회하므로 설계기준강도 적용</li> </ul> |                                                                                          |
| 철근간격 / 피복두께 | 상부 구조                                                                                                        | 150~300 / 40                                                                                                             | 133~300 / 35~100                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 철근배근 및 피복두께는 적반적으로 설계값과 일치하므로 설계값 적용</li> </ul> |
|             | 하부 구조                                                                                                        | 100~200 / 50~100                                                                                                         | 100~209 / 73~96                                                                         |                                                                                          |

## 5.2.4 단면특성

대상구간의 강박스 거더의 강성은 아래와 같다.

【표 5.1】 합성전 교량 단면상수


| 구분   | A(m <sup>2</sup> ) | I <sub>x</sub> (m <sup>4</sup> ) | I <sub>y</sub> (m <sup>4</sup> ) | I <sub>z</sub> (m <sup>4</sup> ) | 비고  |
|------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|
| 단면 1 | 0.125100           | 0.127763                         | 0.091486                         | 0.108998                         |     |
| 단면 2 | 0.140700           | 0.143405                         | 0.107784                         | 0.117786                         |     |
| 단면 3 | 0.171900           | 0.167614                         | 0.140118                         | 0.135362                         |     |
| 단면 4 | 0.024943           | 0.000001                         | 0.007218                         | 0.000054                         | 가로보 |
| 단면 5 | 0.014812           | 0.000001                         | 0.001473                         | 0.000032                         | 세로보 |

【표 5.2】합성후 교량 단면상수

| 구 분  | A(m2)    | Ix(m4)   | Iy(m4)   | Iz(m4)   | 비고  |
|------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 단면 1 | 0.319400 | 0.129800 | 0.183000 | 4.234000 |     |
| 단면 2 | 0.335000 | 0.145400 | 0.213900 | 4.444900 |     |
| 단면 3 | 0.366200 | 0.169600 | 0.260100 | 4.866900 |     |
| 단면 4 | 0.024943 | 0.000001 | 0.007218 | 0.000054 | 가로보 |
| 단면 5 | 0.014812 | 0.000001 | 0.001473 | 0.000032 | 세로보 |

### 5.2.5 해석모델

대상교량의 구조해석모델은 【그림 5.2】와 같다.



【그림 5.2】강박스 거더 구조해석 모델

### 5.2.6 하중산정

대상교량의 구조안전성검토를 위하여 고려된 하중은 합성전·후 고정하중, 설계활하중(DB-24) 3차로, 온도하중, 콘크리트 바닥판의 건조수축 및 크리프 등이다.

#### 가. 고정하중

고정하중은 합성전 고정하중 및 합성후 고정하중으로 구분하여 적용하였다. 콘크리트 바닥판의 자중은 합성전, 후로 구분하고 횡방향 분배를 계산하여 연직하중 및 모멘트하중으로 치환하였으며, 강재의 자중은 구조해석 프로그램 내에서 자동으로 고려하도록 하였다. 단위

중량 입력시 해석모델에서 제외된 Splice plate, Diaphragm, Stiffner, Bolt 등의 부부재 및 기타 부재의 중량을 고려하여 할증된 단위중량을 적용하였다. 연석 및 포장은 합성후 고정 하중으로 고려하였다.

【표 5.3】강재중량 할증을 산정 결과

| 구 분         | 강 종    | 강재재료표  | 해석모델 순중량 | 할증율   |
|-------------|--------|--------|----------|-------|
| Main Girder | SWS490 | 311.72 | 288.1    | 1.082 |
| Cross Beam  | SWS400 | 156.29 | 54.85    | 2.849 |
| Stringer    | SWS400 |        |          |       |
| 총 계         |        | 468.01 | 342.95   |       |

## 나. 설계활하중

설계활하중은 DB-24로 최대 단면력을 발생시키는 경우에 대해서 구조검토를 수행하였다. 설계충격계수는 정·부모멘트부 모두 아래의 식으로 계산하여 경간 40m구간에 대해서는 0.1875, 경간 50m구간에 대해서는 0.1667을 사용하였다.

$$i = \frac{15}{40+L}$$

## 다. 바닥판 콘크리트와 강재들보와의 온도차

바닥판 콘크리트와 강재들보와의 온도차는 10℃를 표준으로 하고 현저한 온도차가 생기는 경우에는 별도로 고려하여야 한다.

온도분포는 강재들보 및 바닥판 콘크리트에 있어서 각각 균일한 것으로 본다. 바닥판 콘크리트와 강재의 선팽창계수  $\alpha$ 는  $12 \times 10^{-6}$ 으로 한다.

## 라. 바닥판 콘크리트의 건조수축

합성단면으로서의 바닥판 콘크리트에 지속하중이 작용하는 경우( $M_{d2}$ ) 바닥판 콘크리트의 건조수축에 의한 응력의 계산에 쓰이는 건조수축 계수  $\phi_1$ 은 2.0을 사용한다.

## 마. 크리프

합성단면으로서의 바닥판 콘크리트에 지속하중이 작용하는 경우( $M_{d2}$ ) 바닥판 콘크리트의 크리프에 의한 응력의 계산에 쓰이는 크리프 계수  $\phi_1$ 은 2.0을 사용한다.

## 바. 풍하중

상부구조에 작용하는 풍하중은 다음과 같이 산정한다.

【표 5.4】 상부구조에 작용하는 풍하중

| 단면형상                | 풍하중                                        | 비 고 |
|---------------------|--------------------------------------------|-----|
| $1 \leq B/D \leq 8$ | $[4.0 - 0.2 \times (B/D)] \times D \geq 6$ | 적 용 |
| $8 \leq B/D$        | $2.4 \times D \geq 6$                      | -   |

하부구조에 작용하는 풍하중은 다음과 같이 산정한다.

【표 5.5】 하부구조에 작용하는 풍하중

| 부재의 단면 형상 |          | 풍하중                   |                       | 비 고    |
|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|--------|
|           |          | 풍상측 부재                | 풍하측 부재                |        |
| 원형        | 활하중 재하시  | $0.75 \times 10^{-3}$ | $0.75 \times 10^{-3}$ | 기둥부 적용 |
|           | 활하중 비재하시 | $1.50 \times 10^{-3}$ | $1.50 \times 10^{-3}$ |        |
| 각형        | 활하중 재하시  | $1.50 \times 10^{-3}$ | $0.75 \times 10^{-3}$ | 코핑부 적용 |
|           | 활하중 비재하시 | $3.00 \times 10^{-3}$ | $1.50 \times 10^{-3}$ |        |

### 1) 교축직각방향

- ①  $W_{\text{column}} = 1.5 \times 10^{-3} \times 3.000 \times 1000 = 4.500 \text{ kN/m}$
- ②  $W_{\text{copoing}} = 3.0 \times 10^{-3} \times 3.000 \times 1000 = 9.000 \text{ kN/m}$

### 2) 교축방향

- ①  $W_{\text{column}} = 1.5 \times 10^{-3} \times 3.000 \times 1000 = 4.500 \text{ kN/m}$
- ②  $W_{\text{copoing}} = 3.0 \times 10^{-3} \times 3.000 \times 1000 = 9.000 \text{ kN/m}$

## 사. 온도변화에 의한 수평력

상부구조의 온도신축에 의한 변형을 교각 상단에 가했을 때 교각 변위에 의한 수평력과 상부 고정하중에 대한 교량받침의 마찰력 중 최소값을 온도변화에 의한 수평력으로 적용하였다. 강교의 온도변화는 -20~40℃를 표준으로 하기 때문에 가설시 온도를 15℃로 가정하고 교각에 최대 단면력을 유발할 수 있는 최대 온도변화 폭( $\Delta T$ )인 35℃를 적용하였다.

### 1) 상부구조 신축에 의한 수평력

#### ① 온도변화에 의한 수평변위

$$\bullet \delta = \alpha \cdot \Delta T \cdot L = 1.2 \times 10^{-5} \times 35 \times 50 = 0.0210 \text{ m}$$

여기서, L : 고정단(P1)에서 검토 교각(P2) 위치까지의 거리

$\Delta T$  : 연평균 온도변화차 35℃ 적용

#### ② 등가수평력

$$\bullet \delta = \frac{P \cdot H^3}{3 \cdot E \cdot I} \Rightarrow P_{h1} = \frac{3 \cdot E \cdot I \cdot \delta}{H^3}$$

$$\bullet P_{h1} = \frac{3 \cdot E \cdot I \cdot \delta}{H^3} = (3 \times 26986000 \times 3.976 \times 0.0210) / 5.9223 = 32547.694 \text{ kN}$$

여기서, H = 5.922 m

$$I = 3.976 \text{ m}^4$$

$$E = 8500 \sqrt[3]{f_{cu}} = 8500 \sqrt[3]{24+8} = 26986 \text{ MPa}$$

### 2) 교량받침 마찰에 의한 수평력

#### ① 상부 고정하중 반력

$$\bullet W = 8520.427 \text{ kN}$$

#### ② 교량받침 마찰에 의한 수평력

$$\bullet Ph2 = \mu \cdot W = 0.05 \times 8520.427 = 426.021 \text{ kN}$$

여기서,  $\mu$  : 불소수지 받침판 받침의 최소 마찰계수 값인 0.05 적용


### 3) 온도변화에 의한 수평력

$$\bullet PT = \text{Min}[Ph1, Ph2] = 426.021 \text{ kN}$$


## 5.2.7 해석결과

### 가. 고정하중 및 활하중에 의한 검토


고정하중 및 활하중에 의한 각 하중에 대한 해석결과는 다음 아래와 같다. 박스 거더의 정모멘트부와 부모멘트부에서 각각 발생한 최대 단면력을 【표 5.6】에 나타내었다. 【그림 5.3】에는 강박스 거더의 최대 휨모멘트도를 나타내었다.



【그림 5.3】 강박스 거더의 하중조건별 부재력도



(a) Mode 1 (  $f_1 = 2.3710$  Hz )



(b) Mode 4 (  $f_4 = 3.9910$  Hz )

【그림 5.4】 강박스 거더의 고유진동수 해석 결과

【표 5.6】 휨모멘트 산출결과 (kN·m)


| 구 분         |    | 합성전<br>고정하중 | 합성후      |           |          | 계         |           | 비 고 |
|-------------|----|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|
|             |    |             | 고정하중     | 활하중(충격포함) |          |           |           |     |
|             |    |             |          | Max       | Min      | Max       | Min       |     |
| 제1지간<br>중앙부 | G1 | 5631.04     | 1637.83  | 4040.91   | -922.20  | 11309.78  | 6346.67   |     |
|             | G2 | 5842.04     | 1813.61  | 3684.15   | -382.17  | 11339.80  | 7273.48   |     |
| 제1내부<br>지점부 | G1 | -13325.15   | -3568.60 | 765.75    | -6104.18 | -16128.00 | -22997.93 |     |
|             | G2 | -14218.60   | -5036.37 | 2285.15   | -8187.74 | -16969.82 | -27442.71 |     |
| 제2지간<br>중앙부 | G1 | 6049.57     | 2080.43  | 4147.72   | -1005.89 | 12277.72  | 7124.11   |     |
|             | G2 | 6177.12     | 2180.60  | 4058.23   | -902.03  | 12415.95  | 7455.69   |     |
| 제2내부<br>지점부 | G1 | -13247.84   | -4467.29 | 469.04    | -5957.12 | -17246.09 | -23672.25 |     |
|             | G2 | -13556.07   | -4506.09 | 89.88     | -5659.70 | -17972.28 | -23721.86 |     |
| 제3지간<br>중앙부 | G1 | 5565.76     | 1764.09  | 4649.47   | -1562.71 | 11979.32  | 5767.14   |     |
|             | G2 | 5662.44     | 1806.98  | 4645.63   | -1548.04 | 12115.05  | 5921.38   |     |

## 나. 2차 부정정력에 의한 검토 : 건조수축, 크리프 및 온도하중

연속강합성 교량은 고정하중과 활하중에 의한 응력 이외에 크리프 및 건조수축, 강재와 콘크리트의 온도차에 의한 부정정력이 추가로 발생한다. 따라서 부정정력에 의한 2차 모멘트를 산정하기 위하여 해석모델의 양단에 단위모멘트(1.0 kN·m)를 작용시켜 각 절점에 작용되는 영향계수 k값(모멘트)을 산출하였다.

또한 구조물의 준공년도 대비 현재의 재령을 고려할 때 크리프 및 건조수축은 모두 발생하였다고 볼 수 있는바, 크리프 및 건조수축에 의한 응력 산정은 장기손실이 일어난 후로 하여 수행하였다.

【표 5.7】 영향계수 k값 산출결과 요약 (MPa)

|      |       |       |       |      |                                                                                      |
|------|-------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 절점   | 절점    | 절점    | 절점    | 절점   |  |
| 105  | 109   | 114   | 119   | 123  |                                                                                      |
| 0.32 | -0.19 | -0.11 | -0.22 | 0.38 |                                                                                      |
| 절점   | 절점    | 절점    | 절점    | 절점   |                                                                                      |
| 205  | 209   | 214   | 219   | 223  |                                                                                      |
| 0.27 | 0.25  | -0.10 | -0.26 | 0.38 |                                                                                      |

### 다. 구조안전성 검토결과

### 1) 최대 정모멘트부

### ① 제2지간 중앙부

최대 정모멘트가 작용하는 제2지간 중앙부 거더2(G2) 단면1에 대한 응력검토 세부과정은 다음과 같다.

Section ID  Name

Section Type :

Slab Width  m


Girder : Num  CTC  m

Slab

|    |                                     |   |
|----|-------------------------------------|---|
| Bc | <input type="text" value="6.2175"/> | m |
| tc | <input type="text" value="0.25"/>   | m |
| Hh | <input type="text" value="0"/>      | m |

Girder

|     |                                    |     |                                    |   |
|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------|---|
| Hw  | <input type="text" value="2"/>     | tw  | <input type="text" value="0.012"/> | m |
| B1  | <input type="text" value="2.4"/>   | B2  | <input type="text" value="2.4"/>   | m |
| Bf1 | <input type="text" value="0.1"/>   | Bf2 | <input type="text" value="0.1"/>   | m |
| tf1 | <input type="text" value="0.012"/> | tf2 | <input type="text" value="0.012"/> | m |
| N1  | <input type="text" value="5"/>     | N2  | <input type="text" value="2"/>     |   |
| Hr1 | <input type="text" value="0.15"/>  | Hr2 | <input type="text" value="0.15"/>  | m |
| tr1 | <input type="text" value="0.014"/> | tr2 | <input type="text" value="0.014"/> | m |

## 검토단면(단면1)

## 사용기호의 정의

【표 5.8】 응력 산정시 입력자료

| 구 분                                     | 단위   | 입력자료     |
|-----------------------------------------|------|----------|
| Es : 강의 탄성계수                            | MPa  | 205000   |
| Ec : 콘크리트 탄성계수                          | MPa  | 27804    |
| $\epsilon_s$ : 바닥판 콘크리트의 건조수축에 의한 최종수축률 |      | 0.00027  |
| $\alpha$ : 강재 및 콘크리트의 선팽창계수             |      | 0.000012 |
| $\phi_1$ : 크리프에 의한 응력계산에 사용된 크리프계수      |      | 2        |
| $\phi_2$ : 건조수축에 의한 응력계산에 사용된 크리프계수     |      | 4        |
| n : 강재와 콘크리트의 탄성계수비                     |      | 8        |
| n1 : 크리프에 의한 응력의 계산에 사용된 탄성계수비          |      | 16       |
| n : 건조수축에 의한 응력의 계산에 사용된 탄성계수비          |      | 24       |
| t : 강재와 콘크리트의 온도차                       | ℃    | 10       |
| Ms : 합성전 고정하중에 의한 모멘트                   | kN·m | 6177.120 |
| Msc : 합성후 고정하중에 의한 모멘트                  | kN·m | 2180.600 |
| Mv : 활하중에 의한 모멘트                        | kN·m | 4058.230 |
| Ss : 합성전 고정하중에 의한 전단력                   | kN   | 28.890   |
| Ssc : 합성후 고정하중에 의한 전단력                  | kN   | 9.930    |
| Sv : 활하중에 의한 전단력                        | kN   | 252.930  |
| Mst : 합성전 고정하중에 의한 비틀림모멘트               | kN·m | -29.480  |
| Msct : 합성후 고정하중에 의한 비틀림모멘트              | kN·m | 18.680   |
| Mvt : 활하중에 의한 비틀림모멘트                    | kN·m | -264.390 |
| k : 부정정력 산정을 위한 영향계수                    | kN·m | -0.100   |

## 가) 응력 산정

### (1)합성전

$$\begin{aligned}
 I_s' &= A_s \cdot Y^2 + \sum I_s = 127431371400 + 26081790466.7 = 153513161867 \text{mm}^4 \\
 \delta s &= \sum (A \cdot Y) / A_s = 9870000 / 133400 = 73.988 \text{mm} \\
 I_s &= I_s' - A_s \cdot \delta s^2 = 153513161867 - 133400 \times 73.988^2 = 152782900247 \text{mm}^4 \\
 Y_{su} &= H/2 + T_u - \delta s = 2500.0/2 + 12.0 - 73.988 = 1188.012 \text{mm} \\
 Y_{sl} &= Y_{su} - (H + T_u + T_l) = 1188.012 - 2524.000 = -1335.988 \text{mm} \\
 F &= b \cdot h = ((UL_2 + UR_2 + B_2)/2 + T_w) \cdot (H + T_u/2 + T_l/2) = 6053920.0 \text{mm}^2 \\
 f_{su} &= M_s \cdot Y_{su} / I_s = 48.032 \text{MPa} \\
 f_{sl} &= M_s \cdot Y_{sl} / I_s = -54.015 \text{MPa} \\
 \nu &= S_s / (A(\text{Web}) + M_{st} / (2 \cdot F \cdot T_w)) = 0.821 \text{MPa}
 \end{aligned}$$

### (2)합성후

$$\begin{aligned}
 A_v &= A_s + A_c/n = 318962.5 \text{mm}^2 \\
 I_c/n &= 966471354 \text{mm}^4 \\
 d_v &= Y_{su} - T_u + T_h + T_c/2 = 1301.0 \text{mm} \\
 d_{vc} &= d_v \cdot A_s / (A_c/n + A_s) = 544.1 \text{mm} \\
 d_{vs} &= d_v - d_{vc} = 756.9 \text{mm} \\
 Y_{vcu} &= d_{vc} + T_c/2 = 669.1 \text{mm} \\
 Y_{vcl} &= Y_{vcu} - T_c = 419.1 \text{mm} \\
 Y_{vsu} &= Y_{vcu} - H_2 + T_u = 431.1 \text{mm} \\
 Y_{vsl} &= Y_{vsu} - (H + T_u + T_l) = -2092.9 \text{mm} \\
 I_v &= I_s + I_c/n + A_s \cdot d_{vs}^2 + A_c/n \cdot d_{vc}^2 = 285111149754 \text{mm}^4 \\
 F_v &= b \cdot h_v = ((UL_2 + UR_2 + B_2)/2 + T_w) \cdot (H + (T_u + T_c/n)/2 + T_l/2) = 6091576.3 \text{mm}^2 \\
 f_{vcu} &= M_{sc} \cdot Y_{vcu} / (n \cdot I_v) = 0.640 \text{MPa} \\
 f_{vcl} &= M_{sc} \cdot Y_{vcl} / (n \cdot I_v) = 0.401 \text{MPa} \\
 f_{vsu} &= M_{sc} \cdot Y_{vsu} / I_v = 3.297 \text{MPa} \\
 f_{vsl} &= M_{sc} \cdot Y_{vsl} / I_v = -16.007 \text{MPa} \\
 \nu &= S_{sc} / (A(\text{Web}) + M_{sct} / (2 \cdot F_v \cdot T_w)) = 0.352 \text{MPa}
 \end{aligned}$$

### (3)활하중

$$\begin{aligned}
 f_{vcu} &= M_v \cdot Y_{vcu} / (n \cdot I_v) = 1.191 \text{MPa} \\
 f_{vcl} &= M_v \cdot Y_{vcl} / (n \cdot I_v) = 0.746 \text{MPa} \\
 f_{vsu} &= M_v \cdot Y_{vsu} / I_v = 6.137 \text{MPa} \\
 f_{vsl} &= M_v \cdot Y_{vsl} / I_v = -29.790 \text{MPa} \\
 \nu &= S_v / (A(\text{Web}) + M_{vt} / (2 \cdot F_v \cdot T_w)) = 7.229 \text{MPa}
 \end{aligned}$$

#### (4)크리이프

$$n1 = n \cdot (1 + \phi 1/2) = 8 \times (1 + 2.0/2) = 16$$

$$Av1 = As + Ac/n1 = 226181.3\text{mm}^2$$

$$dc1 = dv \cdot As / (Ac/n1 + As) = 767.3\text{mm}$$

$$ds1 = dv - dc1 = 533.7\text{mm}$$

$$Yv1cu = dc1 + Tc/2 = 892.3\text{mm}$$

$$Yv1cl = Yv1cu - Tc = 642.3\text{mm}$$

$$Yv1su = Yv1cu - H2 + Tu = 654.3\text{mm}$$

$$Yv1sl = Yv1su - (H + Tu + Tl) = -1869.7\text{mm}$$

$$Iv1 = Is + Ic/n1 + As \cdot ds1^2 + Ac/n1 \cdot dc1^2 = 245889819727\text{mm}^4$$

$$Nc = Msc \cdot dvc \cdot Ac / (n \cdot Iv) = 772235\text{N}$$

$$P\phi = Nc \cdot 2 \cdot \phi 1 / (2 + \phi 1) = 772235\text{N}$$

$$M\phi = P\phi \cdot dc1 = 592556893\text{N} \cdot \text{mm}$$

$$Ec1 = Ec / (1 + \phi 1/2) = 13902\text{MPa}$$

$$fcu = Msc \cdot Yvcu / (n \cdot Iv) = 0.640\text{MPa}$$

$$fcl = Msc \cdot Yvcl / (n \cdot Iv) = 0.401\text{MPa}$$

$$fvcu1 = 1/n1 \cdot (P\phi / Av1 + k \cdot M\phi \cdot Yv1cu / Iv1) - Ec1 \cdot fcu \cdot \phi 1 / Ec = -0.440\text{MPa}$$

$$fvcl1 = 1/n1 \cdot (P\phi / Av1 + k \cdot M\phi \cdot Yv1cl / Iv1) - Ec1 \cdot fcl \cdot \phi 1 / Ec = -0.197\text{MPa}$$

$$fvsu1 = P\phi / Av1 + k \cdot M\phi \cdot Yv1su / Iv1 = 3.257\text{MPa}$$

$$fvsl1 = P\phi / Av1 + k \cdot M\phi \cdot Yv1sl / Iv1 = 3.865\text{MPa}$$

#### (5)건조수축

$$n2 = n \cdot (1 + \phi 2/2) = 8 \times (1 + 4.0/2) = 24$$

$$Av2 = As + Ac/n2 = 195254.167\text{mm}^2$$

$$dc2 = dv \cdot As / (Ac/n2 + As) = 888.9\text{mm}$$

$$ds2 = dv - dc2 = 412.1\text{mm}$$

$$Yv2cu = dc2 + Tc/2 = 1013.9\text{mm}$$

$$Yv2cl = Yv2cu - Tc = 763.9\text{mm}$$

$$Yv2su = Yv2cu - H2 + Tu = 775.9\text{mm}$$

$$Yv2sl = Yv2su - (H + Tu + Tl) = -1748.1\text{mm}$$

$$Iv2 = Is + Ic/n2 + As \cdot ds2^2 + Ac/n2 \cdot dc2^2 = 224634868788.9\text{mm}^4$$

$$P2 = Es \cdot \epsilon s \cdot Ac/n2 = 3423628\text{N}$$

$$Mv2 = P2 \cdot dc2 = 3043150317\text{N} \cdot \text{mm}$$

$$Ec2 = Es \cdot /n2 = 8542\text{MPa}$$

$$fvcu2 = 1/n2 \cdot (P2 / Av2 + k \cdot Mv2 \cdot Yv2cu / Iv2) - Ec2 \cdot \epsilon s = -1.633\text{MPa}$$

$$fvcl2 = 1/n2 \cdot (P2 / Av2 + k \cdot Mv2 \cdot Yv2cl / Iv2) - Ec2 \cdot \epsilon s = -1.619\text{MPa}$$

$$fvsu2 = P2 / Av2 + k \cdot Mv2 \cdot Yv2su / Iv2 = 16.483\text{MPa}$$

$$fvsl2 = P2 / Av2 + k \cdot Mv2 \cdot Yv2sl / Iv2 = 19.902\text{MPa}$$

### (6) 온도차

$$\epsilon_t = \alpha \cdot t = 0.000012 \times 10 = 0.00012$$

$$P_l = E_s \cdot \epsilon_t \cdot A_c/n = 4564838N$$

$$M_{vt} = P_l \cdot d_{vc} = 2483835474N \cdot mm$$

$$f_{cut} = 1/n \cdot (P_l/A_v + k \cdot M_{vt} \cdot Y_{vcu}/I_v) - E_c \cdot \epsilon_t = -1.620MPa$$

$$f_{clt} = 1/n \cdot (P_l/A_v + K \cdot M_{vt} \cdot Y_{vcl}/I_v) - E_c \cdot \epsilon_t = -1.593MPa$$

$$f_{sut} = P_l/A_v + K \cdot M_{vt} \cdot Y_{vsu}/I_v = 13.936MPa$$

$$f_{slt} = P_l/A_v + K \cdot M_{vt} \cdot Y_{vsl}/I_v = 16.135MPa$$

### 나) 응력조합 및 검토

#### (1) 적용 하중조합

【표 5.9】 적용 하중조합

| 구분    | 하중조합 정의                            |
|-------|------------------------------------|
| LCB 1 | 합성전 고정하중+합성후 고정하중+활하중              |
| LCB 2 | 합성전 고정하중+합성후 고정하중+활하중+크리프          |
| LCB 3 | 합성전 고정하중+합성후 고정하중+활하중+크리프+건조수축     |
| LCB 4 | 합성전 고정하중+합성후 고정하중+활하중+크리프+건조수축+온도차 |
| LCB 5 | 합성전 고정하중+합성후 고정하중+활하중+크리프+건조수축-온도차 |

#### (2) 허용응력

【표 5.10】 사용재료의 허용응력

| 구분        | 허용압축응력      | 허용인장응력      | 비고             |
|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 강재(거더)    | 190.000 MPa | 190.000 MPa | SWS 490        |
| 콘크리트(바닥판) | 10.800 MPa  | 1.890 MPa   | fck = 27.0 MPa |

#### (3) 응력 검토

시공단계별 하중조건에 대한 응력을 조합한 결과, 최대 정모멘트부(제2지간 중앙부)에서의 휨응력은 허용응력 범위내에서 발생하는 것으로 검토되었다.

【표 5.11】 정모멘트부(제2지간 중앙부) 응력 검토 결과 (MPa)


| 하중조합  | 콘크리트 바닥판 |          |                   | 강재 거더    |          |                   |          |          |                   |
|-------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
|       | 상 연      |          |                   | 상 연      |          |                   | 하 연      |          |                   |
|       | 발생<br>응력 | 허용<br>응력 | 검토<br>결과<br>(안전율) | 발생<br>응력 | 허용<br>응력 | 검토<br>결과<br>(안전율) | 발생<br>응력 | 허용<br>응력 | 검토<br>결과<br>(안전율) |
| LCB 1 | 1.830    | 10.800   | OK<br>(5.902)     | 57.466   | 190.000  | OK<br>(3.306)     | -99.811  | 190.000  | OK<br>(1.904)     |
| LCB 2 | 1.390    | 10.800   | OK<br>(7.770)     | 60.723   | 218.500  | OK<br>(3.598)     | -95.947  | 190.000  | OK<br>(1.980)     |
| LCB 3 | -0.242   | 1.890    | OK<br>(7.810)     | 77.206   | 218.500  | OK<br>(2.830)     | -76.044  | 190.000  | OK<br>(2.499)     |
| LCB 4 | -1.863   | 2.174    | OK<br>(1.167)     | 91.142   | 247.000  | OK<br>(2.710)     | -59.909  | 218.500  | OK<br>(3.647)     |
| LCB 5 | 1.378    | 12.420   | OK<br>(9.013)     | 63.270   | 247.000  | OK<br>(3.904)     | -92.179  | 218.500  | OK<br>(2.370)     |

여기서, 1. 부호규약은 압축을 정(+), 인장을 부(-)로 하였음

## 2) 최대 부모멘트부

### ① 제1내부 지점부

최대 부모멘트가 작용하는 제1내부 지점부 거더2(G2) 단면3에 대한 응력검토 세부과정은 다음과 같으며 바닥판의 합성작용은 바닥판에서 콘크리트 단면은 무시하고 바닥판 내의 교축방향 철근만을 주거더 단면의 일부로 취급하였다.



【표 5.12】 응력 산정시 입력자료

| 구 분                                     | 단위   | 입력자료       |
|-----------------------------------------|------|------------|
| Es : 강의 탄성계수                            | MPa  | 205000     |
| Ec : 콘크리트 탄성계수                          | MPa  | 27804      |
| $\epsilon_s$ : 바닥판 콘크리트의 건조수축에 의한 최종수축률 |      | 0.00027    |
| $\alpha$ : 강재 및 콘크리트의 선팽창계수             |      | 0.000012   |
| $\phi_1$ : 크리프에 의한 응력계산에 사용된 크리프계수      |      | 2          |
| $\phi_2$ : 건조수축에 의한 응력계산에 사용된 크리프계수     |      | 4          |
| n : 강재와 콘크리트의 탄성계수비                     |      | 8          |
| n1 : 크리프에 의한 응력의 계산에 사용된 탄성계수비          |      | 16         |
| n2 : 건조수축에 의한 응력의 계산에 사용된 탄성계수비         |      | 24         |
| t : 강재와 콘크리트의 온도차                       | ℃    | 10         |
| Ms : 합성전 고정하중에 의한 모멘트                   | kN·m | -14218.600 |
| Msc : 합성후 고정하중에 의한 모멘트                  | kN·m | -5036.370  |
| Mv : 활하중에 의한 모멘트                        | kN·m | -8187.740  |
| Ss : 합성전 고정하중에 의한 전단력                   | kN   | -1621.100  |
| Ssc : 합성후 고정하중에 의한 전단력                  | kN   | -562.350   |
| Sv : 활하중에 의한 전단력                        | kN   | -922.800   |
| Mst : 합성전 고정하중에 의한 비틀림모멘트               | kN·m | -308.080   |
| Mscst : 합성후 고정하중에 의한 비틀림모멘트             | kN·m | -189.310   |
| Mvt : 활하중에 의한 비틀림모멘트                    | kN·m | -982.010   |
| tou, tcl : 교축방향 철근의 피복두께(상부, 하부)        | mm   | 60, 40     |
| k : 부정정력 산정을 위한 영향계수                    | kN·m | 0.250      |

## 가) 응력 산정

### (1) 합성전

$$I_s' = A_s \cdot Y^2 + \sum I_s = 181148154360 + 31292918120 = 212441072480 \text{ mm}^4$$

$$\delta_s = \sum (A \cdot Y) / A_s = -15665760 / 176760 = -88.627 \text{ mm}$$

$$I_s = I_s' - A_s \cdot \delta_s^2 = 212441072480 - 176760 \times (-88.627)^2 = 211052658606 \text{ mm}^4$$

$$Y_{su} = H/2 + T_u - \delta_s = 2500.0/2 + 20.0 - (-88.627) = 1358.627 \text{ mm}$$

$$Y_{sl} = Y_{su} - (H + T_u + T_l) = 1358.627 - 2542.000 = -1183.373 \text{ mm}$$

$$F = b \cdot h = ((U_L^2 + U_R^2 + B^2)/2 + T_w) \cdot (H + T_u/2 + T_l/2) = 6080652.0 \text{ mm}^2$$

$$f_{su} = M_s \cdot Y_{su} / I_s = -91.531 \text{ MPa}$$

$$f_{sl} = M_s \cdot Y_{sl} / I_s = 79.724 \text{ MPa}$$

$$\nu = S_s / (A(\text{Web}) + M_{st} / (2 \cdot F \cdot T_w)) = 29.129 \text{ MPa}$$

## (2)합성후

$$A_v = A_s + A_r = 186690\text{mm}^2$$

$$d = Y_{su} - T_u + T_h + t_{cl} + (T_c - t_{cu} - t_{cl}) \cdot A_{ru}/A_r = 1459.627\text{mm}$$

$$d_r = d \cdot A_s/(A_s + A_r) = 1381.990\text{mm}$$

$$d_s = d - d_r = 77.637\text{mm}$$

$$Y_{vru} = d_r + (T_c - t_{cu} - t_{cl}) \cdot A_{rl}/A_r = 1450.990\text{mm}$$

$$Y_{vrl} = d_r - (T_c - t_{cu} - t_{cl}) \cdot A_{ru}/A_r = 1300.990\text{mm}$$

$$Y_{vsu} = Y_{vrl} - t_{cl} - T_h + T_u = 1280.990\text{mm}$$

$$Y_{vsl} = Y_{vsu} - (H + T_u + T_l) = -1261.010\text{mm}$$

$$I_{rv} = I_s + A_s \cdot d_s^2 + A_r \cdot d_r^2 = 231083359021\text{mm}^4$$

$$F_v = b \cdot h_v = ((UL_2 + UR_2 + B_2)/2 + T_w) \cdot (H + (T_u + T_c/n)/2 + T_l/2) = 6118339.5\text{mm}^2$$

$$f_{vru} = M_{sc} \cdot Y_{vru}/I_{rv} = -31.624\text{MPa}$$

$$f_{vrl} = M_{sc} \cdot Y_{vrl}/I_{rv} = -28.355\text{MPa}$$

$$f_{vsu} = M_{sc} \cdot Y_{vsu}/I_{rv} = -27.919\text{MPa}$$

$$f_{vsl} = M_{sc} \cdot Y_{vsl}/I_{rv} = 27.483\text{MPa}$$

$$\sigma = S_{sc}/A(\text{Web}) + M_{sct}/(2 \cdot F_v \cdot T_w) = 10.662\text{MPa}$$

## (3)활하중

$$f_{vru} = M_v \cdot Y_{vru}/I_{rv} = -51.411\text{MPa}$$

$$f_{vrl} = M_v \cdot Y_{vrl}/I_{rv} = -46.097\text{MPa}$$

$$f_{vsu} = M_v \cdot Y_{vsu}/I_{rv} = -45.388\text{MPa}$$

$$f_{vsl} = M_v \cdot Y_{vsl}/I_{rv} = 44.680\text{MPa}$$

$$\sigma = S_v/A(\text{Web}) + M_{vt}/(2 \cdot F_v \cdot T_w) = 22.068\text{MPa}$$

## (4)크리이프

$$A_{vc} = A_s + A_c/n = 332791.250\text{mm}^2$$

$$d_v = Y_{su} - T_u + T_h + T_c/2 = 1463.627\text{mm}$$

$$d_{vc} = d_v \cdot A_s/(A_c/n + A_s) = 777.397\text{mm}$$

$$d_{vs} = d_v - d_{vc} = 686.231\text{mm}$$

$$n_1 = n \cdot (1 + \phi \cdot 1/2) = 8 \times (1 + 2.0/2) = 16$$

$$A_{v1} = A_s + A_c/n_1 = 254775.625\text{mm}^2$$

$$d_{c1} = d_v \cdot A_s/(A_c/n_1 + A_s) = 1015.445\text{mm}$$

$$d_{s1} = d_v - d_{c1} = 448.182\text{mm}$$

$$I_{cv} = I_s + I_c/n + A_s \cdot d_{vs}^2 + A_c/n \cdot d_{vc}^2 = 389400605447.2\text{mm}^4$$

$$N_c = M_{sc} \cdot d_{vc} \cdot A_c/(n \cdot I_{cv}) = -1568827\text{N}$$

$$\begin{aligned}
 P\phi &= N_c \cdot 2 \cdot \phi 1 / (2 + \phi 1) = -1568827N \\
 M\phi &= P\phi \cdot dc1 = -1593058787N \cdot mm \\
 Ec1 &= Ec / (1 + \phi 1 / 2) = 13902MPa \\
 fvrul &= P\phi / Av + k \cdot M\phi \cdot Yvru / Irv = -10.904MPa \\
 fvrll &= P\phi / Av + k \cdot M\phi \cdot Yvrl / Irv = -10.646MPa \\
 fvsul &= P\phi / Av + k \cdot M\phi \cdot Yvsu / Irv = -10.611MPa \\
 fvsl1 &= P\phi / Av + k \cdot M\phi \cdot Yvsl / Irv = -6.230MPa
 \end{aligned}$$

##### (5)건조수축

$$\begin{aligned}
 n2 &= n \cdot (1 + \phi 2 / 2) = 8 \times (1 + 4.0 / 2) = 24 \\
 Av2 &= As + Ac / n2 = 228770.417mm^2 \\
 dc2 &= dv \cdot As / (Ac / n2 + As) = 1130.875mm \\
 ds2 &= dv - dc2 = 332.752mm \\
 P2 &= Es \cdot \epsilon s \cdot Ac / n2 = 2878777N \\
 Mv2 &= P2 \cdot dc2 = 3255536635N \cdot mm \\
 fvrul2 &= P2 / Av + K \cdot Mv2 \cdot Yvru / Irv = 20.531MPa \\
 fvrll2 &= P2 / Av + K \cdot Mv2 \cdot Yvrl / Irv = 20.002MPa \\
 fvsul2 &= P2 / Av + K \cdot Mv2 \cdot Yvsu / Irv = 19.932MPa \\
 fvsl2 &= P2 / Av + K \cdot Mv2 \cdot Yvsl / Irv = 10.979MPa
 \end{aligned}$$

##### (6)온도차

$$\begin{aligned}
 \epsilon t &= \alpha \cdot t = 0.000012 \times 10 = 0.00012 \\
 P1 &= Es \cdot \epsilon t \cdot Ac / n = 3838369N \\
 Mvt &= P1 \cdot dvc = 2983934513N \cdot mm \\
 Ert &= Es \cdot \epsilon t = 24.600MPa \\
 frut &= P1 / Av + K \cdot Mvt \cdot Yvru / Irv - Es \cdot \epsilon t = 0.644MPa \\
 frlt &= P1 / Av + K \cdot Mvt \cdot Yvrl / Irv - Es \cdot \epsilon t = 0.160MPa \\
 fsut &= P1 / Av + K \cdot Mvt \cdot Yvsu / Irv = 24.695MPa \\
 fslt &= P1 / Av + K \cdot Mvt \cdot Yvsl / Irv = 16.489MPa
 \end{aligned}$$

## 나) 응력조합 및 검토

### ① 허용응력

【표 5.13】 사용재료의 허용응력

| 구분      | 허용압축응력                    | 허용인장응력      | 비고      |
|---------|---------------------------|-------------|---------|
| 강재(거더)  | 190.000 MPa <sup>1)</sup> | 190.000 MPa | SWS 490 |
| 철근(바닥판) | -                         | 160.000 MPa | SD40    |

주 : 1) 압축플랜지가 콘크리트 바닥판에 직접 고정되어 횡좌굴이 어려운 경우 이외의 허용휨압축응력과 압축응력을 받는 자유돌출판의 국부좌굴에 대한 허용응력 중 작은 값을 사용한다.

- 바닥판에 직접 고정되어 횡좌굴이 어려운 경우 이외의 허용휨압축응력 ( $t=28\text{mm} < 40\text{mm}$ )

$A_w/A_c = 94596.2/60000.0 = 0.6343 \leq 2.0$  이고,  $l/b = 5.000/2.600 = 1.923 < 4.0$  이므로 190 MPa

여기서,  $A_w$  : 복부판의 총단면적  $A_c$  : 압축플랜지의 총단면적  $b$  : 압축플랜지 폭

$l$  : 압축플랜지의 고정점간 거리 (여기서는 가로보간 간격)

- 압축응력을 받는 양연지지판의 국부좌굴에 대한 허용응력

$t=28\text{mm}$  의 SWS490에 대해 자유돌출판의 국부좌굴에 대한 허용응력은 다음과 같다.

$i = 0.65(\phi/n)^2 + 0.13(\phi/n) + 1.0 = 0.650 \times (0.0/6)^2 + 0.130 \times (0.0/6) + 1.0 = 1.000$

$\therefore \phi = (f_1 - f_2)/f_1 \approx 0$

여기서,  $n$  : 종리브에 의해서 구분되는 Pannel의 수

$i$  : 응력구배계수

$\phi$  : 응력구배

$f_1, f_2$  : 보강된 판의 양연의 응력 (단,  $f_1 \geq f_2$  이며 압축응력을 정(+)으로 한다.)

$b/(24 \cdot i \cdot n) = 2400/(24 \times 1.000 \times 8) = 12.500\text{mm}$  이므로  $t=22.0\text{mm} > b/(24 \cdot i \cdot n)$  인 경우,  $f_{ca} = 190.000\text{ MPa}$

### ② 응력 검토

시공단계별 하중조건에 대한 발생응력을 조합한 결과, 최대 부모멘트부(제1내부 지점부)는 휨응력에 대해서 소정의 안전율을 확보하고 있는 것으로 나타났다.

【표 5.14】 부모멘트부(제1 내부 지점부) 응력 검토 결과 (MPa)

| 하중조합  | 철근       |          |                   | 강재 거더    |          |                   |          |          |                   |
|-------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
|       | 상 연      |          |                   | 상 연      |          |                   | 하 연      |          |                   |
|       | 발생<br>응력 | 허용<br>응력 | 검토<br>결과<br>(안전율) | 발생<br>응력 | 허용<br>응력 | 검토<br>결과<br>(안전율) | 발생<br>응력 | 허용<br>응력 | 검토<br>결과<br>(안전율) |
| LCB 1 | -83.035  | 160.000  | OK<br>(1.927)     | -164.837 | 190.000  | OK<br>(1.153)     | 151.887  | 190.000  | OK<br>(1.251)     |
| LCB 2 | -93.939  | 160.000  | OK<br>(1.703)     | -175.448 | 190.000  | OK<br>(1.083)     | 145.657  | 190.000  | OK<br>(1.304)     |
| LCB 3 | -73.409  | 160.000  | OK<br>(2.180)     | -155.517 | 190.000  | OK<br>(1.222)     | 156.636  | 190.000  | OK<br>(1.213)     |
| LCB 4 | -72.765  | 184.000  | OK<br>(2.529)     | -130.821 | 218.500  | OK<br>(1.670)     | 173.125  | 218.500  | OK<br>(1.262)     |
| LCB 5 | -74.053  | 184.000  | OK<br>(2.485)     | -180.212 | 218.500  | OK<br>(1.212)     | 140.146  | 218.500  | OK<br>(1.559)     |

【표 5.15】 조합응력 검토결과

| 구 분             |    | fb       | fa      | vb     | va      | $\left(\frac{f_b}{f_a}\right)^2 + \left(\frac{v_b}{v_a}\right)^2 \leq 1.2$ | 검토결과 |
|-----------------|----|----------|---------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 제1지점부<br>(정모멘트) | 상연 | 91.142   | 247.000 | 8.095  | 110.000 | 0.142                                                                      | OK   |
|                 | 하연 | -99.811  | 190.000 | 8.095  | 110.000 | 0.281                                                                      | OK   |
| 제2지점부<br>(부모멘트) | 상연 | -175.448 | 190.000 | 61.859 | 110.000 | 1.169                                                                      | OK   |
|                 | 하연 | 156.636  | 190.000 | 61.859 | 110.000 | 0.996                                                                      | OK   |

### 5.2.8 바닥판 안전성 검토

콘크리트 비파괴조사 결과 콘크리트 강도가 설계기준강도보다 크게 측정되어 바닥판에 대한 안전성평가는 안전측으로 계산을 수행하기 위해 설계기준강도를 적용하여 강도설계법에 의해 수행하였다.

#### 가. 캔틸레버부

- 콘크리트의 강도  $f_{ck} = 27 \text{ MPa}$
- 철근의 항복강도  $f_y = 400 \text{ MPa}$
- 유효높이  $d = 240 \text{ mm}$
- 철근량  $A_s = 8 \times 286.5 = 2292.0 \text{ mm}^2$  (H19, CTC 125.000 mm)
- 고정하중에 대한 휨모멘트

【표 5.16】 고정하중에 대한 휨모멘트

| 구 분   | Wd (kN/m) | 거리 (m) | 휨모멘트 (kN·m/m) |
|-------|-----------|--------|---------------|
| 방 호 벽 | 7.700     | 0.747  | 5.751         |
| 아스콘포장 | 1.035     | 0.250  | 0.259         |
| 바 닥 판 | 6.563     | 0.46   | 3.019         |
| 합 계   |           |        | 9.029         |

- 활하중에 대한 휨모멘트

$$\text{윤하중 분포폭 } E = 0.8X + 1.14 = 1.3 \text{ m}$$

$$\text{휨모멘트 } M(1+i) = P(1+i) \times X / E = 96 \times (1+0.3) \times 0.200 / 1.3 = 19.200 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

- 설계휨강도

$$a = \frac{f_y \times A_s}{0.85 \times f_{ck} \times b} = \frac{400 \times 2292.0}{0.85 \times 27 \times 1000} = 39.948 \text{ mm}$$

$$\phi M_n = 0.85 \times f_y \times A_s \times \left(d - \frac{a}{2}\right) = 0.85 \times 400 \times 2292.0 \times \left(240 - \frac{39.948}{2}\right) = 171.462 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

- 계수모멘트  $M_u = 1.3 \times 9.029 + 2.15 \times 19.200 = 53.017 \text{ kN} \cdot \text{m}$

- 안전성 평가  $\phi M_n > M_u$  ----- O.K

- 내하율  $RF = \frac{171.462 - 1.3 \times 9.029}{2.15 \times 19.200} = 3.869$

- 기본내하력 DB-24 이상

## 나. 단면 중앙부

- 콘크리트의 강도  $f_{ck} = 27 \text{ MPa}$
- 철근의 항복강도  $f_y = 400 \text{ MPa}$
- 유효높이  $d = 210 \text{ mm}$
- 철근량  $A_s = 8 \times 286.5 = 2292 \text{ mm}^2$  (H19, CTC 125.000 mm)

- 고정하중에 대한 휨모멘트

$$\text{바닥판} \quad 0.25 \text{ m} \times 25 \text{ kN/m}^3 = 6.250 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{아스콘포장} \quad 0.09 \text{ m} \times 23 \text{ kN/m}^3 = 2.070 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{합 계} \quad W_d = 8.320 \text{ kN/m}^2$$

$$M_d = (W_d \times L_2) / 10 = (8.320 \times 2.4002) / 10 = 4.792 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

- 활하중에 대한 휨모멘트

$$M_l = 0.8 \times \frac{L + 0.6}{9.6} \cdot P_{24(1+i)} = 0.8 \times \frac{2.400 + 0.6}{9.6} \times 96 \times 1.3 = 31.200 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

- 설계휨강도

$$a = \frac{f_y \times A_s}{0.85 \times f_{ck} \times b} = \frac{400 \times 2292}{0.85 \times 27 \times 1000} = 39.948 \text{ mm}$$

$$\phi M_n = 0.85 \times f_y \times A_s \times \left(d - \frac{a}{2}\right) = 0.85 \times 400 \times 2292 \times \left(210 - \frac{39.948}{2}\right) = 148.083 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

- 계수모멘트  $M_u = 1.3 \times 4.792 + 2.15 \times 31.200 = 73.310 \text{ kN}\cdot\text{m}$
- 안전성 평가 :  $\phi M_n > M_u$  ----- O.K
- 내하율  $RF = \frac{73.310 - 1.3 \times 4.792}{2.15 \times 31.200} = 2.114$
- 기본내하력 DB-24 이상

## 5.2.9 바닥판 균열 검토

### 가. 캔틸레버부

- 철근량  $A_s = 8 \times 286.5 = 2292.0 \text{ mm}^2$  (H19, CTC 125.000 mm)
- 피복두께  $d_c = 60 \text{ mm}$
- 유효깊이  $d = 240 \text{ mm}$
- 사용철근비( $\rho_{\text{use}}$ )  $= \frac{A_s}{b \cdot d} = \frac{2292.0}{1000 \times 240} = 0.009550$
- 사용하중( $M_s$ )  $= 9.029 + 19.200 = 28.229 \text{ kN} \cdot \text{m}$
- 탄성계수비( $n$ )  $= 8$
- 중립축비( $k$ )  $= -np + \sqrt{2np + (np)^2}$   
 $= -8 \times 0.009550 + \sqrt{2 \times 8 \times 0.009550 + (8 \times 0.009550)^2} = 0.322$
- 모멘트거리비( $j$ )  $= 1 - \frac{k}{3} = 1 - \frac{0.322}{3} = 0.893$
- 철근 응력( $f_s$ )  $= \frac{M_s}{A_s \cdot j \cdot d} = \frac{28.229}{2292.000 \times 0.893 \times 240} \times 10^6$   
 $= 57.485 \text{ MPa} < 0.6 \cdot f_y = 240 \text{ MPa} \therefore \text{OK}$
- 휨철근 최소 중심 간격  $= \text{MIN} \left[ 375 \left( \frac{210}{f_s} \right) - 2.5c_c, 300 \left( \frac{210}{f_s} \right) \right] = 1095.933 \text{ mm}$
- 철근과 콘크리트  
 표면 사이의  $= d_c - \frac{\text{주철근 직경}}{2} = 60 - \frac{19}{2} = 50.5 \text{ mm}$   
 최소두께( $C_c$ )  
 $= 125.000 \text{ mm} (\text{최외단철근 평균배근간격}) \leq 1095.933 \text{ mm}$
- 사용성검토 (균열검토)  
 $\therefore \text{OK}$

## 나. 단면 중앙부


- 철근량  $A_s = 8 \times 286.5 = 2292 \text{ mm}^2$  (H19, CTC 125.000 mm)
- 피복두께  $d_c = 40 \text{ mm}$
- 유효깊이  $d = 210 \text{ mm}$
- 사용철근비( $\rho_{\text{use}}$ )  $= \frac{A_s}{b \cdot d} = \frac{2292.0}{1000 \times 210} = 0.010914$
- 사용하중( $M_s$ )  $= 4.792 + 31.200 = 35.992 \text{ kN} \cdot \text{m}$
- 탄성계수비( $n$ )  $= 8$
- 중립축비( $k$ )  $= -np + \sqrt{2np + (np)^2}$   
 $= -8 \times 0.010914 + \sqrt{2 \times 8 \times 0.010914 + (8 \times 0.010914)^2} = 0.340$
- 모멘트거리비( $j$ )  $= 1 - \frac{k}{3} = 1 - \frac{0.340}{3} = 0.887$
- 철근 응력( $f_s$ )  $= \frac{M_s}{A_s \cdot j \cdot d} = \frac{35.992}{2292.000 \times 0.887 \times 210} \times 10^6$   
 $= 84.323 \text{ MPa} < 0.6f_y = 240 \text{ MPa} \therefore \text{OK}$
- 휨철근 최소 중심 간격  $= \text{MIN} \left[ 375 \left( \frac{210}{f_s} \right) - 2.5c_c, 300 \left( \frac{210}{f_s} \right) \right] = 747.128 \text{ mm}$
- 철근과 콘크리트  
 표면 사이의  $= d_c - \frac{\text{주철근 직경}}{2} = 40 - \frac{19}{2} = 30.5 \text{ mm}$   
 최소두께( $C_c$ )
- 사용성검토 (균열검토)  $= 125.000 \text{ mm} (\text{최외단철근 평균배근간격}) \leq 747.128 \text{ mm}$   
 $\therefore \text{OK}$

### 다. 단면 중앙부(중앙분리대 부분)

- 철근량  $A_s = 8 \times 286.5 = 2292.0 \text{ mm}^2$  (H19, CTC 125.000 mm)
- 피복두께  $d_c = 60 \text{ mm}$
- 유효깊이  $d = 240 \text{ mm}$
- 사용철근비( $\rho_{\text{use}}$ )  $= \frac{A_s}{b \cdot d} = \frac{2292.0}{1000 \times 240} = 0.009550$
- 사용하중( $M_s$ )  $= 12.874 + 31.462 = 44.336 \text{ kN} \cdot \text{m}$
- 탄성계수비( $n$ )  $= 8$
- 중립축비( $k$ )  $= -np + \sqrt{2np + (np)^2}$   
 $= -8 \times 0.009550 + \sqrt{2 \times 8 \times 0.009550 + (8 \times 0.009550)^2} = 0.322$
- 모멘트거리비( $j$ )  $= 1 - \frac{k}{3} = 1 - \frac{0.322}{3} = 0.893$
- 철근 응력( $f_s$ )  $= \frac{M_s}{A_s \cdot j \cdot d} = \frac{44.336}{2292.000 \times 0.893 \times 240} \times 10^6$   
 $= 90.287 \text{ MPa} < 0.6f_y = 240 \text{ MPa} \therefore \text{OK}$
- 휨철근 최소 중심 간격  $= \text{MIN} \left[ 375 \left( \frac{210}{f_s} \right) - 2.5c_c, 300 \left( \frac{210}{f_s} \right) \right] = 697.773 \text{ mm}$
- 철근과 콘크리트  
 표면 사이의  $= d_c - \frac{\text{주철근 직경}}{2} = 60 - \frac{19}{2} = 50.5 \text{ mm}$   
 최소두께( $C_c$ )
- 사용성검토 (균열검토)  $= 125.000 \text{ mm} (\text{최외단철근 평균배근간격}) \leq 697.773 \text{ mm}$   
 $\therefore \text{OK}$

### 5.2.10 하부구조 검토

본 절에서는 고정단 교각을 제외한 가동단 교각중 예비 구조해석을 수행하여 가장 불리한 단면력 발생이 예상되는 교각2(P2)에 대해서 안전성검토를 실시하였다. 안전성검토시 고려된 하중은 고정하중, 설계활하중(DB-24, DL-24)과 풍하중이며 교각2(P2)의 실측 단면 제원은 【그림 5.5】와 같다.



【그림 5.5】 해석단면

#### 가. 검토조건

- |               |                           |
|---------------|---------------------------|
| • 단면형상        | : 원형                      |
| • 콘크리트 설계기준강도 | : 24.0 MPa                |
| • 철근 설계기준항복강도 | : 300.0 MPa               |
| • 철근 탄성계수     | : 200000.0 MPa            |
| • 콘크리트 탄성계수   | : 26986.0 MPa             |
| • 사용 철근량      | : 69889.6 mm <sup>2</sup> |

## 나. 하중조합

【표 5.17】극한강도 검토시 하중조합

| 조합경우   | 하 중 조 합 |      |      |      |      |      | 비 고 |
|--------|---------|------|------|------|------|------|-----|
|        | 고정하중(D) | L1   | L2   | W1   | W2   | G    |     |
| LCBF1  | 1.30    | 2.15 | -    | -    | -    | -    |     |
| LCBF2  | 1.30    |      | 2.15 | -    | -    | -    |     |
| LCBF3  | 1.30    | -    | -    | 1.30 | -    | -    |     |
| LCBF4  | 1.30    | -    | -    | -    | 1.30 | -    |     |
| LCBF5  | 1.30    | 1.30 | -    | 0.65 | -    | -    |     |
| LCBF6  | 1.30    | -    | 1.30 | -    | 0.65 | -    |     |
| LCBF7  | 1.30    | -    | 1.30 | 0.65 | -    | -    |     |
| LCBF8  | 1.30    | 1.30 | -    | -    | 0.65 | -    |     |
| LCBF9  | 1.30    | 1.30 |      | -    | -    | 1.30 |     |
| LCBF10 | 1.30    | -    | 1.30 | -    | -    | 1.30 |     |
| LCBF11 | 1.25    | -    | -    | 1.25 | -    | 1.25 |     |
| LCBF12 | 1.25    | -    | -    | -    | 1.25 | 1.25 |     |

## 다. 부재력 요약

【표 5.18】부재력 요약

| 구 분    |    | Pu(kN)   | 모 멘 트(kN · m) |           |           |           | V(kN)    | $\delta$ (mm) |
|--------|----|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|
|        |    |          | Top           |           | Bottom    |           |          |               |
|        |    |          | Sway          | Nonsway   | Sway      | Nonsway   |          |               |
| LCBF2  | y축 | 18756.11 | 0.000         | 11961.342 | 0.000     | 11961.342 | 0.000    | 1.955         |
|        | z축 |          | 0.000         | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 0.000    |               |
| LCBF12 | y축 | 13988.97 | -367.626      | 1715.188  | -5244.475 | 1715.188  | -823.514 | -0.378        |
|        | z축 |          | 146.180       | 0.000     | -3808.935 | 0.000     | -684.524 | -0.459        |
| LCBF4  | y축 | 14548.53 | -382.331      | 1783.795  | -5454.254 | 1783.795  | -856.454 | -0.393        |
|        | z축 |          | 152.027       | 0.000     | -681.535  | 0.000     | -158.079 | -0.075        |

## 다. 확대모멘트 산정

### 1) 횡구속여부 결정

검토교각은 철근콘크리트 T형식으로서 기둥의 거동은 교각 상단의 연결상태를 고려할 때 교축 및 교축직각방향에 대해서 수평하중의 변형에 대한 구속력이 없는 것으로 판단되므로 횡방향 상대변위가 방지되지 않은 부재로 취급하여 검토하였으며, 수평이동에 대한 가능성을 고려하여 유효좌굴계수는 k=2를 적용하였다.

### 2) 임계하중 산정

【표 5.19】임계하중 산정 결과

| 구 분    | 교축직각방향(y) |           |                          |             | 교축방향(z) |           |                          |             |
|--------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|---------|-----------|--------------------------|-------------|
|        | k         | $\beta d$ | EI(kN · m <sup>2</sup> ) | Pc(kN)      | k       | $\beta d$ | EI(kN · m <sup>2</sup> ) | Pc(kN)      |
| LCBF2  | 2.000     | 0.600     | 26824430.56              | 1887267.492 | 2.000   | 0.600     | 26824430.56              | 1887267.492 |
| LCBF12 | 2.000     | 0.600     | 26824430.56              | 1887267.492 | 2.000   | 0.600     | 26824430.56              | 1887267.492 |
| LCBF4  | 2.000     | 0.600     | 26824430.56              | 1887267.492 | 2.000   | 0.600     | 26824430.56              | 1887267.492 |

$\beta d$  : 고정하중에 의한 전체축력/전체 계수축력

최대 계수 지속전단력/최대전단력

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(k \cdot l_u)^2}$$

EI : 휨강성

Ec : 26985.82 MPa

k : 유효좌굴길이계수

$$EI = \frac{0.4 E_c I_g}{1 + \beta_d}$$

I : 단면2차모멘트

y축 = 3.976078 m<sup>4</sup> z축 = 3.976078 m<sup>4</sup>

lu : 비지지길이

y축 = 5.922 m z축 = 5.922 m

### 3) 비횡구속 골조인 경우의 확대모멘트 계산

#### ① 세장비 검토

【표 5.20】세장비 검토 결과

| 구 분    | 교축직각방향(y) |            |        |    | 교축방향(z) |            |        |    |
|--------|-----------|------------|--------|----|---------|------------|--------|----|
|        | k         | (k · lu)/r | 한계세장비  | 판단 | k       | (k · lu)/r | 한계세장비  | 판단 |
| LCBF2  | 2.000     | 15.792     | 22.000 | 단주 | 2.000   | 15.792     | 22.000 | 단주 |
| LCBF12 | 2.000     | 15.792     | 22.000 | 단주 | 2.000   | 15.792     | 22.000 | 단주 |
| LCBF4  | 2.000     | 15.792     | 22.000 | 단주 | 2.000   | 15.792     | 22.000 | 단주 |

M1, M2 : 기둥의 양끝단 모멘트

$$\frac{k \cdot l_u}{r} \leq 34 - 12 \frac{M_1}{M_2}$$

M1 / M2 의 값이 단일곡률일 때 (+), 이중곡률일 때 (-)

$$M_1 / M_2 \geq -0.5$$

$$r = \sqrt{I/A} : \text{회전반경}$$

$$-y\text{축} = 0.750 \text{ m}$$

$$-z\text{축} = 0.750 \text{ m}$$

#### ② 확대모멘트계수 산정

【표 5.21】확대모멘트계수 산정 결과

| 구 분    | 교축직각방향(y축) |          |       | 교축방향(z축) |          |       |
|--------|------------|----------|-------|----------|----------|-------|
|        | Σ Pu(kN)   | Σ Pc(kN) | δ s   | Σ Pu(kN) | Σ Pc(kN) | δ s   |
| LCBF2  | 0          | 0        | 1.000 | 0        | 0        | 1.000 |
| LCBF12 | 0          | 0        | 1.000 | 0        | 0        | 1.000 |
| LCBF4  | 0          | 0        | 1.000 | 0        | 0        | 1.000 |

$$\delta_s = \frac{1}{1-Q}$$

여기서,  $Q < 0.6$ ,  $\delta s < 2.5$

$\delta s > 1.5$  이면

$$Q_s = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u}{0.75 \sum P_c}} \geq 1.0$$

Σ Pu : 해당층의 모든 수직하중의 합

Σ Pc : 해당층의 횡변위를 지지하는 기둥들의 임계하중의 합

β d = 최대 장기지속 계수축력 / 전체계수축력

## ③ 확대모멘트 산정 결과

【표 5.22】 확대모멘트계수 산정 결과

| 구 분 |        | $\delta s$ | M2(kN · m) | 검토 | Cm | Pu(kN) | $\delta ns$ | Mc(kN · m) |
|-----|--------|------------|------------|----|----|--------|-------------|------------|
| y 축 | LCBF2  | 1.000      | 11961.34   | 이하 | -  | -      | -           | 11961.342  |
|     | LCBF12 | 1.000      | -3529.29   | 이하 | -  | -      | -           | -3529.287  |
|     | LCBF4  | 1.000      | -3670.46   | 이하 | -  | -      | -           | -3670.458  |
| z 축 | LCBF2  | 1.000      | 0          | 이하 | -  | -      | -           | 0          |
|     | LCBF12 | 1.000      | -3808.94   | 이하 | -  | -      | -           | -3808.935  |
|     | LCBF4  | 1.000      | -681.535   | 이하 | -  | -      | -           | -681.535   |

$$M2 = M2ns + \delta s \cdot M2s$$

만일  $\frac{l_u}{r} > \frac{35}{\sqrt{P_u / (f_{ck} \cdot A_g)}}$  이면, 추가로 확대를 해주어야 한다.

$$\text{이때 } \delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - P / (0.75P)} \geq 1.0, \quad C_m = 0.6 + 0.4 \frac{M_1}{M_2} \geq 0.4, \quad M_c = \delta_{ns} \cdot M_2$$




## 4) 단면력 산출결과

【표 5.23】 단면력 산출결과 요약

| 구 분    | Pu (kN)     | Mcy (kN · m)    | Mcz (kN · m)    | Mc (kN · m)     | 비 고    |
|--------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| LCBF2  | 18756.11 kN | 11961.34 kN · m | 0.00 kN · m     | 11961.34 kN · m | Pu,max |
| LCBF12 | 13988.97 kN | -3529.29 kN · m | -3808.94 kN · m | 5192.67 kN · m  | Mz,max |
| LCBF4  | 14548.53 kN | -3670.46 kN · m | -681.54 kN · m  | 3733.20 kN · m  | My,max |

## 5) P-M 상관도

【표 5.24】 P-M 상관도에 의한 기둥 안전성 평가 결과 요약

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>■ 하중조합 : LCBF2</p>     | <p>■ 평형편심 상태<br/> <math>e_b = 0.603 \text{ m}</math><br/> <math>\phi P_b = 65375.272 \text{ kN}</math><br/> <math>\phi M_b = 39404.551 \text{ kN} \cdot \text{m}</math></p> <p>■ 작용편심에서의 설계강도<br/> <math>e = 0.634 \text{ m}</math><br/> <math>\phi P_n = 63261.744 \text{ kN} \geq P_u = 18756.107 \text{ kN}</math><br/> <math>\therefore \text{OK}</math><br/> <math>\phi M_n = 40123.917 \text{ kN} \cdot \text{m} \geq M_u = 11961.342 \text{ kN} \cdot \text{m}</math><br/> <math>\therefore \text{OK}</math></p> |
| <p>■ 하중조합 : LCBF12</p>  | <p>■ 평형편심 상태<br/> <math>e_b = 0.797 \text{ m}</math><br/> <math>\phi P_b = 52492.327 \text{ kN}</math><br/> <math>\phi M_b = 41815.248 \text{ kN} \cdot \text{m}</math></p> <p>■ 작용편심에서의 설계강도<br/> <math>e = 0.370 \text{ m}</math><br/> <math>\phi P_n = 82081.531 \text{ kN} \geq P_u = 13988.969 \text{ kN}</math><br/> <math>\therefore \text{OK}</math><br/> <math>\phi M_n = 30364.689 \text{ kN} \cdot \text{m} \geq M_u = 5192.673 \text{ kN} \cdot \text{m}</math><br/> <math>\therefore \text{OK}</math></p>  |
| <p>■ 하중조합 : LCBF4</p>   | <p>■ 평형편심 상태<br/> <math>e_b = 0.695 \text{ m}</math><br/> <math>\phi P_b = 58865.491 \text{ kN}</math><br/> <math>\phi M_b = 40940.922 \text{ kN} \cdot \text{m}</math></p> <p>■ 작용편심에서의 설계강도<br/> <math>e = 0.257 \text{ m}</math><br/> <math>\phi P_n = 89346.241 \text{ kN} \geq P_u = 14548.527 \text{ kN}</math><br/> <math>\therefore \text{OK}</math><br/> <math>\phi M_n = 22973.541 \text{ kN} \cdot \text{m} \geq M_u = 3733.196 \text{ kN} \cdot \text{m}</math><br/> <math>\therefore \text{OK}</math></p>  |

## 5.3 구조해석(논산방향)

### 5.3.1 구조해석 절차

#### 가. 합성전

- 1) 단면 : 2-Girder
- 2) 하중 : 강재+바닥판 자중

#### 나. 합성후

- 1) 단면 : 2-Girder+바닥판
- 2) 하중 : 합성전 고정하중+2차 고정하중+활하중+건조수축+크리프+온도

### 5.3.2 교량 제원

#### 가. 교량명 : 초봉교

#### 나. 형식 : Steel Box Girder(합성형교)

#### 다. 교폭 : 24.300 m (천안방향: 12.435m, 논산방향: 11.865m)

#### 라. 교량 : $L = 40.100 + 50.000 + 40.120 = 130.220$ m

#### 마. 평면선형 : $R=2600.000$ m

### 5.3.3 설계기준

#### 가. 설계하중

##### 1) 고정하중 단위질량

- 철근콘크리트  $\gamma_c = 25.0$  kN/m<sup>3</sup>
- 강재  $\gamma_s = 78.5$  kN/m<sup>3</sup>
- 아스팔트  $\gamma_{asp} = 23.0$  kN/m<sup>3</sup>

##### 2) 활하중 : DB-24, DL-24

## 나. 사용재료의 역학적 특성

### 1) 강재(SWS490 및 SWS400)

- 허용인장응력 :  $f_y = 190 \text{ MPa}$
- 탄성계수 :  $E_s = 2.05 \times 10^5 \text{ MPa}$

### 2) 콘크리트

- 설계기준강도 :  $f_{ck} = 27 \text{ MPa}$
- 탄성계수 :  $E_c = 27,804 \text{ MPa}$

### 3) 철근(SD40)

- 항복응력 :  $f_y = 400 \text{ MPa}$
- 탄성계수 :  $E_s = 2.0 \times 10^5 \text{ MPa}$
- 허용응력 :  $f_{sa} = 160 \text{ MPa}$

## 5.3.4 단면특성

대상구간의 강박스 거더의 강성은 아래와 같다.

【표 5.25】 합성전 교량 단면상수


| 구 분  | A(m <sup>2</sup> ) | I <sub>x</sub> (m <sup>4</sup> ) | I <sub>y</sub> (m <sup>4</sup> ) | I <sub>z</sub> (m <sup>4</sup> ) | 비고  |
|------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|
| 단면 1 | 0.125100           | 0.127763                         | 0.091486                         | 0.108998                         |     |
| 단면 2 | 0.140700           | 0.143405                         | 0.107784                         | 0.117786                         |     |
| 단면 3 | 0.171900           | 0.167614                         | 0.140118                         | 0.135362                         |     |
| 단면 4 | 0.024943           | 0.000001                         | 0.007218                         | 0.000054                         | 가로보 |
| 단면 5 | 0.014812           | 0.000001                         | 0.001473                         | 0.000032                         | 세로보 |

【표 5.26】 합성후 교량 단면상수

| 구 분  | A(m <sup>2</sup> ) | I <sub>x</sub> (m <sup>4</sup> ) | I <sub>y</sub> (m <sup>4</sup> ) | I <sub>z</sub> (m <sup>4</sup> ) | 비고  |
|------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|
| 단면 1 | 0.310500           | 0.129700                         | 0.181300                         | 3.905200                         |     |
| 단면 2 | 0.326100           | 0.145300                         | 0.211800                         | 4.116200                         |     |
| 단면 3 | 0.357300           | 0.169500                         | 0.257400                         | 4.538100                         |     |
| 단면 4 | 0.024943           | 0.000001                         | 0.007218                         | 0.000054                         | 가로보 |
| 단면 5 | 0.014812           | 0.000001                         | 0.001473                         | 0.000032                         | 세로보 |

### 5.3.5 해석모델

대상 교량의 구조해석모델은 【그림 5.6】와 같다.



【그림 5.6】강박스 거더 구조해석 모델

### 5.3.6 하중산정

대상 교량의 구조안전성검토를 위하여 고려된 하중은 합성전·후 고정하중, 설계활하중 (DB-24) 4차로, 온도하중, 콘크리트 바닥판의 건조수축 및 크리프 등이다.

#### 가. 고정하중

고정하중은 합성전 고정하중 및 합성후 고정하중으로 구분하여 적용하였다. 콘크리트 바닥판의 자중은 합성전, 후로 구분하고 횡방향 분배를 계산하여 연직하중 및 모멘트하중으로 치환하였으며, 강재의 자중은 구조해석 프로그램 내에서 자동으로 고려하도록 하였다. 단위 중량 입력시 해석모델에서 제외된 Splice plate, Diaphragm, Stiffner, Bolt 등의 부부재 및 기타 부재의 중량을 고려하여 할증된 단위중량을 적용하였다. 연석 및 포장층은 합성후 고정 하중으로 고려하였다.

【표 5.27】강재중량 할증율 산정 결과

| 구 분         | 강 종    | 강재재료표  | 해석모델 순중량 | 할증율   |
|-------------|--------|--------|----------|-------|
| Main Girder | SWS490 | 311.72 | 288.1    | 1.082 |
| Cross Beam  | SWS400 | 156.29 | 54.85    | 2.849 |
| Stringer    | SWS400 |        |          |       |
| 총 계         |        | 468.01 | 342.95   |       |

## 나. 설계활하중

설계활하중은 DB-24로 최대 단면력을 발생시키는 경우에 대해서 구조검토를 수행하였다. 설계충격계수는 정·부모멘트부 모두 아래의 식으로 계산하여 경간 40m구간에 대해서는 0.1875, 경간 50m구간에 대해서는 0.1667을 사용하였다.

$$i = \frac{15}{40+L}$$

## 다. 바닥판 콘크리트와 강재들보와의 온도차

바닥판 콘크리트와 강재들보와의 온도차는 10℃를 표준으로 현저한 온도차가 생기는 경우에는 별도로 고려하여야 한다.

온도분포는 강재들보 및 바닥판 콘크리트에 있어서 각각 균일한 것으로 본다. 바닥판 콘크리트와 강재의 선팽창계수  $\alpha$ 는  $12 \times 10^{-6}$ 으로 한다.

## 라. 바닥판 콘크리트의 건조수축

합성단면으로서의 바닥판 콘크리트에 지속하중이 작용하는 경우(Md2) 바닥판 콘크리트의 건조수축에 의한 응력의 계산에 쓰이는 건조수축 계수  $\phi_2$ 은 4.0을 사용한다.

## 마. 크리프

합성단면으로서의 바닥판 콘크리트에 지속하중이 작용하는 경우(Md2) 바닥판 콘크리트의 크리프에 의한 응력의 계산에 쓰이는 크리프 계수  $\phi_1$ 은 2.0을 사용한다.

## 바. 풍하중

상부구조에 작용하는 풍하중은 다음과 같이 산정한다.

【표 5.28】 상부구조에 작용하는 풍하중

| 단면형상                | 풍하중                                        | 비 고 |
|---------------------|--------------------------------------------|-----|
| $1 \leq B/D \leq 8$ | $[4.0 - 0.2 \times (B/D)] \times D \geq 6$ | 적 용 |
| $8 \leq B/D$        | $2.4 \times D \geq 6$                      | -   |

하부구조에 작용하는 풍하중은 다음과 같이 산정한다.

【표 5.29】 하부구조에 작용하는 풍하중

| 부재의 단면 형상 |          | 풍하중                   |                       | 비고     |
|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|--------|
|           |          | 풍상측 부재                | 풍하측 부재                |        |
| 원형        | 활하중 재하시  | $0.75 \times 10^{-3}$ | $0.75 \times 10^{-3}$ | 기둥부 적용 |
|           | 활하중 비재하시 | $1.50 \times 10^{-3}$ | $1.50 \times 10^{-3}$ |        |
| 각형        | 활하중 재하시  | $1.50 \times 10^{-3}$ | $0.75 \times 10^{-3}$ | 코핑부 적용 |
|           | 활하중 비재하시 | $3.00 \times 10^{-3}$ | $1.50 \times 10^{-3}$ |        |

### 1) 교축직각방향

- ①  $W_{\text{column}} = 1.5 \times 10^{-3} \times 2.000 \times 1000 = 3.000 \text{ kN/m}$
- ②  $W_{\text{coping}} = 3.0 \times 10^{-3} \times 1.800 \times 1000 = 5.400 \text{ kN/m}$

### 2) 교축방향

- ①  $W_{\text{column}} = 1.5 \times 10^{-3} \times 2.000 \times 1000 = 3.000 \text{ kN/m}$
- ②  $W_{\text{coping}} = 3.0 \times 10^{-3} \times 1.800 \times 1000 = 5.400 \text{ kN/m}$

## 사. 온도변화에 의한 수평력

상부구조의 온도신축에 의한 변형을 교각 상단에 가했을 때 교각 변위에 의한 수평력과 상부 고정하중에 대한 교량받침의 마찰력 중 최소값을 온도변화에 의한 수평력으로 적용하였다. 강교의 온도변화는 -20~40℃를 표준으로 하기 때문에 가설시 온도를 15℃로 가정하고 교각에 최대 단면력을 유발할 수 있는 최대 온도변화 폭( $\Delta T$ )인 35℃을 적용하였다.

### 1) 상부구조 신축에 의한 수평력

#### ① 온도변화에 의한 수평변위

$$\bullet \delta = \alpha \cdot \Delta T \cdot L = 1.2 \times 10^{-5} \times 35 \times 50 = 0.0210 \text{ m}$$

여기서, L : 고정단(P1)에서 검토 교각(P2) 위치까지의 거리

$\Delta T$  : 연평균 온도변화차 35℃ 적용

#### ② 등가수평력

$$\bullet \delta = \frac{P \cdot H^3}{3 \cdot E \cdot I} \Rightarrow P_{h1} = \frac{3 \cdot E \cdot I \cdot \delta}{H^3}$$

$$\bullet P_{h1} = \frac{3 \cdot E \cdot I \cdot \delta}{H^3} = (3 \times 26986000 \times 2.355 \times 0.0210) / 23.4113 = 312.039 \text{ kN}$$

여기서, H = 23.411 m

$$I = 2.355 \text{ m}^4$$

$$E = 8500 \sqrt[3]{f_{cu}} = 8500 \sqrt[3]{24+8} = 26986 \text{ MPa}$$

### 2) 교량받침 마찰에 의한 수평력

#### ① 상부 고정하중 반력

$$\bullet W = 11052.703 \text{ kN}$$

#### ② 교량받침 마찰에 의한 수평력

$$\bullet Ph2 = \mu \cdot W = 0.05 \times 11052.703 = 552.635 \text{ kN}$$

여기서,  $\mu$  : 불소수지 받침판 받침의 최소 마찰계수 값인 0.05 적용


### 3) 온도변화에 의한 수평력

$$\bullet PT = \text{Min}[Ph1, Ph2] = 312.039 \text{ kN}$$


### 5.3.7 해석결과

#### 가. 고정하중 및 활하중에 의한 검토


고정하중 및 활하중에 의한 각 하중에 대한 해석결과는 다음 아래와 같다. 박스 거더의 정모멘트부와 부모멘트부에서 각각 발생한 최대 단면력을 【표 5.30】에 나타내었다. 【그림 5.7】에는 강박스 거더의 최대휨모멘트도를 나타내었다.



【그림 5.7】 강박스 거더의 하중조건별 부재력도



(a) Mode 1 (  $f_1 = 2.5001$  Hz )



(b) Mode 4 (  $f_4 = 4.1634$  Hz )

【그림 5.8】 강박스 거더의 고유진동수 해석 결과

【표 5.30】 휨모멘트 산출결과 (kN·m)


| 구 분         |    | 합성전<br>고정하중 | 합성후      |           |          | 계         |           | 비 고 |
|-------------|----|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|
|             |    |             | 고정하중     | 활하중(충격포함) |          |           |           |     |
|             |    |             |          | Max       | Min      | Max       | Min       |     |
| 제1지간<br>중앙부 | G1 | 5508.08     | 1234.86  | 4037.90   | -917.73  | 10780.84  | 5825.21   |     |
|             | G2 | 5692.44     | 1689.86  | 3685.40   | -383.77  | 11067.70  | 6998.53   |     |
| 제1내부<br>지점부 | G1 | -13115.39   | -2886.02 | 765.45    | -6103.82 | -15235.96 | -22105.23 |     |
|             | G2 | -13703.19   | -4321.82 | 2288.57   | -8190.81 | -15736.44 | -26215.82 |     |
| 제2지간<br>중앙부 | G1 | 5841.63     | 1380.55  | 4146.34   | -1004.04 | 11368.52  | 6218.14   |     |
|             | G2 | 5957.58     | 1845.70  | 4059.20   | -902.69  | 11862.48  | 6900.59   |     |
| 제2내부<br>지점부 | G1 | -12797.04   | -2786.31 | 467.48    | -5955.29 | -15115.87 | -21538.64 |     |
|             | G2 | -13134.36   | -4094.50 | 90.17     | -5659.11 | -17138.69 | -22887.97 |     |
| 제3지간<br>중앙부 | G1 | 5404.56     | 1195.57  | 4649.22   | -1561.73 | 11249.35  | 5038.40   |     |
|             | G2 | 5503.27     | 1645.28  | 4645.54   | -1547.69 | 11794.09  | 5600.86   |     |

## 나. 2차 부정정력에 의한 검토 : 건조수축, 크리프 및 온도하중

연속강합성 교량은 고정하중과 활하중에 의한 응력 이외에 크리프 및 건조수축, 강재와 콘크리트의 온도차에 의한 부정정력이 추가로 발생한다. 따라서 부정정력에 의한 2차 모멘트를 산정하기 위하여 해석모델의 양단에 단위모멘트(1.0 kN·m)를 작용시켜 각 절점에 작용되는 영향계수 k값(모멘트)을 산출하였다.

또한 구조물의 준공년도 대비 현재의 재령을 고려할 때 크리프 및 건조수축은 모두 발생하였다고 볼 수 있는바, 크리프 및 건조수축에 의한 응력 산정은 장기손실이 일어난 후로 하여 수행하였다.

【표 5.31】 영향계수 k값 산출결과 요약 (MPa)


|      |       |       |       |      |                                                                                      |
|------|-------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 절점   | 절점    | 절점    | 절점    | 절점   |  |
| 105  | 109   | 114   | 119   | 123  |                                                                                      |
| 0.32 | -0.19 | -0.11 | -0.22 | 0.38 |                                                                                      |
| 절점   | 절점    | 절점    | 절점    | 절점   |                                                                                      |
| 205  | 209   | 214   | 219   | 223  |                                                                                      |
| 0.27 | 0.25  | -0.10 | -0.26 | 0.38 |                                                                                      |

## 다. 구조안전성 검토결과

### 1) 최대 정모멘트부

#### ① 제2지간 중앙부

최대 정모멘트가 작용하는 제2지간 중앙부 거더2(G2) 단면1에 대한 응력검토 세부과정은 다음과 같다.



【표 5.32】 응력 산정시 입력자료

| 구분                                      | 단위   | 입력자료     |
|-----------------------------------------|------|----------|
| Es : 강역 탄성계수                            | MPa  | 205000   |
| Ec : 콘크리트 탄성계수                          | MPa  | 27804    |
| $\epsilon_s$ : 바닥판 콘크리트의 건조수축에 의한 최종수축률 |      | 0.00027  |
| $\alpha$ : 강재 및 콘크리트의 선팅창계수             |      | 0.000012 |
| $\phi_1$ : 크리프에 의한 응력계산에 사용된 크리프계수      |      | 2        |
| $\phi_2$ : 건조수축에 의한 응력계산에 사용된 크리프계수     |      | 4        |
| n : 강재와 콘크리트의 탄성계수비                     |      | 8        |
| n1 : 크리프에 의한 응력의 계산에 사용된 탄성계수비          |      | 16       |
| n : 건조수축에 의한 응력의 계산에 사용된 탄성계수비          |      | 24       |
| t : 강재와 콘크리트의 온도차                       | ℃    | 10       |
| Ms : 합성전 고정하중에 의한 모멘트                   | kN·m | 5957.580 |
| Msc : 합성후 고정하중에 의한 모멘트                  | kN·m | 1845.700 |
| Mv : 활하중에 의한 모멘트                        | kN·m | 4059.200 |
| Ss : 합성전 고정하중에 의한 전단력                   | kN   | 27.460   |
| Ssc : 합성후 고정하중에 의한 전단력                  | kN   | -1.330   |
| Sv : 활하중에 의한 전단력                        | kN   | 252.980  |
| Mst : 합성전 고정하중에 의한 비틀림모멘트               | kN·m | -36.270  |
| Msc : 합성후 고정하중에 의한 비틀림모멘트               | kN·m | -25.650  |
| Mvt : 활하중에 의한 비틀림모멘트                    | kN·m | -265.130 |
| k : 부정정력 산정을 위한 영향계수                    | kN·m | -0.100   |

## 가) 응력 산정

### (1)합성전

$$\begin{aligned}
 I_s' &= A_s \cdot Y^2 + \sum I_s = 127431371400 + 26081790466.7 = 153513161867 \text{mm}^4 \\
 \delta s &= \sum (A \cdot Y) / A_s = 9870000 / 133400 = 73.988 \text{mm} \\
 I_s &= I_s' - A_s \cdot \delta s^2 = 153513161867 - 133400 \times 73.988^2 = 152782900247 \text{mm}^4 \\
 Y_{su} &= H/2 + T_u - \delta s = 2500.0/2 + 12.0 - 73.988 = 1188.012 \text{mm} \\
 Y_{sl} &= Y_{su} - (H + T_u + T_l) = 1188.012 - 2524.000 = -1335.988 \text{mm} \\
 F &= b \cdot h = ((UL_2 + UR_2 + B_2)/2 + T_w) \cdot (H + T_u/2 + T_l/2) = 6053920.0 \text{mm}^2 \\
 f_{su} &= M_s \cdot Y_{su} / I_s = 46.325 \text{MPa} \\
 f_{sl} &= M_s \cdot Y_{sl} / I_s = -52.095 \text{MPa} \\
 \nu &= S_s / (A(\text{Web}) + M_{st} / (2 \cdot F \cdot T_w)) = 0.849 \text{MPa}
 \end{aligned}$$

### (2)합성후

$$\begin{aligned}
 A_v &= A_s + A_c/n = 318962.5 \text{mm}^2 \\
 I_c/n &= 966471354 \text{mm}^4 \\
 d_v &= Y_{su} - T_u + T_h + T_c/2 = 1301.0 \text{mm} \\
 d_{vc} &= d_v \cdot A_s / (A_c/n + A_s) = 544.1 \text{mm} \\
 d_{vs} &= d_v - d_{vc} = 756.9 \text{mm} \\
 Y_{vcu} &= d_{vc} + T_c/2 = 669.1 \text{mm} \\
 Y_{vcl} &= Y_{vcu} - T_c = 419.1 \text{mm} \\
 Y_{vsu} &= Y_{vcu} - H_2 + T_u = 431.1 \text{mm} \\
 Y_{vsl} &= Y_{vsu} - (H + T_u + T_l) = -2092.9 \text{mm} \\
 I_v &= I_s + I_c/n + A_s \cdot d_{vs}^2 + A_c/n \cdot d_{vc}^2 = 285111149754 \text{mm}^4 \\
 F_v &= b \cdot h_v = ((UL_2 + UR_2 + B_2)/2 + T_w) \cdot (H + (T_u + T_c/n)/2 + T_l/2) = 6091576.3 \text{mm}^2 \\
 f_{vcu} &= M_{sc} \cdot Y_{vcu} / (n \cdot I_v) = 0.541 \text{MPa} \\
 f_{vcl} &= M_{sc} \cdot Y_{vcl} / (n \cdot I_v) = 0.339 \text{MPa} \\
 f_{vsu} &= M_{sc} \cdot Y_{vsu} / I_v = 2.791 \text{MPa} \\
 f_{vsl} &= M_{sc} \cdot Y_{vsl} / I_v = -13.548 \text{MPa} \\
 \nu &= S_{sc} / (A(\text{Web}) + M_{sct} / (2 \cdot F_v \cdot T_w)) = 0.237 \text{MPa}
 \end{aligned}$$

### (3)활하중

$$\begin{aligned}
 f_{vcu} &= M_v \cdot Y_{vcu} / (n \cdot I_v) = 1.191 \text{MPa} \\
 f_{vcl} &= M_v \cdot Y_{vcl} / (n \cdot I_v) = 0.746 \text{MPa} \\
 f_{vsu} &= M_v \cdot Y_{vsu} / I_v = 6.138 \text{MPa} \\
 f_{vsl} &= M_v \cdot Y_{vsl} / I_v = -29.797 \text{MPa} \\
 \nu &= S_v / (A(\text{Web}) + M_{vt} / (2 \cdot F_v \cdot T_w)) = 7.236 \text{MPa}
 \end{aligned}$$

#### (4)크리이프

$$n1 = n \cdot (1 + \phi 1/2) = 8 \times (1 + 2.0/2) = 16$$

$$Av1 = As + Ac/n1 = 226181.3\text{mm}^2$$

$$dc1 = dv \cdot As / (Ac/n1 + As) = 767.3\text{mm}$$

$$ds1 = dv - dc1 = 533.7\text{mm}$$

$$Yv1cu = dc1 + Tc/2 = 892.3\text{mm}$$

$$Yv1cl = Yv1cu - Tc = 642.3\text{mm}$$

$$Yv1su = Yv1cu - H2 + Tu = 654.3\text{mm}$$

$$Yv1sl = Yv1su - (H + Tu + Tl) = -1869.7\text{mm}$$

$$Iv1 = Is + Ic/n1 + As \cdot ds1^2 + Ac/n1 \cdot dc1^2 = 245889819727\text{mm}^4$$

$$Nc = Msc \cdot dvc \cdot Ac / (n \cdot Iv) = 653634\text{N}$$

$$P\phi = Nc \cdot 2 \cdot \phi 1 / (2 + \phi 1) = 653634\text{N}$$

$$M\phi = P\phi \cdot dc1 = 501551067\text{N} \cdot \text{mm}$$

$$Ec1 = Ec / (1 + \phi 1/2) = 13902\text{MPa}$$

$$fcu = Msc \cdot Yvcu / (n \cdot Iv) = 0.541\text{MPa}$$

$$fcl = Msc \cdot Yvcl / (n \cdot Iv) = 0.339\text{MPa}$$

$$fvcu1 = 1/n1 \cdot (P\phi / Av1 + k \cdot M\phi \cdot Yv1cu / Iv1) - Ec1 \cdot fcu \cdot \phi 1 / Ec = -0.372\text{MPa}$$

$$fvcl1 = 1/n1 \cdot (P\phi / Av1 + k \cdot M\phi \cdot Yv1cl / Iv1) - Ec1 \cdot fcl \cdot \phi 1 / Ec = -0.167\text{MPa}$$

$$fvsu1 = P\phi / Av1 + k \cdot M\phi \cdot Yv1su / Iv1 = 2.756\text{MPa}$$

$$fvsl1 = P\phi / Av1 + k \cdot M\phi \cdot Yv1sl / Iv1 = 3.271\text{MPa}$$

#### (5)건조수축

$$n2 = n \cdot (1 + \phi 2/2) = 8 \times (1 + 4.0/2) = 24$$

$$Av2 = As + Ac/n2 = 195254.167\text{mm}^2$$

$$dc2 = dv \cdot As / (Ac/n2 + As) = 888.9\text{mm}$$

$$ds2 = dv - dc2 = 412.1\text{mm}$$

$$Yv2cu = dc2 + Tc/2 = 1013.9\text{mm}$$

$$Yv2cl = Yv2cu - Tc = 763.9\text{mm}$$

$$Yv2su = Yv2cu - H2 + Tu = 775.9\text{mm}$$

$$Yv2sl = Yv2su - (H + Tu + Tl) = -1748.1\text{mm}$$

$$Iv2 = Is + Ic/n2 + As \cdot ds2^2 + Ac/n2 \cdot dc2^2 = 224634868788.9\text{mm}^4$$

$$P2 = Es \cdot \epsilon s \cdot Ac/n2 = 3423628\text{N}$$

$$Mv2 = P2 \cdot dc2 = 3043150317\text{N} \cdot \text{mm}$$

$$Ec2 = Es \cdot /n2 = 8542\text{MPa}$$

$$fvcu2 = 1/n2 \cdot (P2 / Av2 + k \cdot Mv2 \cdot Yv2cu / Iv2) - Ec2 \cdot \epsilon s = -1.633\text{MPa}$$

$$fvcl2 = 1/n2 \cdot (P2 / Av2 + k \cdot Mv2 \cdot Yv2cl / Iv2) - Ec2 \cdot \epsilon s = -1.619\text{MPa}$$

$$fvsu2 = P2 / Av2 + k \cdot Mv2 \cdot Yv2su / Iv2 = 16.483\text{MPa}$$

$$fvsl2 = P2 / Av2 + k \cdot Mv2 \cdot Yv2sl / Iv2 = 19.902\text{MPa}$$

### (6) 온도차

$$\epsilon_t = \alpha \cdot t = 0.000012 \times 10 = 0.00012$$

$$P1 = E_s \cdot \epsilon_t \cdot A_c / n = 4564838N$$

$$M_{vt} = P1 \cdot d_{vc} = 2483835474N \cdot mm$$

$$f_{cut} = 1/n \cdot (P1/A_v + k \cdot M_{vt} \cdot Y_{vcu}/I_v) - E_c \cdot \epsilon_t = -1.620MPa$$

$$f_{clt} = 1/n \cdot (P1/A_v + K \cdot M_{vt} \cdot Y_{vcl}/I_v) - E_c \cdot \epsilon_t = -1.593MPa$$

$$f_{sut} = P1/A_v + K \cdot M_{vt} \cdot Y_{vsu}/I_v = 13.936MPa$$

$$f_{slt} = P1/A_v + K \cdot M_{vt} \cdot Y_{vsl}/I_v = 16.135MPa$$

### 나) 응력조합 및 검토

#### (1) 적용 하중조합

【표 5.33】 적용 하중조합

| 구분    | 하중조합 정의                            |
|-------|------------------------------------|
| LCB 1 | 합성전 고정하중+합성후 고정하중+활하중              |
| LCB 2 | 합성전 고정하중+합성후 고정하중+활하중+크리프          |
| LCB 3 | 합성전 고정하중+합성후 고정하중+활하중+크리프+건조수축     |
| LCB 4 | 합성전 고정하중+합성후 고정하중+활하중+크리프+건조수축+온도차 |
| LCB 5 | 합성전 고정하중+합성후 고정하중+활하중+크리프+건조수축-온도차 |

#### (2) 허용응력

【표 5.34】 사용재료의 허용응력

| 구분        | 허용압축응력      | 허용인장응력      | 비고             |
|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 강재(거더)    | 190.000 MPa | 190.000 MPa | SWS 490        |
| 콘크리트(바닥판) | 10.800 MPa  | 1.890 MPa   | fck = 27.0 MPa |

#### (3) 응력 검토

시공단계별 하중조건에 대한 응력을 조합한 결과, 최대 정모멘트부(제2지간 중앙부)에서의 휨응력은 허용응력 범위내에서 발생하는 것으로 검토되었다.

【표 5.35】 정모멘트부(제2지간 중앙부) 응력 검토 결과 (MPa)


| 하중조합  | 콘크리트 바닥판 |          |                   | 강재 거더    |          |                   |          |          |                   |
|-------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
|       | 상 연      |          |                   | 상 연      |          |                   | 하 연      |          |                   |
|       | 발생<br>응력 | 허용<br>응력 | 검토<br>결과<br>(안전율) | 발생<br>응력 | 허용<br>응력 | 검토<br>결과<br>(안전율) | 발생<br>응력 | 허용<br>응력 | 검토<br>결과<br>(안전율) |
| LCB 1 | 1.732    | 10.800   | OK<br>(6.236)     | 55.254   | 190.000  | OK<br>(3.439)     | -95.440  | 190.000  | OK<br>(1.991)     |
| LCB 2 | 1.360    | 10.800   | OK<br>(7.941)     | 58.010   | 218.500  | OK<br>(3.767)     | -92.169  | 190.000  | OK<br>(2.061)     |
| LCB 3 | -0.273   | 1.890    | OK<br>(6.923)     | 74.494   | 218.500  | OK<br>(2.933)     | -72.267  | 190.000  | OK<br>(2.629)     |
| LCB 4 | -1.893   | 2.174    | OK<br>(1.148)     | 88.429   | 247.000  | OK<br>(2.793)     | -56.132  | 218.500  | OK<br>(3.893)     |
| LCB 5 | 1.348    | 12.420   | OK<br>(9.214)     | 60.558   | 247.000  | OK<br>(4.079)     | -88.402  | 218.500  | OK<br>(2.472)     |

여기서, 1. 부호규약은 압축을 정(+), 인장을 부(-)로 하였음

## 2) 최대 부모멘트부

### ① 제1내부 지점부

최대 부모멘트가 작용하는 제1내부 지점부 거더2(G2) 단면3에 대한 응력검토 세부과정은 다음과 같으며 바닥판의 합성작용은 바닥판에서 콘크리트 단면은 무시하고 바닥판 내의 교축방향 철근만을 주거더 단면의 일부로 취급하였다.



【표 5.36】 응력 산정시 입력자료

| 구 분                                     | 단위   | 입력자료       |
|-----------------------------------------|------|------------|
| Es : 강의 탄성계수                            | MPa  | 205000     |
| Ec : 콘크리트 탄성계수                          | MPa  | 27804      |
| $\epsilon_s$ : 바닥판 콘크리트의 건조수축에 의한 최종수축률 |      | 0.00027    |
| $\alpha$ : 강재 및 콘크리트의 선팽창계수             |      | 0.000012   |
| $\phi_1$ : 크리프에 의한 응력계산에 사용된 크리프계수      |      | 2          |
| $\phi_2$ : 건조수축에 의한 응력계산에 사용된 크리프계수     |      | 4          |
| n : 강재와 콘크리트의 탄성계수비                     |      | 8          |
| n1 : 크리프에 의한 응력의 계산에 사용된 탄성계수비          |      | 16         |
| n2 : 건조수축에 의한 응력의 계산에 사용된 탄성계수비         |      | 24         |
| t : 강재와 콘크리트의 온도차                       | ℃    | 10         |
| Ms : 합성전 고정하중에 의한 모멘트                   | kN·m | -13703.190 |
| Msc : 합성후 고정하중에 의한 모멘트                  | kN·m | -4321.820  |
| Mv : 활하중에 의한 모멘트                        | kN·m | -8190.810  |
| Ss : 합성전 고정하중에 의한 전단력                   | kN   | -1565.030  |
| Ssc : 합성후 고정하중에 의한 전단력                  | kN   | -493.280   |
| Sv : 활하중에 의한 전단력                        | kN   | -923.520   |
| Mst : 합성전 고정하중에 의한 비틀림모멘트               | kN·m | -274.360   |
| Msc : 합성후 고정하중에 의한 비틀림모멘트               | kN·m | 17.630     |
| Mvt : 활하중에 의한 비틀림모멘트                    | kN·m | -985.180   |
| tou, tcl : 교축방향 철근의 피복두께(상부, 하부)        | mm   | 60, 40     |
| k : 부정정력 산정을 위한 영향계수                    | kN·m | 0.250      |

## 가) 응력 산정

### (1)합성전

$$I_s' = A_s \cdot Y_2 + \sum I_s = 181148154360 + 31292918120 = 212441072480 \text{mm}^4$$

$$\delta s = \sum (A \cdot Y) / A_s = -15665760 / 176760 = -88.627 \text{mm}$$

$$I_s = I_s' - A_s \cdot \delta s^2 = 212441072480 - 176760 \times (-88.627)^2 = 211052658606 \text{mm}^4$$

$$Y_{su} = H/2 + T_u - \delta s = 2500.0/2 + 20.0 - (-88.627) = 1358.627 \text{mm}$$

$$Y_{sl} = Y_{su} - (H + T_u + T_l) = 1358.627 - 2542.000 = -1183.373 \text{mm}$$

$$F = b \cdot h = ((UL_2 + UR_2 + B_2)/2 + T_w) \cdot (H + T_u/2 + T_l/2) = 6080652.0 \text{mm}^2$$

$$f_{su} = M_s \cdot Y_{su} / I_s = -88.213 \text{MPa}$$

$$f_{sl} = M_s \cdot Y_{sl} / I_s = 76.834 \text{MPa}$$

$$\nu = S_s / (A(\text{Web}) + M_{st} / (2 \cdot F \cdot T_w)) = 27.964 \text{MPa}$$

### (2)합성후

$$A_v = A_s + A_r = 186690 \text{mm}^2$$

$$d = Y_{su} - T_u + T_h + t_{cl} + (T_c - t_{cu} - t_{cl}) \cdot A_{ru} / A_r = 1459.627 \text{mm}$$

$$d_r = d \cdot A_s / (A_s + A_r) = 1381.990 \text{mm}$$

$$d_s = d - d_r = 77.637 \text{mm}$$

$$Y_{vru} = d_r + (T_c - t_{cu} - t_{cl}) \cdot A_{rl} / A_r = 1450.990 \text{mm}$$

$$Y_{vrl} = d_r - (T_c - t_{cu} - t_{cl}) \cdot A_{ru} / A_r = 1300.990 \text{mm}$$

$$Y_{vsu} = Y_{vrl} - t_{cl} - T_h + T_u = 1280.990 \text{mm}$$

$$Y_{vsl} = Y_{vsu} - (H + T_u + T_l) = -1261.010 \text{mm}$$

$$I_{rv} = I_s + A_s \cdot d_s^2 + A_r \cdot d_r^2 = 231083359021 \text{mm}^4$$

$$F_v = b \cdot h_v = ((UL_2 + UR_2 + B_2)/2 + T_w) \cdot (H + (T_u + T_c/n)/2 + T_l/2) = 6118339.5 \text{mm}^2$$

$$f_{vru} = M_{sc} \cdot Y_{vru} / I_{rv} = -27.137 \text{MPa}$$

$$f_{vrl} = M_{sc} \cdot Y_{vrl} / I_{rv} = -24.332 \text{MPa}$$

$$f_{vsu} = M_{sc} \cdot Y_{vsu} / I_{rv} = -23.958 \text{MPa}$$

$$f_{vsl} = M_{sc} \cdot Y_{vsl} / I_{rv} = 23.584 \text{MPa}$$

$$\nu = S_{sc} / (A(\text{Web}) + M_{sct} / (2 \cdot F_v \cdot T_w)) = 8.341 \text{MPa}$$

### (3)활하중

$$f_{vru} = M_v \cdot Y_{vru} / I_{rv} = -51.431 \text{MPa}$$

$$f_{vrl} = M_v \cdot Y_{vrl} / I_{rv} = -46.114 \text{MPa}$$

$$f_{vsu} = M_v \cdot Y_{vsu} / I_{rv} = -45.405 \text{MPa}$$

$$f_{vsl} = M_v \cdot Y_{vsl} / I_{rv} = 44.697 \text{MPa}$$

$$\nu = S_v / (A(\text{Web}) + M_{vt} / (2 \cdot F_v \cdot T_w)) = 22.101 \text{MPa}$$

#### (4)크리이프

$$\begin{aligned}
 A_{vc} &= A_s + A_c/n = 332791.250\text{mm}^2 \\
 d_v &= Y_{su} - T_u + T_h + T_c/2 = 1463.627\text{mm} \\
 d_{vc} &= d_v \cdot A_s/(A_c/n + A_s) = 777.397\text{mm} \\
 d_{vs} &= d_v - d_{vc} = 686.231\text{mm} \\
 n_1 &= n \cdot (1 + \phi 1/2) = 8 \times (1 + 2.0/2) = 16 \\
 A_{v1} &= A_s + A_c/n_1 = 254775.625\text{mm}^2 \\
 d_{c1} &= d_v \cdot A_s/(A_c/n_1 + A_s) = 1015.445\text{mm} \\
 d_{s1} &= d_v - d_{c1} = 448.182\text{mm} \\
 I_{cv} &= I_s + I_c/n + A_s \cdot d_{vs}^2 + A_c/n \cdot d_{vc}^2 = 389400605447.2\text{mm}^4 \\
 N_c &= M_{sc} \cdot d_{vc} \cdot A_c/(n \cdot I_{cv}) = -1346245\text{N} \\
 P_\phi &= N_c \cdot 2 \cdot \phi 1/(2 + \phi 1) = -1346245\text{N} \\
 M_\phi &= P_\phi \cdot d_{c1} = -1367038825\text{N} \cdot \text{mm} \\
 E_{c1} &= E_c/(1 + \phi 1/2) = 13902\text{MPa} \\
 f_{vru1} &= P_\phi / A_v + k \cdot M_\phi \cdot Y_{vru}/I_{rv} = -9.357\text{MPa} \\
 f_{vrl1} &= P_\phi / A_v + k \cdot M_\phi \cdot Y_{vrl}/I_{rv} = -9.135\text{MPa} \\
 f_{vsu1} &= P_\phi / A_v + k \cdot M_\phi \cdot Y_{vsu}/I_{rv} = -9.106\text{MPa} \\
 f_{vsl1} &= P_\phi / A_v + k \cdot M_\phi \cdot Y_{vsl}/I_{rv} = -5.346\text{MPa}
 \end{aligned}$$

#### (5)건조수축

$$\begin{aligned}
 n_2 &= n \cdot (1 + \phi 2/2) = 8 \times (1 + 4.0/2) = 24 \\
 A_{v2} &= A_s + A_c/n_2 = 228770.417\text{mm}^2 \\
 d_{c2} &= d_v \cdot A_s/(A_c/n_2 + A_s) = 1130.875\text{mm} \\
 d_{s2} &= d_v - d_{c2} = 332.752\text{mm} \\
 P_2 &= E_s \cdot \epsilon_s \cdot A_c/n_2 = 2878777\text{N} \\
 M_{v2} &= P_2 \cdot d_{c2} = 3255536635\text{N} \cdot \text{mm} \\
 f_{vru2} &= P_2 / A_v + K \cdot M_{v2} \cdot Y_{vru}/I_{rv} = 20.531\text{MPa} \\
 f_{vrl2} &= P_2 / A_v + K \cdot M_{v2} \cdot Y_{vrl}/I_{rv} = 20.002\text{MPa} \\
 f_{vsu2} &= P_2 / A_v + K \cdot M_{v2} \cdot Y_{vsu}/I_{rv} = 19.932\text{MPa} \\
 f_{vsl2} &= P_2 / A_v + K \cdot M_{v2} \cdot Y_{vsl}/I_{rv} = 10.979\text{MPa}
 \end{aligned}$$

## (6) 온도차

$$\epsilon_t = \alpha \cdot t = 0.000012 \times 10 = 0.00012$$

$$P1 = E_s \cdot \epsilon_t \cdot A_c/n = 3838369N$$

$$M_{vt} = P1 \cdot d_{vc} = 2983934513N \cdot mm$$

$$E_{rt} = E_s \cdot \epsilon_t = 24.600MPa$$

$$f_{rut} = P1/A_v + K \cdot M_{vt} \cdot Y_{vru}/I_{rv} - E_s \cdot \epsilon_t = 0.644MPa$$

$$f_{rit} = P1/A_v + K \cdot M_{vt} \cdot Y_{vrl}/I_{rv} - E_s \cdot \epsilon_t = 0.160MPa$$

$$f_{sut} = P1/A_v + K \cdot M_{vt} \cdot Y_{vsu}/I_{rv} = 24.695MPa$$

$$f_{slt} = P1/A_v + K \cdot M_{vt} \cdot Y_{vsl}/I_{rv} = 16.489MPa$$

## 나) 응력조합 및 검토

### ① 허용응력

【표 5.37】 사용재료의 허용응력

| 구분      | 허용압축응력                    | 허용인장응력      | 비고      |
|---------|---------------------------|-------------|---------|
| 강재(거더)  | 190.000 MPa <sup>1)</sup> | 190.000 MPa | SWS 490 |
| 철근(바닥판) | -                         | 160.000 MPa | SD40    |

주 : 1) 압축플랜지가 콘크리트 바닥판에 직접 고정되어 횡좌굴이 어려운 경우 이외의 허용휨압축응력과 압축응력을 받는 자유돌출판의 국부좌굴에 대한 허용응력 중 작은 값을 사용한다.

- 바닥판에 직접 고정되어 횡좌굴이 어려운 경우 이외의 허용휨압축응력 ( $t=28mm < 40mm$ )  
 $A_w/A_c = 86979.5/50000.0 = 0.5748 \leq 2.0$  이고,  $l/b = 5.000/2.700 = 1.851 < 4.0$  이므로 190 MPa  
 여기서,  $A_w$  : 복부판의 총단면적  $A_c$  : 압축플랜지의 총단면적  $b$  : 압축플랜지 폭  
 $l$  : 압축플랜지의 고정점간 거리 (여기서는 가로보간 간격)

- 압축응력을 받는 양연지지판의 국부좌굴에 대한 허용응력  
 $t=28mm$  의 SWS490에 대해 자유돌출판의 국부좌굴에 대한 허용응력은 다음과 같다.

$$i = 0.65(\phi/n)^2 + 0.13(\phi/n) + 1.0 = 0.650 \times (0.0/6)^2 + 0.130 \times (0.0/6) + 1.0 = 1.000$$

$$\therefore \phi = (f_1 - f_2)/f_1 \approx 0$$

여기서,  $n$  : 종리브에 의해서 구분되는 Pannel의 수

$i$  : 응력구배계수

$\phi$  : 응력구배

$f_1, f_2$  : 보강된 판의 양연의 응력 (단,  $f_1 \geq f_2$  이며 압축응력을 정(+)으로 한다.)

$$b/(24 \cdot i \cdot n) = 2500/(24 \times 1.000 \times 6) = 17.361mm \text{ 이므로 } t=28.0mm > b/(24 \cdot i \cdot n) \text{ 인 경우, } f_{ca} = 190.000 MPa$$

### ② 응력 검토

시공단계별 하중조건에 대한 발생응력을 조합한 결과, 최대 부모멘트부(제1내부 지점부)는 휨응력에 대해서 소정의 안전율을 확보하고 있는 것으로 나타났다.

【표 5.38】 부모멘트부(제1 내부 지점부) 응력 검토 결과 (MPa)

| 하중조합  | 콘크리트 바닥판 |          |                   | 강재 거더    |          |                   |          |          |                   |
|-------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
|       | 상 연      |          |                   | 상 연      |          |                   | 하 연      |          |                   |
|       | 발생<br>응력 | 허용<br>응력 | 검토<br>결과<br>(안전율) | 발생<br>응력 | 허용<br>응력 | 검토<br>결과<br>(안전율) | 발생<br>응력 | 허용<br>응력 | 검토<br>결과<br>(안전율) |
| LCB 1 | -78.568  | 160.000  | OK<br>(2.036)     | -157.575 | 190.000  | OK<br>(1.206)     | 145.115  | 190.000  | OK<br>(1.309)     |
| LCB 2 | -87.925  | 160.000  | OK<br>(1.820)     | -166.681 | 190.000  | OK<br>(1.140)     | 139.768  | 190.000  | OK<br>(1.359)     |
| LCB 3 | -67.394  | 160.000  | OK<br>(2.374)     | -146.749 | 190.000  | OK<br>(1.295)     | 150.747  | 190.000  | OK<br>(1.260)     |
| LCB 4 | -66.750  | 184.000  | OK<br>(2.757)     | -122.054 | 218.500  | OK<br>(1.790)     | 167.237  | 218.500  | OK<br>(1.307)     |
| LCB 5 | -68.038  | 184.000  | OK<br>(2.704)     | -171.445 | 218.500  | OK<br>(1.274)     | 134.258  | 218.500  | OK<br>(1.627)     |

【표 5.39】 조합응력 검토결과

| 구 분               |    | fb       | fa      | vb     | va      | $\left(\frac{f_b}{f_a}\right)^2 + \left(\frac{v_b}{v_a}\right)^2 \leq 1.2$ | 검토결과 |
|-------------------|----|----------|---------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 제2지간 중앙<br>(정모멘트) | 상연 | 88.429   | 247.000 | 8.268  | 110.000 | 0.134                                                                      | OK   |
|                   | 하연 | -95.440  | 190.000 | 8.268  | 110.000 | 0.258                                                                      | OK   |
| 제1지점부<br>(부모멘트)   | 상연 | -166.681 | 190.000 | 58.166 | 110.000 | 1.049                                                                      | OK   |
|                   | 하연 | 150.747  | 190.000 | 58.166 | 110.000 | 0.909                                                                      | OK   |

### 5.3.8 바닥판 안전성 검토

콘크리트 비파괴조사 결과 콘크리트 강도가 설계기준강도보다 크게 측정되어 바닥판에 대한 안전성평가는 안전측으로 계산을 수행하기 위해 설계기준강도를 적용하여 강도설계법에 의해 수행하였다.

#### 가. 캔틸레버부

- 콘크리트의 강도  $f_{ck} = 27 \text{ MPa}$
- 철근의 항복강도  $f_y = 400 \text{ MPa}$
- 유효높이  $d = 240 \text{ mm}$
- 철근량  $A_s = 8 \times 286.5 = 2292.0 \text{ mm}^2$  (H19, CTC 125.000 mm)
- 고정하중에 대한 휨모멘트

【표 5.40】 고정하중에 대한 휨모멘트

| 구 분   | Wd (kN/m) | 거리 (m) | 휨모멘트 (kN·m/m) |
|-------|-----------|--------|---------------|
| 방 호 벽 | 7.700     | 0.747  | 5.751         |
| 아스콘포장 | 1.035     | 0.250  | 0.259         |
| 바 닥 판 | 6.563     | 0.46   | 3.019         |
| 합 계   |           |        | 9.029         |

- 활하중에 대한 휨모멘트

$$\text{운하중 분포폭 } E = 0.8X + 1.14 = 1.3 \text{ m}$$

$$\text{휨모멘트 } M(1+i) = P(1+i) \times X / E = 96 \times (1+0.3) \times 0.200 / 1.3 = 19.200 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

- 설계휨강도

$$a = \frac{f_y \times A_s}{0.85 \times f_{ck} \times b} = \frac{400 \times 2292.0}{0.85 \times 27 \times 1000} = 39.948 \text{ mm}$$

$$\phi M_n = 0.85 \times f_y \times A_s \times \left(d - \frac{a}{2}\right) = 0.85 \times 400 \times 2292.0 \times \left(240 - \frac{39.948}{2}\right) = 171.462 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

- 계수모멘트  $M_u = 1.3 \times 9.029 + 2.15 \times 19.200 = 53.017 \text{ kN} \cdot \text{m}$

- 안전성 평가  $\phi M_n > M_u$  ----- O.K

- 내하율  $RF = \frac{171.462 - 1.3 \times 9.029}{2.15 \times 19.200} = 3.869$

- 기본내하력 DB-24 이상

## 나. 단면 중앙부

- 콘크리트의 강도  $f_{ck} = 27 \text{ MPa}$
- 철근의 항복강도  $f_y = 400 \text{ MPa}$
- 유효높이  $d = 210 \text{ mm}$
- 철근량  $A_s = 8 \times 286.5 = 2292 \text{ mm}^2$  (H19, CTC 125.000 mm)
- 고정하중에 대한 휨모멘트

$$\text{바 닥 판 } 0.25 \text{ m} \times 25 \text{ kN/m}^3 = 6.250 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{아스콘포장} \quad 0.09 \text{ m} \times 23 \text{ kN/m}^3 = 2.070 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{합} \quad \text{계} \quad W_d = 8.320 \text{ kN/m}^2$$

$$M_d = (W_d \times L_2) / 10 = (8.320 \times 2.4002) / 10 = 4.792 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

- 활하중에 대한 휨모멘트

$$M_l = 0.8 \times \frac{L+0.6}{9.6} \cdot P_{24(1+i)} = 0.8 \times \frac{2.400+0.6}{9.6} \times 96 \times 1.3 = 31.200 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

- 설계휨강도

$$a = \frac{f_y \times A_s}{0.85 \times f_{ck} \times b} = \frac{400 \times 2292}{0.85 \times 27 \times 1000} = 39.948 \text{ mm}$$

$$\phi M_n = 0.85 \times f_y \times A_s \times (d - \frac{a}{2}) = 0.85 \times 400 \times 2292 \times (210 - \frac{39.948}{2}) = 148.083 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

- 계수모멘트  $M_u = 1.3 \times 4.792 + 2.15 \times 31.200 = 73.310 \text{ kN} \cdot \text{m}$

- 안전성 평가 :  $\phi M_n > M_u$  ----- O.K

- 내하율  $RF = \frac{73.310 - 1.3 \times 4.792}{2.15 \times 31.200} = 2.114$

- 기본내하력 DB-24 이상

### 5.3.9 바닥판 균열 검토

#### 가. 캔틸레버부 (방호벽 부분)

- 철근량  $A_s = 8 \times 286.5 = 2292.0 \text{ mm}^2$  (H19, CTC 125.000 mm)
- 피복두께  $d_c = 60 \text{ mm}$
- 유효깊이  $d = 240 \text{ mm}$
- 사용철근비( $\rho_{use}$ )  $= \frac{A_s}{b \cdot d} = \frac{2292.0}{1000 \times 240} = 0.009550$
- 사용하중( $M_s$ )  $= 9.029 + 19.200 = 28.229 \text{ kN} \cdot \text{m}$
- 탄성계수비( $n$ )  $= 8$
- 중립축비( $k$ )  $= -np + \sqrt{2np + (np)^2}$   
 $= -8 \times 0.009550 + \sqrt{2 \times 8 \times 0.009550 + (8 \times 0.009550)^2} = 0.322$
- 모멘트거리비( $j$ )  $= 1 - \frac{k}{3} = 1 - \frac{0.322}{3} = 0.893$
- 철근 응력( $f_s$ )  $= \frac{M_s}{A_s \cdot j \cdot d} = \frac{28.229}{2292.000 \times 0.893 \times 240} \times 10^6$   
 $= 57.485 \text{ MPa} < 0.6 \cdot f_y = 240 \text{ MPa} \therefore \text{OK}$
- 휨철근 최소 중심 간격  $= MIN \left[ 375 \left( \frac{210}{f_s} \right) - 2.5c_c, 300 \left( \frac{210}{f_s} \right) \right] = 1095.933 \text{ mm}$
- 철근과 콘크리트  
 표면 사이의  $= d_c - \frac{\text{주철근 직경}}{2} = 60 - \frac{19}{2} = 50.5 \text{ mm}$   
 최소두께( $C_c$ )
- 사용성검토 (균열검토)  $= 125.000 \text{ mm} (\text{최외단철근 평균배근간격}) \leq 1095.933 \text{ mm}$   
 $\therefore \text{OK}$


#### 나. 단면 중앙부

- 철근량  $A_s = 8 \times 286.5 = 2292 \text{ mm}^2$  (H19, CTC 125.000 mm)
- 피복두께  $d_c = 40 \text{ mm}$
- 유효깊이  $d = 210 \text{ mm}$

$$\begin{aligned}
 &\bullet \text{사용철근비}(\rho_{\text{use}}) &= \frac{A_s}{b \cdot d} = \frac{2292.0}{1000 \times 210} = 0.010914 \\
 &\bullet \text{사용하중}(M_s) &= 4.792 + 31.200 = 35.992 \text{ kN} \cdot \text{m} \\
 &\bullet \text{탄성계수비}(n) &= 8 \\
 &\bullet \text{중립축비}(k) &= -np + \sqrt{2np + (np)^2} \\
 & &= -8 \times 0.010914 + \sqrt{2 \times 8 \times 0.010914 + (8 \times 0.010914)^2} = 0.340 \\
 &\bullet \text{모멘트거리비}(j) &= 1 - \frac{k}{3} = 1 - \frac{0.340}{3} = 0.887 \\
 &\bullet \text{철근 응력}(f_s) &= \frac{M_s}{A_s \cdot j \cdot d} = \frac{35.992}{2292.000 \times 0.887 \times 210} \times 10^6 \\
 & &= 84.323 \text{ MPa} < 0.6f_y = 240 \text{ MPa} \therefore \text{OK} \\
 &\bullet \text{휨철근 최소 중심 간격} &= \text{MIN} \left[ 375 \left( \frac{210}{f_s} \right) - 2.5c_c, 300 \left( \frac{210}{f_s} \right) \right] = 747.128 \text{ mm} \\
 &\bullet \text{철근과 콘크리트} \\
 &\quad \text{표면 사이의} &= dc - \frac{\text{주철근 직경}}{2} = 40 - \frac{19}{2} = 30.5 \text{ mm} \\
 &\quad \text{최소두께}(C_c) \\
 &\bullet \text{사용성검토 (균열검토)} &= 125.000 \text{ mm} (\text{최외단철근 평균배근간격}) \leq 747.128 \text{ mm} \\
 & &\therefore \text{OK}
 \end{aligned}$$

### 5.3.10 하부구조 검토

본 절에서는 고정단 교각을 제외한 가동단 교각중 예비 구조해석을 수행하여 가장 불리한 단면력 발생이 예상되는 교각2(P2)에 대해서 안전성검토를 실시하였다. 안전성검토시 고려된 하중은 고정하중, 설계활하중(DB-24, DL-24)과 풍하중이며 교각2(P2)의 실측 단면 제원은 【그림 5.9】와 같다.



【그림 5.9】 해석단면

#### 가. 검토조건

- |               |                           |
|---------------|---------------------------|
| • 단면형상        | : 원형                      |
| • 콘크리트 설계기준강도 | : 24.0 MPa                |
| • 철근 설계기준항복강도 | : 300.0 MPa               |
| • 철근 탄성계수     | : 200000.0 MPa            |
| • 콘크리트 탄성계수   | : 26986.0 MPa             |
| • 사용 철근량      | : 69889.6 mm <sup>2</sup> |

## 나. 하중조합

【표 5.41】 극한강도 검토시 하중조합

| 조합경우   | 하 중 조 합 |      |      |      |      |      | 비<br>고 |
|--------|---------|------|------|------|------|------|--------|
|        | 고정하중(D) | L1   | L2   | W1   | W2   | G    |        |
| LCBF1  | 1.30    | 2.15 | -    | -    | -    | -    |        |
| LCBF2  | 1.30    |      | 2.15 | -    | -    | -    |        |
| LCBF3  | 1.30    | -    | -    | 1.30 | -    | -    |        |
| LCBF4  | 1.30    | -    | -    | -    | 1.30 | -    |        |
| LCBF5  | 1.30    | 1.30 | -    | 0.65 | -    | -    |        |
| LCBF6  | 1.30    | -    | 1.30 | -    | 0.65 | -    |        |
| LCBF7  | 1.30    | -    | 1.30 | 0.65 | -    | -    |        |
| LCBF8  | 1.30    | 1.30 | -    | -    | 0.65 | -    |        |
| LCBF9  | 1.30    | 1.30 |      | -    | -    | 1.30 |        |
| LCBF10 | 1.30    | -    | 1.30 | -    | -    | 1.30 |        |
| LCBF11 | 1.25    | -    | -    | 1.25 | -    | 1.25 |        |
| LCBF12 | 1.25    | -    | -    | -    | 1.25 | 1.25 |        |

## 다. 부재력 요약

【표 5.42】 부재력 요약

| 구 분    |    | Pu(kN)   | 모멘트(kN · m) |           |            |           | V(kN)     | δ (mm) |
|--------|----|----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
|        |    |          | Top         |           | Bottom     |           |           |        |
|        |    |          | Sway        | Nonsway   | Sway       | Nonsway   |           |        |
| LCBF2  | y축 | 17894.39 | 0.000       | 14534.233 | 0.000      | 14534.233 | 0.000     | 2.375  |
|        | z축 |          | 0.000       | 0.000     | 0.000      | 0.000     | 0.000     | 0.000  |
| LCBF12 | y축 | 13160.41 | 393.710     | 3234.264  | -9793.093  | 3234.264  | -1720.163 | -0.657 |
|        | z축 |          | 146.180     | 0.000     | -3563.627  | 0.000     | -643.100  | -0.429 |
| LCBF4  | y축 | 13686.83 | 409.458     | 3363.634  | -10184.816 | 3363.634  | -1788.969 | -0.683 |
|        | z축 |          | 152.027     | 0.000     | -681.535   | 0.000     | -158.079  | -0.075 |

## 다. 확대모멘트 산정

### 1) 횡구속여부 결정

검토교각은 철근콘크리트 T형 교각으로서 기둥의 거동은 교각 상단의 연결상태를 고려할 때 교축 및 교축직각방향에 대해서 수평하중의 변형에 대한 구속력이 없는 것으로 판단되므로 횡방향 상대변위가 방지되지 않은 부재로 취급하여 검토하였으며, 수평이동에 대한 가능성을 고려하여 유효좌굴계수는  $k=2$ 를 적용하였다.

### 2) 임계하중 산정

【표 5.43】 임계하중 산정 결과

| 구 분    | 교축직각방향(y) |           |                    |             | 교축방향(z) |           |                    |             |
|--------|-----------|-----------|--------------------|-------------|---------|-----------|--------------------|-------------|
|        | k         | $\beta d$ | $EI(kN \cdot m^2)$ | $P_c(kN)$   | k       | $\beta d$ | $EI(kN \cdot m^2)$ | $P_c(kN)$   |
| LCBF2  | 2.000     | 0.600     | 26824430.56        | 1887267.492 | 2.000   | 0.600     | 26824430.56        | 1887267.492 |
| LCBF12 | 2.000     | 0.600     | 26824430.56        | 1887267.492 | 2.000   | 0.600     | 26824430.56        | 1887267.492 |
| LCBF4  | 2.000     | 0.600     | 26824430.56        | 1887267.492 | 2.000   | 0.600     | 26824430.56        | 1887267.492 |

$\beta d$  : 고정하중에 의한 전체축력/전체 계수축력

최대 계수 지속전단력/최대전단력

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(k \cdot l_u)^2}$$

EI : 휨강성

$E_c$  : 26985.82 MPa

k : 유효좌굴길이계수

$$EI = \frac{0.4 E_c I_g}{1 + \beta_d}$$

I : 단면2차모멘트

y축 = 3.976078 m<sup>4</sup>    z축 = 3.976078 m<sup>4</sup>

$l_u$  : 비지지길이

y축 = 5.922 m    z축 = 5.922 m

### 3) 비횡구속 골조인 경우의 확대모멘트 계산

#### ① 세장비 검토

【표 5.44】 세장비 검토 결과

| 구 분    | 교축직각방향(y) |            |        |    | 교축방향(z) |            |        |    |
|--------|-----------|------------|--------|----|---------|------------|--------|----|
|        | k         | (k · lu)/r | 한계세장비  | 판단 | k       | (k · lu)/r | 한계세장비  | 판단 |
| LCBF2  | 2.000     | 15.792     | 22.000 | 단주 | 2.000   | 15.792     | 22.000 | 단주 |
| LCBF12 | 2.000     | 15.792     | 22.000 | 단주 | 2.000   | 15.792     | 22.000 | 단주 |
| LCBF4  | 2.000     | 15.792     | 22.000 | 단주 | 2.000   | 15.792     | 22.000 | 단주 |

M1, M2 : 기둥의 양끝단 모멘트

$$\frac{k \cdot l_u}{r} \leq 34 - 12 \frac{M_1}{M_2} \quad \begin{array}{l} M1 / M2 \text{의 값이 단일곡률일 때 (+), 이중곡률일 때 (-)} \\ M1 / M2 \geq -0.5 \end{array}$$

$r = \sqrt{I/A}$  : 회전반경

- y축 = 0.750 m

- z축 = 0.750 m

#### ② 확대모멘트 산정

【표 5.45】 확대모멘트 계수 산정 결과

| 구 분    | 교축직각방향(y축)       |                  |            | 교축방향(z축)         |                  |            |
|--------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|
|        | $\Sigma P_u(kN)$ | $\Sigma P_c(kN)$ | $\delta s$ | $\Sigma P_u(kN)$ | $\Sigma P_c(kN)$ | $\delta s$ |
| LCBF2  | 0                | 0                | 1.000      | 0                | 0                | 1.000      |
| LCBF12 | 0                | 0                | 1.000      | 0                | 0                | 1.000      |
| LCBF4  | 0                | 0                | 1.000      | 0                | 0                | 1.000      |

$$\delta_s = \frac{1}{1-Q} \quad \text{여기서, } Q < 0.6, \delta s < 2.5$$

$$Q_s = \frac{1}{1 - \frac{\Sigma P_u}{0.75 \Sigma P_c}} \geq 1.0 \quad \begin{array}{l} \Sigma P_u : \text{해당층의 모든 수직하중의 합} \\ \Sigma P_c : \text{해당층의 횡변위를 지지하는 기둥들의 임계하중의 합} \\ \beta d = \text{최대 장기지속 계수축력 / 전체계수축력} \end{array}$$

【표 5.46】 확대모멘트 산정 결과

| 구 분 |        | $\delta s$ | M2(kN · m) | 검토 | Cm | Pu(kN) | $\delta ns$ | Mc(kN · m) |
|-----|--------|------------|------------|----|----|--------|-------------|------------|
| y축  | LCBF2  | 1.000      | 14534.233  | 이하 | -  | -      | -           | 14534.233  |
|     | LCBF12 | 1.000      | -6558.829  | 이하 | -  | -      | -           | -6558.829  |
|     | LCBF4  | 1.000      | -6821.182  | 이하 | -  | -      | -           | -6821.182  |
| z축  | LCBF2  | 1.000      | 0          | 이하 | -  | -      | -           | 0          |
|     | LCBF12 | 1.000      | -3563.627  | 이하 | -  | -      | -           | -3563.627  |
|     | LCBF4  | 1.000      | -681.535   | 이하 | -  | -      | -           | -681.535   |

$$M2 = M2ns + \delta s \cdot M2s$$

만일  $\frac{l_u}{r} > \frac{35}{\sqrt{P_u/(f_{ck} \cdot A_g)}}$  이면, 추가로 확대를 해주어야 한다.




$$\text{이때 } \delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - P/(0.75P)} \geq 1.0, \quad C_m = 0.6 + 0.4 \frac{M_1}{M_2} \geq 0.4, \quad M_c = \delta_{ns} \cdot M_2$$

【표 5.47】 단면력 산출결과 요약

| 구 분    | Pu (kN)     | Mcy (kN · m)    | Mcز (kN · m)    | Mc (kN · m)     | 비 고    |
|--------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| LCBF2  | 17894.39 kN | 14534.23 kN · m | 0.00 kN · m     | 14534.23 kN · m | Pu,max |
| LCBF12 | 13160.41 kN | -6558.83 kN · m | -3563.63 kN · m | 7464.43 kN · m  | Mz,max |
| LCBF4  | 13686.83 kN | -6821.18 kN · m | -681.54 kN · m  | 6855.15 kN · m  | My,max |

#### 4) P-M 상관도

【표 5.48】 P-M 상관도에 의한 기둥 안전성 평가 결과 요약 (기둥 1)

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>■ 하중조합 : LCBF2</p>     | <p>■ 평형편심 상태<br/> <math>e_b = 0.603 \text{ m}</math><br/> <math>\phi P_b = 67851.625 \text{ kN}</math><br/> <math>\phi M_b = 40897.158 \text{ kN} \cdot \text{m}</math></p> <p>■ 작용편심에서의 설계강도<br/> <math>e = 0.818 \text{ m}</math><br/> <math>\phi P_n = 53454.315 \text{ kN} \geq P_u = 17894.39 \text{ kN}</math><br/> <math>\therefore \text{OK}</math><br/> <math>\phi M_n = 43714.05 \text{ kN} \cdot \text{m} \geq M_u = 14534.233 \text{ kN} \cdot \text{m}</math><br/> <math>\therefore \text{OK}</math></p>  |
| <p>■ 하중조합 : LCBF12</p>  | <p>■ 평형편심 상태<br/> <math>e_b = 0.776 \text{ m}</math><br/> <math>\phi P_b = 53767.679 \text{ kN}</math><br/> <math>\phi M_b = 41711.413 \text{ kN} \cdot \text{m}</math></p> <p>■ 작용편심에서의 설계강도<br/> <math>e = 0.563 \text{ m}</math><br/> <math>\phi P_n = 67708.359 \text{ kN} \geq P_u = 13160.413 \text{ kN}</math><br/> <math>\therefore \text{OK}</math><br/> <math>\phi M_n = 38090.289 \text{ kN} \cdot \text{m} \geq M_u = 7464.427 \text{ kN} \cdot \text{m}</math><br/> <math>\therefore \text{OK}</math></p> |
| <p>■ 하중조합 : LCBF4</p>   | <p>■ 평형편심 상태<br/> <math>e_b = 0.659 \text{ m}</math><br/> <math>\phi P_b = 61254.657 \text{ kN}</math><br/> <math>\phi M_b = 40370.758 \text{ kN} \cdot \text{m}</math></p> <p>■ 작용편심에서의 설계강도<br/> <math>e = 0.257 \text{ m}</math><br/> <math>\phi P_n = 72146.04 \text{ kN} \geq P_u = 13686.829 \text{ kN}</math><br/> <math>\therefore \text{OK}</math><br/> <math>\phi M_n = 36062.597 \text{ kN} \cdot \text{m} \geq M_u = 6855.145 \text{ kN} \cdot \text{m}</math><br/> <math>\therefore \text{OK}</math></p>  |

## 5.4 내하력 평가

### 5.4.1 개요

내하력 평가시 강박스 거더교의 주거더에 대해서는 허용응력법으로 내하력을 평가하였으며, 콘크리트 바닥판은 강도 설계법에 의하여 내하력을 평가한다.

#### 가. 허용응력법

허용응력법에 의한 교량부재의 내하율 산정시에 하중조합으로는  $D+L(1.0+i)$ 를 사용하여 하중계수를 각각 1.0으로 하며, 사용재료의 허용응력은 강재의 경우 사용재료에 따른 항복응력, 콘크리트의 경우 실제 압축강도를 사용하여 도로교 설계기준에 의거 부재종류에 따라 결정한다.

고정하중과 활하중에 의한 응력은 도로교설계기준에 의거하여 계산하였으며, 본 교량에서의 적용 활하중은 DB-24 및 DL-24이다.

허용응력법에 의한 교량부재의 내하력 평가방법은 다음과 같다.

$$\bullet \text{ 내하율(RF)} = \frac{f_a - f_d}{f_l (1+i)}$$

여기서,  $f_a$  : 허용응력

$f_d$  : 고정하중에 의한 응력

$f_l$  : 설계활하중에 의한 응력

$i$  : 이론 충격계수

#### 나. 강도 설계법

강도 설계법으로 내하율을 산정할 때의 하중조합으로는  $1.3D+2.15L(1.0+i)$ 을 사용하므로 하중계수는 각각 1.3, 2.15 가 된다. 단면강도는 단면의 현재상태, 즉 재료강도와 단면손실 등을 고려하여 도로교설계기준의 공칭강도와 강도감소 계수를 적용하여 계산한다.

교량설계시의 부재강도 감소계수는 부재강도의 산정에 있어서 재료강도에 대한 불확실성, 설계와 시공단면의 오차 등을 고려하는 계수이나 내하력 평가시에는 그러한 불확실성은 상

당히 감소하므로 오히려 공용 중에 부재단면의 손상정도에 따라 결정되어야 한다. 그러나 부재단면의 손상정도를 정량적으로 평가하기가 어려우므로 공칭강도의 산정시는 교량의 현재상태에 따른 단면감소와 재료강도를 고려하고 강도감소계수는 설계시의 값을 그대로 사용한다.

고정하중과 활하중에 의한 단면력은 현재 작용하고 있는 사하중과 현행 도로교 표준시방서의 설계활하중(DB 또는 DL하중) 및 콘크리트 구조설계기준을 사용하여 구조해석을 통하여 구한다.

강도설계법에 의한 내하력 평가방법은 다음과 같다.

$$\cdot \text{내하율(RF)} = \frac{\phi M_n - \gamma_d M_d}{\gamma_l M_1 (1+i)}$$

여기서,  $\phi = 0.85$  (RC-PC구조물의 휨부재)

$M_d$  = 고정하중 모멘트

$M_1$  = 설계활하중 모멘트

$\gamma_l$  = 활하중계수 = 2.15

$\gamma_d$  = 고정하중계수 = 1.30

$i$  = 이론 충격계수

## 5.4.2 기본 내하력 평가

대상교량의 강박스 거더와 바닥판의 내하력은 재하시험을 실시하지 않아 기본내하력으로 평가하였으며, 아래 【표 5.49】 ~ 【표 5.52】에서 보는 바와 같이 강박스 거더와 바닥판 모두 설계활하중인 DL-24 및 DB-24 이상의 내하력을 확보하고 있는 것으로 나타났다.

【표 5.49】 허용응력법에 의한 초봉교(천안방향) 거더의 공용내하력

| 구 분         |     | 발생응력(MPa) |         |         | 내하율    | 비 고 |
|-------------|-----|-----------|---------|---------|--------|-----|
|             |     | 허용        | 고정하중    | 활하중     |        |     |
| 최대<br>정모멘트부 | 상 연 | 190.000   | 51.329  | 6.137   | 22.597 |     |
|             | 하 연 | 190.000   | 70.022  | -29.790 | 4.028  |     |
| 최대<br>부모멘트부 | 상 연 | 190.000   | 119.449 | -45.388 | 1.554  |     |
|             | 하 연 | 190.000   | 107.207 | 44.680  | 1.853  |     |

$$\ast \text{RF} = \frac{f_a - f_d}{f_l(1+i)}$$

【표 5.50】 허용응력법에 의한 초봉교(논산방향) 거더의 공용내하력

| 구 분         |     | 발생응력(MPa) |         |         | 내하율    | 비 고 |
|-------------|-----|-----------|---------|---------|--------|-----|
|             |     | 허용        | 고정하중    | 활하중     |        |     |
| 최대<br>정모멘트부 | 상 연 | 190.000   | 49.116  | 6.138   | 22.953 |     |
|             | 하 연 | 190.000   | 65.644  | -29.797 | 4.173  |     |
| 최대<br>부모멘트부 | 상 연 | 190.000   | 112.170 | -45.405 | 1.714  |     |
|             | 하 연 | 190.000   | 100.418 | 44.697  | 2.004  |     |

$$※ RF = \frac{f_a - f_d}{f_l(1+i)}$$

【표 5.51】 강도설계법에 의한 초봉교(천안방향) 바닥판의 공용내하력

| 구 분           | $\varnothing M_n$<br>(kN · m) | $M_d$<br>(kN · m) | $M_{l(1+i)}$<br>(kN · m) | 내하율   | 비 고 |
|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|-----|
| 켄틸레버부 (방호벽)   | 171.462                       | 9.029             | 19.200                   | 3.869 |     |
| 중앙부           | 73.310                        | 4.792             | 31.200                   | 2.114 |     |
| 켄틸레버부 (중앙분리대) | 171.462                       | 12.874            | 31.462                   | 2.287 |     |

$$※ RF = \frac{\varnothing M_n - 1.3M_d}{2.15 \times M_{l(1+i)}}$$

【표 5.52】 강도설계법에 의한 초봉교(논산방향) 바닥판의 공용내하력

| 구 분   | $\varnothing M_n$<br>(kN · m) | $M_d$<br>(kN · m) | $M_{l(1+i)}$<br>(kN · m) | 내하율   | 비 고 |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|-----|
| 켄틸레버부 | 171.462                       | 9.029             | 19.200                   | 3.869 |     |
| 중앙부   | 73.310                        | 4.792             | 31.200                   | 2.114 |     |

$$※ RF = \frac{\varnothing M_n - 1.3M_d}{2.15 \times M_{l(1+i)}}$$

### 5.4.3 고찰

본 교량의 대한 구조해석 결과 강박스 거더에 대한 내하율과 바닥판 슬래브의 내하율이 1.0 이상으로 설계활하중 DB-24를 만족하는 것으로 평가된다.

## 5.5 안전성평가 등급 산정

외관상태와 내구성조사를 근거로 교량구조물의 대표등급을 산정하는 경우, 구조물의 실제적인 안전성에 대한 효과적인 고려가 곤란하다. 따라서, 정밀점검(필요시)이나 정밀안전진단 시에는 안전성 평가 결과에 의하여 안전성평가등급을 산정하도록 한다.

### 5.5.1 개요

구조물의 안전성평가는 주요 구조부재의 정밀육안검사, 비파괴 현장시험 및 재료시험의 결과를 토대로 종합적으로 이루어져야 한다. 현재 도로교와 철도교는 강교의 경우 허용응력설계법, 콘크리트교는 강도설계법으로 설계되고 있다. 안전성검토는 대상 교량의 설계개념을 따라 일관성이 유지되도록 평가하는 것을 원칙으로 하고있다.

또한 교량의 안전성평가는 내하력평가 개념으로 규정되어 왔으나 내하력은 활하중여유도로서 하중비에 따라 내하력의 변동폭이 크게 변하므로 교량의 안전성을 일관되게 평가하는 기준으로 적절하지 못하다. 따라서 안전성평가는 교량의 안전을 개념을 도입하여 평가하였다.

【표 5.53】 구조물의 안전성 평가기준

| 등급 | 안전성평가 기준                                      | 비 고                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | $SF > 1.0$                                    | ◦허용응력설계법<br>$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}}$<br>◦강도설계법<br>$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{설계강도}}{\text{소요강도}} = \frac{\phi M_n}{M_u}$ |
| B  | $0.9 \leq SF < 1$ 이나, 공용내하력이 설계하중보다 크게 평가된 경우 |                                                                                                                                                                             |
| C  | $0.9 \leq SF < 1$                             |                                                                                                                                                                             |
| D  | $0.75 \leq SF < 0.9$                          |                                                                                                                                                                             |
| E  | $SF < 0.75$                                   |                                                                                                                                                                             |

## 5.5.2 안전성 평가결과

【표 5.53】에 따라 설계하중에 대한 안전율은 다음과 같이 계산된다.

### 가. 천안방향

- 강박스 거더 (허용응력설계법)

$$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+1}} = \frac{190.000}{175.448} = 1.083 \quad 『A』$$

- 바닥판 슬래브 (강도설계법)

$$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{설계강도}}{\text{소요강도}} = \frac{\phi M_n}{M_u} = \frac{148.083}{73.310} = 2.020 \quad 『A』$$

- 하부구조 (강도설계법)

$$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{설계강도}}{\text{소요강도}} = \frac{\phi M_n}{M_u} = \frac{40123.917}{11961.342} = 3.354 \quad 『A』$$

### 나. 논산방향

- 강박스 거더 (허용응력설계법)

$$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+1}} = \frac{190.000}{166.681} = 1.140 \quad 『A』$$

- 바닥판 슬래브 (강도설계법)

$$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{설계강도}}{\text{소요강도}} = \frac{\phi M_n}{M_u} = \frac{148.083}{73.310} = 2.020 \quad 『A』$$

- 하부구조 (강도설계법)

$$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{설계강도}}{\text{소요강도}} = \frac{\phi M_n}{M_u} = \frac{43714.050}{14534.233} = 3.008 \quad 『A』$$

대상교량의 구조해석에 의한 안전성 평가결과는 【표 5.54】와 같이 강박스 거더와 바닥판 슬래브의 안전율이 1.0을 초과한다.

【표 5.54】 안전성 평가결과

| 부 재    |      | SF(안전율) | 등 급 |
|--------|------|---------|-----|
| 강박스 거더 | 천안방향 | 1.083   | A   |
|        | 논산방향 | 1.140   | A   |
| 바닥판    | 천안방향 | 2.020   | A   |
|        | 논산방향 | 2.020   | A   |
| 하부구조   | 천안방향 | 3.354   | A   |
|        | 논산방향 | 3.008   | A   |

