






Shmidt Hammer Test Data(중군육교-램프)

위 치	측 정 치					평균치	보정치	기준강도	타격각도	재령보정계수	방법	압축강도(MPa)	28일환산압축강도(MPa)	설계기준강도(MPa)	비 고
												Fc	Fc	Fc	
중군육교(램프) 교대(A1)	47	44	48	40	45	44.2	0.00	44.2	0	0.63	일본재료학회	24.1	25.1	24.0	
	47	47	42	41	48										
	51	42	45	42	40						일본건축학회	26.1			
	45	41	41	44	44										
중군육교(램프) 교대(A2)	54	52	52	47	48	49.6	0.00	49.6	0	0.63	일본재료학회	28.4	28.5	24.0	
	51	49	50	48	54										
	51	44	51	44	52						일본건축학회	28.5			
	46	54	46	51	48										
중군육교(램프) 교각(P1)	43	42	41	41	43	43.3	0.00	43.3	0	0.63	일본재료학회	23.4	24.5	24.0	
	40	41	41	41	42										
	43	43	45	41	47						일본건축학회	25.7			
	46	56	46	44	39										
중군육교(램프) 슬래브(S1)	54	52	50	53	54	52.1	-2.94	49.1	90	0.63	일본재료학회	28.1	28.2	27.0	
	54	54	52	50	51										
	52	50	52	51	50						일본건축학회	28.3			
	56	52	52	50	52										
중군육교(램프) 슬래브(S2)	56	54	54	55	54	53.4	-2.86	50.5	90	0.63	일본재료학회	29.2	29.0	27.0	
	53	57	55	47	54										
	52	55	53	53	52						일본건축학회	28.9			
	55	53	50	52	53										