

정산3교 상행선 반발경도 DATA

■ 시험 일 자 : 2018년 9월 28일

No.	위 치	측정값					평균 (R)	타격 각도 (α)	타격각도 보정치 (R ₁)	습윤상태 (R ₂)	기준 강도 (R ₀)	준공일자	재령 계수 (n)	추정압축강도 (Mpa)		평균추정 압축강도 (MPa)	설계기준 강도 (MPa)	비 고	
														일본 재료학회	일본 건축학회				
1	S1-1 바닥판	54	55	54	56	55	54.90	90°	-2.708	건조상태	52.19	1998년 12월	0.63	31.1	25.9	28.5	27.00		
		55	54	55	57	57													0
		56	54	54	53	55													
		55	54	54	55	56													
2	S1-2 바닥판	56	57	55	55	54	55.30	90°	-2.676	건조상태	52.62	1998년 12월	0.63	31.4	26.2	28.8	27.00		
		55	55	54	54	57													0
		54	53	55	57	56													
		57	57	54	56	54													
3	S3-1 바닥판	55	57	57	55	54	55.10	90°	-2.692	건조상태	52.41	1998년 12월	0.63	31.3	26.0	28.6	27.00		
		56	54	53	52	54													0
		54	53	52	54	55													
		56	56	57	58	59													
4	S3-2 바닥판	55	53	53	54	54	54.50	0°	0	건조상태	54.50	1998년 12월	0.63	30.8	25.7	28.2	27.00		
		52	55	55	53	55													0
		55	56	57	57	55													
		54	55	54	55	53													

5	S5-1 바닥판	55	53	55	54	53	54.80	90°	-2.716		52.08	1998년 12월	0.63	31.0	25.9	28.4	27.00	
		53	55	57	57	56				건조상태								
		56	54	53	52	54				0								
		54	55	57	57	56												
6	S5-2 바닥판	56	57	57	55	53	55.50	0°	0		55.50	1998년 12월	0.63	31.7	26.3	29.0	27.00	
		53	54	57	58	59				건조상태								
		59	54	54	55	56				0								
		54	53	56	55	55												