

정산3교 하행선 반발경도 DATA

■ 시험 일 자 : 2018년 9월 28일

No.	위 치	측정값					평균 (R)	타격 각도 (α)	타격각도 보정치 (R ₁)	습윤상태 (R ₂)	기준 강도 (R ₀)	준공일자	재령 계수 (n)	추정압축강도 (Mpa)		평균추정 압축강도 (MPa)	설계기준 강도 (MPa)	비 고
														일본 재료학회	일본 건축학회			
1	S1-1 바닥판	55	56	56	53	54	54.50	90°	-2.74		51.76	1998년 12월	0.63	30.7	25.6	28.2	27.00	
		건조상태																
		0																
2	S1-2 바닥판	55	57	57	56	55	55.00	90°	-2.7		52.30	1998년 12월	0.63	31.2	26.0	28.6	27.00	
		건조상태																
		0																
3	S3-1 바닥판	55	57	56	56	55	54.90	90°	-2.708		52.19	1998년 12월	0.63	31.1	25.9	28.5	27.00	
		건조상태																
		0																
4	S3-2 바닥판	57	57	55	54	54	55.40	0°	0		55.40	1998년 12월	0.63	31.5	26.2	28.9	27.00	
		건조상태																
		0																

5	S5-1 바닥판	54	55	55	54	55	55.30	90°	-2.676		52.62	1998년 12월	0.63	31.4	26.2	28.8	27.00	
		57	56	56	55	54				건조상태								
		54	56	57	57	58				0								
		58	55	54	53	52												
6	S5-2 바닥판	55	54	53	53	54	54.90	90°	-2.708		52.19	1998년 12월	0.63	31.1	25.9	28.5	27.00	
		53	53	55	55	57				건조상태								
		57	56	56	54	54				0								
		53	55	57	57	56												