

탄산화 깊이 측정												
구조물 명칭	경과 년수	시험 위치	사용 골재	측정면 종류	시약	측정 기구	시약분무로부터 탄산화 깊이측정 시간	탄산화 깊이 측정값 (mm)	연한 적자색 변색유무	측정피복 두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	등급
야목2교 (목포1)	6.6	S3 바닥판하면	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	2.0	무	46.0	44.0	a
야목2교 (목포1)	6.6	S5 바닥판하면	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	3.3	무	45.0	41.7	a
야목2교 (목포1)	6.6	S6 바닥판하면	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	3.5	무	42.0	38.5	a
야목2교 (목포1)	6.6	A1 벽체	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	5.2	무	105.0	99.8	a
야목2교 (목포1)	6.6	P1 교각	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	4.8	무	98.0	93.2	a
야목2교 (목포1)	6.6	P4 교각	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	5.5	무	95.0	89.5	a