

# BiCon 상부 구조계산서

|       |          |
|-------|----------|
| 교량영식  | BiCon    |
| 교 량 명 | 복연3교S2   |
| 설계등급  | 1등급      |
| 거더전장  | 49.900 M |
| 교량폭   | 24.640 M |
| 거더높이  | 2.600 M  |

2013년 3월


## 1. 설 계 개 요

### 1.1 공법개요

역T형의 고강도 콘크리트 단면 상연에 강봉을 삽입하여 PS강선 긴장시 발생하는 압축력을 강봉이 부담하고 콘크리트 단면에는 대편심 휨모멘트를 발생시킴으로써, 거더 상연응력의 과다 누적을 피하면서 저형고화할 수 있도록 개선된 프리스트레스트 콘크리트 공법이다.

### 1.2 단면구성

Bicon은 고강도 콘크리트를 주재료로 하여 강봉, 강선을 배치하여 효율적인 단면구성이 되도록 하였다. 상연에 발생하는 응력을 줄이기 위해 일체긴장연결구를 사용하여 강선 긴장시 강봉에 인장력이 도입되는 방식을 사용하여, 대편심 휨모멘트가 동시에 도입되도록 강봉 및 강선을 구성하였으며, 하연에 발생하는 응력은 일반 PS 강재를 사용하여 프리스트레스를 도입하여 저항하도록 단면을 구성하였다.



< Bicon 단면구성 >

### 1.3 설계법 및 사용 프로그램

#### (1) 적용설계법

- 거더 설계 : 허용응력 설계법
- 하중 횡분배 : Guyon-Massonnet Method


#### (2) 사용프로그램

- FEM 해석 : SAP2000 (Computers and Structures, Inc.)

### 1.4 참고문헌

- 도로교 설계기준 (건설교통부), 2010.
- 도로교 설계 실무편람 (한국도로공사), 1996.
- 콘크리트 구조설계기준 (한국콘크리트학회), 2003.
- 횡분배 실용계산법 (원기술), 1998.
- Concrete Structures A. Ghali, R. Ravre and M. Elbadry
- Time Effects in Concrete Structure R.I.Gilbert, 1988.
- 콘크리트 구조물의 응력과 변형 이종득 역, 일광.
- 프리스트레스트 콘크리트 신현묵 저, 동명사

1.5 설계흐름도



## 2. 설 계 조 건

- 교 량 명 : 복현3교S2
- 교량형식 : Bicon 교
- 교량등급 : 1등급

### 2.1 기본제원

- (1) 슬래브 전장 : 50.000 m
- (2) 거 더 전 장 : 49.900 m
- (3) 설 계 지 간 : 49.000 m
- (4) 교 량 폭 원 : 24.640 m
- (5) 횡 단 면 도 : 슬래브 일반도 참조
- (6) 종 단 면 도 : 슬래브 일반도 참조

## 2.2 주요재료

### 2.2.1 바닥판

- (1) 콘 크 리 트  $F_{cks} = 27 \text{ MPa}$   
 $E_{cks} = 8,500 \times \sqrt{(f_{ck}+8)}^{1/3} = 27804 \text{ MPa}$
- (2) 철근(SD400)  $F_{yb} = 400 \text{ MPa}$   
 $E_{sb} = 2.0 \times 10^5 \text{ MPa}$

### 2.2.2 Bicon 거더

- (1) 콘크리트(사용 하중 시)  
 - 설계기준강도 :  $F_{ck} = 40 \text{ MPa}$   
 - 탄 성 계 수 :  $E_{cks} = 8,500 \times \sqrt{(f_{ck}+8)}^{1/3} = 30891 \text{ MPa}$
- (2) 콘크리트(PS강재 긴장 시)  
 - 설계기준강도 :  $F_{ci} = 0.8 \times f_{ck} = 32 \text{ MPa}$   
 - 탄 성 계 수 :  $E_{ci} = 8,500 \times \sqrt{(f_{ck}+8)}^{1/3} = 29070 \text{ MPa}$
- (3) 철근(SD300)  
 - 항 복 강 도 :  $F_{by} = 300 \text{ MPa}$   
 - 탄 성 계 수 :  $E_{bs} = 2.0 \times 10^5 \text{ MPa}$
- (4) PS 강연선(KS D 7002 SWPC 7B, 저릴렉세이션 강재)  
 - 직 경 :  $D_{pt} = 15.2 \text{ mm}$   
 - 단 면 적 :  $A_{pt} = 138.7 \text{ mm}^2$   
 - 극 한 강 도 :  $F_{put} = 1900 \text{ MPa}$   
 - 항 복 강 도 :  $F_{pyt} = 1600 \text{ MPa}$   
 - 탄 성 계 수 :  $E_{pt} = 2.0 \times 10^5 \text{ MPa}$
- (5) PS 강봉(KS D 3505, 저릴렉세이션 강재)  
 - 직 경 :  $D_{pc} = 40 \text{ mm}$   
 - 단 면 적 :  $A_{pc} = 1257 \text{ mm}^2$   
 - 극 한 강 도 :  $F_{puc} = 1050 \text{ MPa}$   
 - 항 복 강 도 :  $F_{pyc} = 950 \text{ MPa}$   
 - 탄 성 계 수 :  $E_{pc} = 2.00 \times 10^5 \text{ MPa}$

### (6) 쉬스규격

| 구 분                | 단위    | 강 연 선 |       |       |       |       |       | 강 봉   |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PS강재 개수            | 개, mm | 7     | 10    | 11    | 13    | 16    | 19    | 40    |
| 쉬스관 내경             | mm    | 65    | 75    | 75    | 85    | 85    | 100   | 50    |
| 쉬스관 외경             | mm    | 70    | 80    | 80    | 90    | 90    | 105   | 55    |
| 곡률마찰계수( $\mu$ )    | /rad  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | -     |
| 파상마찰계수( $\kappa$ ) | /m    | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

### 2.2.3 탄성계수비

- (1) 거더콘크리트와 PS 강봉의 탄성계수비(nc) =  $E_{pc} / E_{ck} = 200000 / 30891 = 6.474$
- (2) 거더콘크리트와 PS 강연선의 탄성계수비(nt) =  $E_{pt} / E_{ck} = 200000 / 30891 = 6.474$
- (3) 거더콘크리트와 바닥판콘크리트의 탄성계수비(ns) =  $E_{cks} / E_{ck} = 27804 / 30891 = 0.900$

## 2.3 허용응력

### 2.3.1 바닥판 콘크리트

- 허용압축응력 :  $0.4 \times f_{cks} = 10.8 \text{ MPa}$
- 허용인장응력 :  $0.5 \sqrt{F_{ck}} = 2.60 \text{ MPa}$  (부착된 철근을 갖는 부재)

### 2.3.2 거더 콘크리트

- (1) 크리프와 건조수축에 의한 손실이 일어나기 전의 일시적 응력
  - 허용압축응력 :  $0.60 \times f_{ci} = 19.2 \text{ MPa}$
  - 허용인장응력 :  $1.41 \text{ MPa} \quad 0.25 \times \sqrt{f_{ci}}$
- (2) 모든 손실이 일어난 후 사용하중 상태에서의 응력
  - 허용압축응력 :  $0.45 \times f_{ck} = 18.0 \text{ MPa}$
  - 허용인장응력 :  $0.5 \times \sqrt{f_{ck}} = 3.16 \text{ MPa}$
- (3) 균열응력 :  $0.63 \times \sqrt{f_{ck}} = 3.98 \text{ MPa}$
- (4) 정착부의 지압응력
  - 긴장재 정착 직후 :  $f_{cr} = 0.7 \times f_{ci} \times \sqrt{(A_b'/A_b - 0.2)} \leq 1.10 \times f_{ci}$
  - 프리스트레스 손실 발생 후 :  $f_{cr} = 0.5 \times f_{ck} \times \sqrt{(A_b'/A_b)} \leq 0.90 \times f_{ck}$

### 2.3.3 PS 강연선

- (1) 긴장시 최대응력 :  $\text{MIN}(0.94 \times f_{pyt}, 0.8 \times f_{put}) = 1504 \text{ MPa}$
- (2) 정착 후 정착부에서의 허용응력 :  $\text{MIN}(0.74 \times f_{put}, 0.82 \times f_{pyt}) = 1312 \text{ MPa}$
- (3) 사용하중 상태에서의 허용응력 :  $\text{MIN}(0.74 \times f_{put}, 0.82 \times f_{pyt}) = 1312 \text{ MPa}$

### 2.3.4 PS 강봉

- (1) 긴장시 최대응력 :  $\text{MIN}(0.94 \times f_{pyc}, 0.8 \times f_{puc}) = 840 \text{ MPa}$
- (2) 정착 후 정착부에서의 허용응력 :  $\text{MIN}(0.74 \times f_{put}, 0.82 \times f_{pyt}) = 777 \text{ MPa}$
- (3) 사용하중 상태에서의 허용응력 :  $\text{MIN}(0.74 \times f_{put}, 0.82 \times f_{pyt}) = 777 \text{ MPa}$

## 2.4 설계하중

### 2.4.1 고정하중(단위중량)

- (1) 철근콘크리트 :  $25000 \text{ N/m}^3$
- (2) 프리스트레스 콘크리트 :  $25000 \text{ N/m}^3$
- (3) PS강연선 :  $11.01 \text{ N/m}$
- (4) PS강봉 :  $102.1 \text{ N/m}$
- (5) 무근콘크리트 포장 :  $23500 \text{ N/m}^3$

### 2.4.2 활하중

- (1) 적용하중 : 1등급
- (2) 충격계수
$$i = 15 / (40 + L) = 15 / (40 + 49) = 0.169 \leq 0.300$$
- (3) 군중하중 : 바닥판 설계 시 :  $5000 \text{ N/m}^2$   
거더 설계 시 :  $3500 \text{ N/m}^2$

## 2.5 활하중에 대한 허용처짐

$$L / 800 = 0.0613 \text{ mm}$$

※ 좌표의 기준 원점은 거더의 하단 중심점.