





RC RADAR DATA

No.	측정위치	오창JCT Ramp-D교 S4 바닥판하면	현 황	
1	주 철 근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@200	32
	배력철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@200	≒40
2	주 철 근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@200	32
	배력철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@200	≒35





■ RC RADAR DATA

No.	측정위치	오창JCT Ramp-D교 S7 바닥판하면(지점부)	현 황	
3	주 철 근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@150	32
	배력철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@150	≒35
4	주 철 근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@150	32
	배력철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@100	≒45

■ RC RADAR DATA

No.	측정위치	오창JCT Ramp-D교 A2 교대 구체	현 황	
5	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@250	90.5
	수평철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@250	≒100
6	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@125	87.5
	수평철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@125	≒85

RC RADAR DATA

No.	측정위치	오창JCT Ramp-D교 P4 교각 기둥	현 황	
7	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@130	85.5
	수평철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@130	≒95
8	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@130	87.5
	수평철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@130	≒95