

[반발경도 시험 보고서(상계공동구(전력구))]

측정위치	반발경도					평균치	보정치 ΔR		기준 경도	타격 각도	압축강도 (MPa)	압축 강도 (MPa)	재령 (일)	추 정 압축강도		측정데이터
							타각보정	습윤보정								
						R	ΔR_1	ΔR_2	R_0	a				α_n	F_c (MPa)	
Sta. 181	48	56	52	49	49	50.5	0.00	0.00	50.5	0	일본재료학회	46.1	3000	0.63	29.0	
	53	53	54	49	46						일본건축학회	45.9	3000	0.63	28.9	
	53	49	48	50	53											
	56	48	47	47	49						평균				29.0	
Sta. 411	45	41	41	45	42	44.3	0.00	0.00	44.3	0	일본재료학회	38.2	3000	0.63	24.1	
	50	45	43	42	45						일본건축학회	41.5	3000	0.63	26.1	
	48	44	44	43	43											
	48	45	45	42	44						평균				25.1	
Sta. 630	52	47	47	49	45	47.4	0.00	0.00	47.4	0	일본재료학회	42.2	3000	0.63	26.6	
	45	49	44	48	49						일본건축학회	43.7	3000	0.63	27.5	
	46	43	47	51	49											
	46	47	51	45	48						평균				27.1	
Sta. 840	47	45	45	46	45	45.9	0.00	0.00	45.9	0	일본재료학회	40.3	3000	0.63	25.4	
	47	45	46	46	51						일본건축학회	42.6	3000	0.63	26.9	
	45	45	45	46	47											
	45	46	46	45	45						평균				26.1	