

시험 성적서

시료명(생산국) : 굳은 콘크리트 분말(대한민국)

시료채취장소 : 백옥포교(강릉)

성과이용목적 : 품질관리용

용역명 : 2019년 영동선 두원교(인천)등 63개소 정밀안전점검 및 제2종 성능평가 용역

발주자 : 한국도로공사 대관령지사

업체명 : (주)명성엔지니어링

의뢰인 : 손기영

접수일자 : 2019년 10월 14일

시료채취일 : 2019년 09월 17일

성적서발급번호 : CSTC NO.201910-25

시료채취자 : (주)명성엔지니어링 진단팀 장진원

의뢰인주소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로69번길
18, 301호

귀하가 시험을 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결과

연번	시험·검사 종목				시험·검사 방법	시험·검사 결과	확인자			시험자	
							자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	백옥포교 (강릉)	S2 바닥판 하면	0~10mm	염화물 이온농도	KS F 2713	0.1455 %	건설재료시험기사 05204140608Y	반용현		김민수	
				환산 염화물 함량		3.2927 kg/m³					
2			10~20mm	염화물 이온농도		0.1014 %					
				환산 염화물 함량		2.2947 kg/m³					
3		P3 교각	20~30mm	염화물 이온농도		0.0778 %					
				환산 염화물 함량		1.7606 kg/m³					
4			0~10mm	염화물 이온농도		0.0057 %					
				환산 염화물 함량		0.1290 kg/m³					
5			10~20mm	염화물 이온농도		0.0027 %					
				환산 염화물 함량		0.0611 kg/m³					
6			20~30mm	염화물 이온농도		0.0019 %					
				환산 염화물 함량		0.0430 kg/m³					

이 시험 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.



2019년 12월 17일

(주)건설표준시험원 (건설기술용역업자) 대표 노석미

· 유의사항 : 확인자 및 시험자의 성명과 서명이 없는 경우에는 성과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

1페이지중 1페이지

