

반발도법에 의한 압축강도추정

구 분	측정위치	타격방향	측정치					보정계수	보정반발	추정강도 (Mpa)
STA.11+750 ~ 12+500(부산)	12.25km	-45	48	48	42	40	18	-0.70	51.0	97.4
			44	48	50	50	56			
			56	48	48	38	18			
			40	40	56	56	56			
	12.27km	-45	54	54	54	54	54	-0.70	51.0	97.5
			40	40	32	40	40			
			46	48	20	48	48			
			56	50	50	50	52			
	12.45km	-45	66	60	60	60	60	-0.60	59.8	144.2
			60	54	54	50	52			
			62	48	44	48	50			
			50	50	56	60	40			