

반발도법에 의한 압축강도추정										
구 분	측정위치	타격방향	측정치					보정계수	보정반발	추정강도 (Mpa)
STA.11+900 ~ 12+050(포항)	12.17km	-45	40	40	50	50	50	-0.70	49.8	92.5
			44	44	44	48	48			
			46	46	48	44	50			
			56	56	50	50	50			
	12.27km	-45	56	56	56	60	60	-0.60	61.2	153.3
			66	60	60	64	64			
			58	58	64	64	64			
			44	44	48	50	48			
	12.47km	-45	46	48	48	56	56	-0.70	55.7	120.1
			40	40	46	48	48			
			46	48	48	42	40			
			48	48	56	56	58			